

Farbig deckende Lackierung von Holzfußböden

Die Beschichtung erfolgt mit **LOBADUR® WS EasyFinish** unter Zugabe von **4%* MIXOL® Universal-Abtönkonzentrat**
*Entspricht einem 200 ml Gebinde MIXOL® auf 5 L WS EasyFinish“.

Geeignete Farbkonzentrate:

- Alle MIXOL® Universal-Abtönkonzentrate, außer weiß

Allgemeine Hinweise:

Aufgrund der Vielzahl möglicher Farbtöne sind Vorversuche in Eigenregie erforderlich.

LOBADUR® WS EasyFinish ist ein emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt Grundsätzen, Zulassungsnummer Z-157.10-19.

LOBADUR® WS EasyFinish erfüllt die Anforderung des EMICODE EC 1.

- Der Boden muss gut geschliffen sowie frei von Altbeschichtungen wie Öl, Fett, Wachs, Silikon und Schleifstaub sein
- Holzfeuchte < 12%
- Raumtemperatur 15°C bis 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%
- Materialtemperatur 18°C bis 25°C

Verarbeitungshinweise:

- Lack und Abtönkonzentrat gut aufschütteln
- MIXOL® Universal-Abtönkonzentrat gründlich durch Rühren in den Lack LOBADUR® WS EasyFinish einarbeiten. Zugabemenge 4% Abtönkonzentrat.
- Nach dem Abmischen ist das Material 24 Stunden verarbeitbar.
- Bei erneuter Anwendung von bereits abgemischtem Material, vorab erneut aufrühren.
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATOOL Versiegelungseimer verwenden.
- Allgemeine Arbeitsschutzbestimmungen beachten.
- Klimabedingungen beachten*
- Arbeitsräume belüften *

*) Siehe Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung von wasserbasierten LOBADUR® Produkten

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden.

Empfohlen ist die Verwendung einer Grundierung zur Minimierung der Kantenverleimung.

- Untergrund vorbereiten
- 1 x LOBADUR® WS EasyPrime ca. 120 g/m² gleichmäßig rollen
- Trocknung min. 60 Minuten, bei Trocknungsverzögerungen vollständige Trocknung abwarten.
- Grundierung nicht zwischenschleifen
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat gleichmäßig rollen ca. 120 g/m²
- Trocknung über Nacht
- Zwischenschliff
- 1 x LOBADUR® WS EasyFinish mit 4% MIXOL® Abtönkonzentrat gleichmäßig rollen ca. 120 g/m²

Farbig deckende Lackierung von Holzfußböden

Zur Erzielung der nach DIN 18032 geforderten Gleitreibung (Sportböden) ist eine Erstpflge mit LOBA SportCare erforderlich.

Einheitliche, homogene Farbbilder sind nur durch deckende Anstriche erzielbar. Bei einzelnen Farbtönen ist ein mehrfacher Anstrich erforderlich. In Zweifelsfällen empfehlen wir auf dem Originalholz mit baustellengerechter Schleiftechnik Farbtonmuster zur eigenen Prüfung und gegebenenfalls zur Freigabe durch die Bauherrschaft anzulegen.

Eine fachlich richtige und strapazierfähige Oberfläche erfordert einen Gesamtmaterialverbrauch (Lack und evtl. Grundierung) von mindestens 300 g/m²

24 Std. nach dem letzten Auftrag sind die Flächen leicht zu beanspruchen; volle Belastung nach 5 Tagen!

Die entsprechenden Technischen Informationen der Produkte sind zu beachten. Technische Informationen sind im Internet unter www.loba.de erhältlich.