

EasyFinish Neo

matný



KONEČNÝ NÁTER



Lak na parkety na vodnej báze 1K s výkonom 2K. Bezpečná aplikácia a vynikajúca odolnosť. Talent v oblasti udržateľnosti: vďaka obnoviteľným surovinám a veľmi nízkou hladinou emisií ponúka vysokú úsporu CO₂ v porovnaní so štandardom v odvetví European Polymer Dispersion and Latex Association (EPDLA).

- Rýchlosť 2-zložkového systému v praktickom 1-zložkovom systéme
- Dlhodobá krása – vysoká odolnosť proti mechanickému opotrebeniu a chemikáliám, ktoré sa používajú v domácnostach
- Technológia ľahkej manipulácie LOBA Easy-Handling
- Na báze obnoviteľných surovín
- 25 % úspora CO₂ v porovnaní so štandardom v odvetví
- S veľmi nízkou hladinou emisií, EMICODE® EC1 Plus
- V kombinácii s LOBA SportCare alebo LOBA Refresh spĺňa požiadavky na šmykové trenie podľa normy DIN 18032 pre športové podlahy

Oblasť použitia:

Vhodný pre parkety a drevené a korkové podlahy.



Údaje o výrobkoch



VÝR. Č.	□	□	□
11510	5l	4	128

Stupeň lesku cca.*	20
Pevné častice	32 ±2%
Viskozita DIN 4	21 ±2s
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 12 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Hraničná hodnota EU pre produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 32 g/l VOC.

*Miera lesku je meraná pri 60° na skle. Závisí od hrúbky vrstvy a od klimatických podmienok (teplota, relatívna vlhkosť vzduchu) behom schnutia. Hodnoty sú len orientačné.

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % – 75 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetraté.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parket, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Aby sa znížilo riziko nadmerného pučania, odporúčame aplikovať maximálne 2 aplikácie valčekom denne.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Lakovací valček LOBA Deluxe 120 a LOBA z mikrovlákna 100 -120/100 - 120 ml(g)/m² = 8 - 10m²/l(kg)

MEDZIBRUS

V rámci 24 hodín sa môže prelakovať bez, potom s jedným medzibrusom. Konečný vizuálny výsledok je možné zlepšiť medzivýbrusom pred posledným náterom.

Použiť dierovaný pad LOBASAND zrnitosť 120 alebo jemnejší, alternatívne LOBASAND brúsnu mriežku zrnitosť 120 alebo jemnejšiu.

Pred prelakovaním poriadne odprášiť.

DOBA SCHNUTIA

- Možnosť opatrného prechádzania, priebežného prebrúsenia a prelakovania najskôr po 4 hodinách.
- Lahká záťaž po 24 hodinách.
- Plná záťaž a zakrytie po 5 dňoch.
- Je možné skoršie zakrytie s LOBA Cover 400, kvôli detailom pozrieť technické informácie k výrobku.
- Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu.

ODPORÚČA SA POUŽITIE ZÁKLADNÉHO NÁTERU:

Na minimalizáciu lepenia hrán, tvorby nánosov a na blokovanie zložiek dreva, napr. pri exotických drevinách..

- EasyPrime
- VivaPrime
- PrimaSeal Plus (s obsahom rozpúšťadla)
- 2K Intensive

Aditíva

Rozsah použitia, vlastnosti a vzhľad možno rozšíriť kombináciou s aditívmi LOBA. Možné kombinácie nájdete v technických informáciách o aditívach.

POUŽITIE NA PARKETÁCH A DREVENÝCH PODLAHÁCH:

- Odborne pripraviť podklad a naniestť základný lak.
- Nechať základný lak schnúť podľa predpisu.
- Naniestť valcom lak.
- Schnutie.
- Medzibrus.
- Naniestť valcom druhú vrstvu laku.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Protipožiarna ochrana:

Systémy vytvárajúce na povrchu vrstvy:

Pre súlad s podmienkami osvedčenia DIBt a dosiahnutie triedy požiarnej ochrany Cfl-s1 podľa DIN EN 14342, tabuľka 1, sa vyžaduje hrúbka suchej vrstvy max. 100 µm pre laky a max. 50 µm pre tvrdé voskové oleje.

Systémy, ktoré nevytvárajú film:

Na dosiahnutie triedy požiarnej ochrany Cfl-s1 podľa DIN EN 14342, tabuľka 1, je potrebné dodržať množstvo nanášania 20 až 60 g/m².

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Medzibrus: Pri nanášaní viacerých vrstiev, je možné pre dosiahnutie dostatočnej prilnavosti medzi vrstvami urobiť prelakovanie v priebehu 24 hodín bez medzibrusu, potom už len s medzibrusom. Medzibrusom pred poslednou vrstvou laku sa dosiahne rovnomernejší povrch. Po každom medzibruse starostlivo odstráňte prach.

Všeobecné pokyny

Použitie základného laku alebo kompletnej skladby z vrchného laku: Použitie základného laku zvyšuje spoľahlivosť spracovania a zaručuje vytvorenie povrchu bez prechodov a čiar, takmer bez ohľadu na druh dreva. Ďalšie detaily nájdete v zozname druhov dreva od LOBY v aktuálnom katalógu produktov.

Lepenie hrán: Systémy lakov na vodnej báze majú spravidla tendencie ku zlepovaniu hrán. Aby sa zabránilo vzniku nepravidelných škár s následným zleprením blokov sú vhodné rôzne opatrenia: Pevné nalepenie, resp. pevne-elastické nalepenie drevených elementov, starostlivé tmelenie škár, použitie vhodného základného laku, ako napr. LOBA EasyPrime, predošlá úprava drážok na masívnych doskách voskom odolným proti laku pred pokládkou. Vykonanie opatrení, ktoré udržia konštatnú klímu v miestnosti, obzvlášť relatívnu vlhkosť vzduchu. (odporúčame starostlivé poradenstvo zákazníkom) Chúlostivé sú predovšetkým staré podlahy s narušenými, nestabilnými lepidlami, elastické lepené alebo klincované parkety, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, paralelne položené parkety, parkety na podlahovom kúrení, dreviny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti, ako je napríklad buk alebo javor.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škároch môžu byť príčinou optických vád. Zátaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Connected Systems: Produkty skontrolované prostredníctvom Connected System sú optimalizované tak, aby pri odbornom spracovaní nedošlo k tmavému sfarbeniu, spôsobenému chemickým vzájomným pôsobením medzi lakovom a lepidlom.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani na súčasnom poradenstve. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.