

ParkettCare

Satin Lucios



AGENT DE ÎNTREȚINERE



Întreținere perfectă și strălucire satinată mată




Agent de întreținere pentru dispersare. Pentru protecția podelelor vopsite. Protejează podelele etanșate împotriva zgărieturilor și urmelor de uzură printr-o peliculă de întreținere. Protejează împotriva uzurii premature și crește durata de viață a suprafeței.

- Întreține valoarea și aspectul podelelor
- Protejează pe termen lung pelicula de vopsea împotriva uzurii
- Utilizabil nelimitat pentru parchetul finisat vopsit
- Recomandat de producătorii de top de parchet finisat
- Aduce o strălucire nouă pe podelele învechite și uzate
- Prelucrare sigură și simplă

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru întreținerea parchetului și podelelor din lemn vopsite semi-mat și lucios. Optim și pentru suprafețele vopsite împotriva UV.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10011	1l	12	480
	5l	4	128
	10l	-	60

Valoare pH	8,4
Ingrediente	Apă, polimeri, solvenți solubili în apă, tenside neionice, conservanți
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 24 luni, respectați inscripția de pe pachet. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
GISCODE	GE10

Indicații de prelucrare

- Îndepărtați în prealabil murdăria desprinsă și praful cu aspiratorul, mătura sau mopul, apoi ștergeți umed suprafața cu LOBA CleanFix sau Cleaner. Impuritățile aderente și reziduurile agenților de întreținere vechi trebuie să fie îndepărtate în prealabil printr-o curățare de bază cu LOBA CareRemover. Pentru aceasta, respectați și informațiile tehnice ale respectivelor produse.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Mopul de lustruit LOBATOOL, pe suprafețele mari cu mopul plat adecvat/ $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100 \text{ m}^2$

DURATĂ DE USCARE

- Se poate călca după 1-2 ore.
- Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

UTILIZARE:

Materialul este aplicat în secțiuni pe podea și apoi se aplică într-un strat uniform. Lăsați aparatul aplicator pe cât posibil lipit de podea și nu îl ridicați, lucrați fără a exercita presiune. Începeți dintr-o latură a camerei și apoi lucrați de la un perete la altul spre latura opusă cu ușa de acces. O cameră trebuie să fie întotdeauna prelucrată complet. Nu prelucrați în niciun caz podeaua încă o dată în timpul uscării, acest lucru poate conduce la formarea de dungii.

CURĂȚARE DE BAZĂ:

produsul se poate îndepărta printr-o curățare de bază cu LOBA CareRemover, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

INDICAȚII IMPORTANTE

Din cauza multitudinii de suprafețe vopsite industrial și de calitate de vopsea disponibile în acest domeniu, recomandăm să respectați și indicațiile de întreținere ale producătorului pardoselii, dacă aveți îndoieli contactați producătorul pardoselii, resp. departamentul LOBA pentru tehnologia aplicațiilor. Alternativ puteți testa și dvs. adecvarea pe mostre de suprafețe.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la $+20^\circ\text{C}$ și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.