

MarkantNature



МАСЛО ОТ ТЪВЪРД ВОСЪК



Естествен вид на дървото с много доказани предимства

Висококачествено естествено твърдо восъчно масло. Новата рецептура прави повърхността на дървото да изглежда необработена. Естественият цвят на дървото остава запазен.

- Не се запалва, противодейства на естественото пожълтяване на дървото
- Естествен вид на необработен под
- Равномерна, плътна повърхностна оптика
- Отблъсква вода и замърсявания
- Надеждна и лесна обработка
- Сертифицирано предотвратяване на плъзгане съгласно DIN EN 16165:2021-12 за работни зони
- Подходящ за детски играчки съгл. EN 71-3

Област на приложение:

Подходящ за всички светли видове дървен материал, както и оцветени със светли цветови нюанси Markant Color дървени повърхности.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10508	750 ml	6	480
	2,5l	4	120

Твърдо тяло 54 ±2%

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Нечувствителен към измръзване.

GISCODE Ö60

Директива 2004/42/ЕО ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 475 g/l ЛОС.

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – + 25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOl.
- Добре разклатете материала.
- Собственият цветен нюанс на използваното дърво, неговата структура и порьозност, както и фиността на шлифовъчната мрежа, се отразяват много силно на подлежащия на постигане цветен нюанс. Препоръчваме върху оригиналното дърво с подходяща за строителната площадка шлифовъчна техника да се нанесе образец на цветния нюанс за собствена проверка и при необходимост за разрешение от собственика.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Този продукт е съставна част на „Connected Systems“ на LOBA и Wakol. Разрешените комбинации с паркетни лепила Wakol ще намерите в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Маслен валик LOBA микрофазер 60 – 80 ок. 60 – 100 ml/m² (12 m²/l).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Най-ранно повторно лакиране след 12 часа.
- Но в рамките на 24 часа.
- Може да се преминава по него след 12 часа.
- Може да се използва след 24 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 10 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.

НАНАСЯНЕ С ВАЛЯК:

- Нанесете Markant Nature тънко и равномерно с валик за масло LOBA микрофазер 60 – 80.
- Изсъхване през нощта, най-много 24 часа.
- При необходимост (неравномерна оптика или места матово – блестящо) извършете междинно шлифване с абразивно кече LOBA и обезпрашете.
- Нанесете Markant Nature с маслен валик LOBA микрофазер 60 – 80 тънко и равномерно.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Залепване на кант: Нездраво залепен паркет, дъсчени падове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението (влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

Общи указания

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптически и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват западлими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Connected Systems: Проверените чрез Connected Systems продукти са оптимизирани така, че при професионална обработка да не се стига до потъмняване, причинено от химическото взаимодействие между повърхностната обработка и лепилото.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.