



Markant

Полуматово

МАСЛО ОТ ТЪВЪРД ВОСЪК



Еднаква степен на гланц и плътна оптика

Естествено твърдовосъчно масло. Висококачествени образувачи слой масла подчертават естествеността на дървото и едновременно достигат висока устойчивост спрямо замърсяване и вода.

- Образува филм, устойчив на изтриване
- Равномерна, плътна повърхностна оптика
- Отблъсква вода и замърсявания
- Надеждна и лесна обработка
- Подчертава естествената красота на дървото
- Сертифицирано предотвратяване на плъзгане съгласно DIN EN 16165:2021-12 за работни зони
- Подходящ за детски играчки съгл. EN 71-3

Област на приложение:

Подходящ за паркет, дървени и коркови подове. Противоплъзгащ съгласно DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10. Подходящ за почти всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете предвид списъка с дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. В случай на съмнение е необходимо запитване до завода.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
	750 ml	6	480
10508	2,5l	4	120
	10l	-	42

Твърдо тяло	47,4 ±2%
Съставки	алипатични въглеводороди, Сухи вещества, несъдържащи кобалт, растителна вакса, Сухи вещества
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö60
Директива 2004/42/ЕО	ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/i): 500 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 461 g/l ЛОС.

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – + 25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOl.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Този продукт е съставна част на „Connected Systems“ на LOBA и Wakol. Разрешените комбинации с паркетни лепила Wakol ще намерите в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Нанасяне с шпакла: Плоска шпакла LOBA/ок. 20 ml/m² (50 m²/l)

нанасяне с ролка или четка: Маслен валец LOBA микрофазер 60 – 80 или маслена четка LOBA ок. 60-100ml/m² (12 m²/l).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Най-ранно повторно лакиране след 12 часа.
- Но в рамките на 24 часа.
- Може да се преминава по него след 12 часа.
- Може да се използва след 24 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 10 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШПАКЛА И РОЛКА:

- Нанесете внимателно Markant с плоска шпакла LOBA на отделни участъци.
- Непосредствено изравнете с едnodискова машина и подложена специална подложка LOBA бежово.
- Изсъхване през нощта, най-много 24 часа.
- Нанесете тънко и равномерно с ролка Markant с маслен валец LOBA микрофазер 60 – 80.

НАНАСЯНЕ С РОЛКА:

- Нанесете тънко и равномерно Markant с маслен валец LOBA микрофазер 60 – 80/маслена четка LOBA .
- Изсъхване през нощта, най-много 24 часа.
- При необходимост (неравномерна оптика или места матово – блестящо) извършете междинно шлифване и обезпрашете.
- Нанесете тънко и равномерно Markant с маслен валец LOBA микрофазер 60 – 80/маслена четка LOBA .

ПОДГОТОВКА НА КОРКОВИ ПОКРИТИЯ

Лепилото трябва изцяло да се е втвърдило (вземете предвид указанията на производителя на лепило), повърхността трябва да е суха, да не е замърсена и да няма остатъци от лепило.

При необходимост шлифовайте фино хомогенни коркови покрития, внимателно отстранете праха от корк (засмукване)

ТРЕТИРАНЕ НА ХОМОГЕННИ/МАСИВНИ КОРКОВИ ПОДОВЕ:

Нанесете тънко Markant. Изсъхване през нощта. Нанесете тънко Markant. Изсъхването до достигане на нелепнещо състояние може да продължи до 3 дена в зависимост от климатичните условия в помещението

ТРЕТИРАНЕ НА ФУРНИРОВАНИ КОРКОВИ ПОДОВЕ

Нанесете тънко Markant. Изсъхване най-малко 48 часа. Извършете поддръжка с восък с LOBA NatureWax или LOBA ParkettWax.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Излишният материал трябва да се отстрани изцяло при изравняване. На отделни екзотични дървесини е възможно забавяне на изсъхването.

Нанасянния с шпакла са възможни само при дървени подове без фуги. Попадналото във фугите масло не изсъхва напълно за дълъг период време.

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Залепване на кант: Нездраво залепен паркет, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението (влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хапични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Connected Systems: Проверените чрез Connected Systems продукти са оптимизирани така, че при професионална обработка да не се стига до потъмняване, причинено от химическото взаимодействие между повърхностната обработка и лепилото.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.