



Markant félig matt

KEMÉNYVIASZOS OLAJ



Egyenletes fényesség és telt optikai hatás




Természetes keményviaszolaj. A nagy értékű réteget képező olajak kiemelik a fa természetes szépségét, emellett nagy ellenállást biztosítanak vízzel és szennyeződésekkel szemben.

- filmet képez, kopásálló
- Egyenletes, telt hatást keltő felület
- Víz- és szennyeződéstaszító
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Kiemeli a fa természetes szépségét
- A DIN EN 16165:2021-12 szerint tanúsított csúszásgátlás a munkaterületeken
- A EN 71-3 szabvány szerint gyerekjátékokhoz is alkalmas

Alkalmazási terület:

Parkettákhoz, fa- és parafapadlókhoz alkalmas. A DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásgátló. Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fafajta kezelésére. A LOBA fafajtaát felsoroló listája letölthető a www.loba.de webhelyen. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
	750 ml	6	480
10508	2,5 l	4	120
	10 l	-	42

Szárazanyag tartalom	47,4 ±2%
Tartalom	alifatikus szénhidrogének, kobaltmentes szárazanyag, növényi viaszok, szárazanyag
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 500 g/l (2010). A termék legfeljebb 461 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

Felhasználás

- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóló hőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Ez a termék a LOBA és a Wakol „Connected Systems” rendszerének az alkotórésze. A Wakol parkettaragasztó anyagokkal engedélyezett kombinációkat a „Connected Systems Matrix” tartalmazza: www.loba.de/connected-systems

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

Felvitel: LOBA lapos kenőlemez / kb. 20 ml/m² (50 m²/l)
 Felvitel hengerrel és kefével: LOBA 60-80 Microfaser olajhenger vagy LOBA olajkefe / kb. 60-100ml/m² (12 m²/l)

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 12 óra után vonható át.
- Mindenképpen 24 órán belül.
- 12 óra után szabad rálépni.
- 24 óra elteltével használható.
- Teljes terhelhetőség és fedés 10 nap után.
- A fedés korábbi kialakulása érhető el a LOBA Cover 400-zal, részletek a termékre vonatkozó műszaki információkban.

FELVITEL KENŐLEMEZZEL ÉS HENGERREL:

- Vigye fel szakaszosan és gondosan a Markantot egy LOBA kenőlemezzel.
- Közvetlenül utána egyenlítse ki gondosan egytárcsás súrológéppel és bészszínű LOBA special koronggal.
- Száradás egy éjszakán át, maximálisan 24 óra.
- Vigye fel a Markantot LOBA 60-80 Microfaser olajhengerrel vékony, egyenletes rétegben.

FELVITEL HENGERREL:

- Vigye fel a Markantot egy olajkefével vékony és egyenletes rétegben.
- Száradás egy éjszakán át, maximálisan 24 óra.
- Szükség esetén (egyenlőtlen optikai hatás, matt-fényes felületek váltakozva) alkalmazzon köztes csiszolást és pormentesítést.
- Vigye fel vékony, egyenletes rétegben a Markantot egy LOBA 60-80 Microfaser olajhengerrel vékony/LOBA olajkefével.

PARAFABURKOLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztónak teljesen megkötött állapotban kell lennie (lásd a gyártó útmutatóját), a felületnek pedig száraznak, szennyeződésmentesnek kell lennie. A homogén parafaburkolatot adott esetben csiszolja meg finoman, és távolítsa el teljesen a parafaport (porszívóval)

HOMOGEN/MASSZIV PARAFAPADLÓK KEZELÉSE:

Vigye fel vékony rétegben a Markant. Száradás egy éjszakán át. Vigye fel vékony rétegben a Markant. A ragasztómentes állapot eléréséig tartó száradáshoz szükséges idő a helyiség klímájától függ, és akár 3 nap is lehet

FURNÉROZOTT PARAFAPADLÓK KEZELÉSE

Vigye fel vékony rétegben a Markant. A száradási idő legalább 48 óra. Alkalmazzon viaszos kezelést LOBA NatureWax vagy LOBA ParkettWax viasszal.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél. Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzódnásával. Kenőlemezzel csak hézag tömített fapadlóra szabad felvinni. A hézagba bevitt olaj hosszú ideig nem szárad meg tökéletesen. A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődesű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszer, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzök képződnek. Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzök hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

Connected Systems: A Connected Systems által bevizsgált termékek úgy vannak optimalizálva, hogy szakszerű feldolgozás esetén semmilyen sötét elszíneződés ne történjen a lakk és a ragasztószer vegyi kölcsönhatása miatt.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.