


# Markant

## semi-mat



ULEI DE PARAFINĂ SOLIDĂ



### Grad de luciu echivalent și aspect mai plin

Ceară dură pe bază de ulei natur. Uleiurile de înaltă calitate care formează un strat accentuează naturalețea lemnului și obțin în același timp o rezistență mare la murdărie și apă.

- Formează o peliculă, rezistent la frecare
- Aspect uniform, mai plin al suprafeței
- Respinge apa și murdăria
- Prelucrare sigură și simplă
- Accentuează frumusețea naturală a lemnului
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN EN 16165:2021-12 pentru zonele de lucru
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

### Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru parchet și podelele din lemn și plută. Împiedică alunecarea conform DIN EN 16165:2021-12, grupa de evaluare R10. Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la [www.loba.de](http://www.loba.de). Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică.

## Date despre produs

NR. ARTICOL			
	750 ml	6	480
10508	2,5 l	4	120
	10 l	-	42

Corp solid	47,4 ±2%
Ingrediente	hidrocarburi alifactice, sicative fără conținut de cobalt, ceruri de plante, sicativi
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conține maximum 461 g/l VOC.

## Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Acest produs face parte din „Connected Systems” de la LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

### APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Aplicarea cu spatula: Spatula plată LOBA/cca 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)  
Aplicare cu rola și peria: Rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80 sau peria pentru ulei LOBA/cca 60-100ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l)

### DURATĂ DE USCARE

- Se poate aplica un strat pe deasupra cel mai devreme după 12 ore.
- Dar în interval de 24 de ore.
- Se poate călca după 12 ore.
- Utilizabil după 24 de ore.
- Utilizare completă și acoperire după 10 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

### APLICARE CU SPATULA ȘI CU ROLA:

- Aplicați Markant cu atenție în secțiuni cu o spatulă plată LOBA.
- Egalizați imediat cu o mașină cu disc rotativ și discul special LOBA bej așezat dedesubt.
- Uscare peste noapte, cel mult 24 de ore.
- Aplicați Markant în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80.

### APLICARE CU ROLA:

- Aplicați Markant în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80/rola pentru ulei LOBA.
- Uscare peste noapte, cel mult 24 de ore.
- Dacă este necesar (aspect neuniform sau locuri mate-lucioase) efectuați șlefuirea intermediară și îndepărtați praful.
- Aplicați Markant în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80/rola pentru ulei LOBA.

### PREGĂTIREA PARDOSELILOR DIN PLUTĂ

Adezivul trebuie să fie întărit complet (respectați indicațiile producătorului adezivului), iar suprafața trebuie să fie uscată și fără impurități și eventuale resturi de adeziv.

Dacă este cazul șlefuiți fin pardoselile omogene din plută, îndepărtați cu atenție praful de plută (aspirare)

### TRATAREA PARDOSELILOR OMOGENE/MASIVE DIN PLUTĂ:

aplicați Markant în strat subțire. Uscare peste noapte. Aplicați Markant în strat subțire. Uscarea până la obținerea unei stări ne-adezive poate dura până la 3 zile în funcție de condițiile climatice ambiante

### TRATAREA PARDOSELILOR DIN PLUTĂ CU FURNIR

aplicați Markant în strat subțire. Uscare cel puțin 48 ore. Efectuați întreținerea cu ceară cu LOBA NatureWax sau LOBA ParkettWax.

### INDICAȚII IMPORTANTE

Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întârzieri ale uscării.

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanșe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet pe o perioadă lungă de timp.

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

## Indicații generale

**Curățarea echipamentelor de lucru:** curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

**Durata de uscare:** duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

**Lipirea muchiilor:** parchetul lipit fără baterie, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

**Efecte reciproce:** materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

**Indicații de siguranță:** la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

**Connected Systems:** Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanța de tratare a suprafeței și adeziv.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.