

Markant Color

Различные цвета



КОМБИНАЦИЯ МАСЛО/ТВЕРДЫЙ ВОСК ЦВЕТНАЯ



Равномерная степень глянцевости и оптическая заполненность

Цветная натуральная комбинация масла и твердого воска. Высококачественное образующее слой масло подчеркивает натуральную красоту древесины и придает ей высокую устойчивость к воздействию воды и грязеотталкивающие свойства.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водо- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

Область применения:

Для окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины. Предназначен почти для всех европейских и экзотических пород древесины. Смотрите список пород древесины LOBA на сайте www.loba.de. В проблемных случаях необходима консультация изготовителя.

Характеристики продуктов

АРТ. №			
10508	750 мл	6	480

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

Сухой остаток	58,4 ±2%
Состав	алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, пигменты, сухие вещества без кобальта, растительные воски, сухие вещества
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Устойчиво к воздействию минусовых температур.
ГИСКОДЕ	Ø60
2004/42/EC	Предельно допустимое значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. А/и): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 476 г/л летучих органических соединений.

Характеристики продуктов

Базовые цвета							
	900005 Черный	900126 Белый	900148 Серый				
Цвета древесины							
	800099 Махагон	800127 Опек	800132 Дуб море- ный	800145 Камбала	800149 Сикким	800150 Венге	800200 Дуб антик
Популярные цвета							
	700133 Папирус	900127 Chalk	900143 Оyster	900144 Клей	900145 Сэнд	900146 Перл	900147 Сильвер

Без гарантии полного соответствия цвета

Указания по нанесению

- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом. Пол должен быть сухим и не содержать старых покрытий, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.
- Оптимальные условия для нанесения: температура в помещении от +15°C до + 25°C, температура пола от +15°C до +22°C, относительная влажность воздуха 40% - 65%, температура материала от +18°C до + 25°C, макс. влажность древесины 12%, рабочие помещения должны быть достаточно вентилируемыми.
- Для предотвращения повреждений паркета при обработке следует ориентироваться на среднегодовые показатели микроклимата в помещении.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOL.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате цвет. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до начала работ нанести масло на отшлифованный по технологии данного строительного объекта образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.
- Соблюдать "Указания по шлифовке: окраска паркета" компании LOBA.
- Перед использованием цветных вариантов масла необходимо произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки получающегося цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между собой. Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости следует добавить бесцветный вариант масла. Для равномерного окрашивания необходимо насыщение поверхности пигментами, поэтому разбавлять продукт можно только в

следующей пропорции: макс. три бесцветные части на одну цветную часть.

- Если на большой площади используется более одной упаковки, необходимо вылить материал из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать.
- Обработанные маслом поверхности в результате глубокого проникновения пигментов в древесину не могут быть восстановлены до первоначального состояния.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.de.
- Этот продукт является составной частью „Connected Systems“ компании LOBA и Wakol. Допущенные комбинации с клеями для паркета от Wakol Вы можете найти в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗБАВИТЕЛИ

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с полуматовым вариантом Markant. Макс. 3 части бесцветного масла на одну цветную часть.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Нанесение шпателем: плоский шпатель LOBA / ок. 20 мл/м² (50 м²/л)

Нанесение валиком и кистью: валик для масла LOBA Microfaser 60-80 или щетка для нанесения масла LOBA / ок. 60-100мл/м² (12 м²/л)

Указания по нанесению

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Последующее нанесение масла минимум через 12 часов.
- Но не позднее, чем через 24 часа.
- По покрытию можно ходить через 12 часов.
- Первичные нагрузки через 24 часа.
- Полная нагрузка и нанесение защитного слоя через 10 дней.
- При необходимости для защиты покрытия можно использовать подложку LOBA Cover 400, подробности в технической информации о продукте.

ПРИМЕНЕНИЕ MARKANTCOLOR:

- Особенно при окрашивании мы советуем соблюдать наши рекомендации, изложенные в «Указаниях по шлифовке: окрашивание паркетных полов»
- Тщательно нанести масло MarkantColor шпателем LOBA отдельными участками. Для старых полов с щелями или доски с фаской использовать валик для масла LOBA Microfaser 60-80 как шибер (не катать).
 - Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной со специальным бежевым падом LOBA SpezialPad.
 - Высыхание в течение ночи, макс. 24 часа.
 - Равномерно нанести Markant transparent валиком для масла LOBA Microfaser 60-80 тонким слоем. Для светлых цветов MarkantColor можно вместо прозрачного варианта нанести альтернативно MarkantNature

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Если время промежуточного высыхания между нанесением слоев составляет более 24 часов, то перед нанесением следующего слоя необходима промежуточная шлифовка. Для MarkantColor это невозможно, поэтому необходимо строго соблюдать время высыхания между слоями. В противном случае могут возникнуть проблемы с адгезией. Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания. Нанесение шпателем возможно только на покрытиях из древесины с закрытыми щелями. Масло, попавшее в щели, длительное время не высыхает.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Склейивание кромок: Паркет, уложенный на эластичный клей, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также гидрофобные породы древесины (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование «блоковых» щелей.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Указания по безопасности: При работе и высыхании продуктов с большим содержанием растворителей образуются воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому в рабочей зоне запрещены открытые источники огня и света, проведение сварочных работ, курение и т.п. Хорошо проветривать рабочие и складские помещения. Необходимо своевременно отключить электрические приборы в рабочих и соседних с ними помещениях, чтобы они остывли до начала работ. Избегать образования искр, в том числе на электроприборах. Держать плотно закрытыми емкости с продуктами. Удалить из зоны воздействия чувствительные карами растворителей детали, растения или животных (аквариумы).

Общие указания

Connected Systems: Продукты, прошедшие проверку на совместимость с помощью Connected Systems, оптимизированы таким образом, что при их надлежащем применении не происходит потемнение, обусловленное химическим взаимодействием между лаком и kleem.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.