

TEHNIČNE INFORMACIJE

MarkantColor RAZLIČNE BARVE



Enakomeren sijaj in poln videz

Obarvano naravno olje s trdim voskom. Kakovostna olja za izgradnjo plasti poudarjajo naravnost lesa in hkrati zagotavljajo visoko odpornost proti umazaniji in vodi.

- Ustvari plast, se ne odrgne
- Enakomeren in poln videz površine
- Odbija vodo in umazanijo
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Poudari naravno lepoto lesa
- Vse variante se medsebojno mešajo.
- Primerno za otroške igrače po standardu EN 71-3

Področje uporabe:

Za strokovno barvanje parketa in lesenih podov. Predvsem primerno za les listavcev z velikimi porami (hrast, jesen). Primerno za skoraj vse vrste evropskega in eksotičnega lesa. Upoštevajte seznam LOBA za vrste lesa, najdete ga na spletnem mestu www.loba.de. Če o čem niste gotovi, se obrnite na proizvajalca.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIN-Grundsätzen
Z-157.10-193



CONNECTED
SYSTEMS

Podatki o izdelku

Št. artikla

10508



750 ml



6



480

Vse barve so na voljo tudi v vzorčnih pločevinkah po.

Trdni delci

58,4 ±2%

Sestavine

alifatski ogljikovodiki, modificirana rastlinska olja, pigmenti, suha snov brez kobalta, rastlinski voski, sikativi

Skladiščenje in prevažanje

36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Ni občutljivo na zmrzal.

GISCODE

Ö60

2004/42/CE

Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/i): 500 g/l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 476 g/l VOC.



TEHNIČNE INFORMACIJE

MarkantColor

RAZLIČNE BARVE



Podatki o izdelku

Osnovne barve							
	900005 Črna	900126 Bela	900148 Siva				
Barve za les							
	800099 Mahagoni	800127 Oreh	800132 Dimljeni hrast	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Stari hrast
Trendovske barve							
	700133 Papirus	900127 Kreda	900143 Ostriga	900144 Glina	900145 Pesek	900146 Biser	900147 Srebro

Ne jamčimo za barvne odtenke

15/04/2022



Navodila za obdelavo

- Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.
- Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni vlažnosti od 40 do 65 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno prezračevanje delovnih prostorov.
- Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju skozi vse leto.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Dobro stresite material.
- Lastni odtenek uporabljenega lesa, njegova zgradba in poroznost ter finost brušenja močno vplivajo na končni odtenek. Močno priporočamo, da na originalnem lesu z brusilno tehniko, ki je primerna za gradbišča, opravite lastni preizkus in po potrebi zahtevate odobritev investitorja.
- Upoštevajte navodila LOBA »Navodila za brušenje pri barvanju parketov«.
- Pred uporabo barvnih različic priporočamo preizkusne nanose, da ovrednotite dosegljivi odtenek in celostni videz. Barvne odtenke je mogoče mešati. Za posvetlitev ali zmanjšanje zmožnosti pokrivanja lahko primešate prozorno varianto. Za enakomerno obarvanost je potrebno nasičenje s pigmentom, kar pomeni, da je dovoljeno na en del barvnega sredstva dodati največ tri dele brezbarvnega.
- Če boste za večje površine uporabili več kot eno embalažo, morate celotno količino zmešati pred začetkom dela v delovni posodi.
- Pri z vodo omočenih površinah zaradi globokega prodiranja pigmentov v les površine pozneje ni mogoče povrniti v prvotno stanje.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
- Ta izdelek je del programa »Connected Systems« podjetij LOBA in Wakol. Odobrene kombinacije z lepili za parket Wakol najdete v »Matriki Connected Systems«: www.loba.de/connected-systems

Razredčilo

Za posvetlitev ali zmanjšanje zmožnosti pokrivanja lahko primešate sredstvo Markant mat. Največ 3 delo prozornega na en del barvnega sredstva.

Naprava za nanašanje / poraba materiala

Nanašanje z lopatico: Površinsko strgalo LOBATOOL/približno 20 ml/m² (50 m²/l) Nanašanje z valjčkom ali čopičem: Oljni valjček z mikrovlakni LOBATOOL 60-80 ali oljna ščetka LOBATOOL/približno 60-100ml/m² (12 m²/l).

Čas sušenja

- Primerno za premazovanje po 12 urah.
- Vseeno pa v manj kot 24 urah.
- Pohodno po 12 urah.
- Uporabno po 24 urah.
- Pokritost po 10 dneh.
- Prej me mogoče za pokrivanje uporabiti LOBATOOL Cover 400, za podrobnosti glejte tehnične informacije o izdelku.



Navodila za obdelavo

Uporaba sredstva MarkantColor:

Zlasti pri barvanju priporočamo, da upoštevate naša priporočila za brušenje: »Navodila za brušenje: Barvanje parketov«

- Sredstvo MarkantColor skrbno nanesite po odsekih s površinsko lopatico LOBATool. Pri starih podih z režami ali posnetimi robovi desk uporabite oljni valjček z mikrovlakni LOBATool 60-80 za brisanje (ne valjajte).
- Takoj izravnajte z enoploščnim strojem in bež blazinico LOBASAND SpecialPad.
- Sušenje čez noč, največ 24 ur.
- Sredstvo Markant transparent na tanko in enakomerno nanesite z oljnim valjčkom z mikrovlakni LOBATool 60-80. Pri svetlih barvah MarkantColor lahko alternativno prozorni različici nanesete MarkantNature.

Pomembne opombe

Pri časih vmesnega sušenja nad 24 ur je treba pred nanašanjem druge plasti opraviti vmesno brušenje, kar pa pri sredstvu MarkantColor ni mogoče, zato je treba strogo upoštevati najdaljše dovoljene čase vmesnega sušenja. V nasprotnem primeru pride do težav z oprijemom.

Prepojene krpe, blazinice in druga delovna sredstva hranite v zaprtih posodah, olje, pomešano s prahom zaradi brušenja ali prepojeno v krpah itd., pa navlažite, hranite v zaprtem vedru ali zavrzite na ognjevarno mesto – v nasprotnem primeru obstaja nevarnost samovžiga.

Nanašanje z lopatico je mogoče samo pri lesenih podih z zatesnjenimi režami. Olje v režah se dolgo časa ne posuši.



Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBATool Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Lepljenje robov: Parket, ki ni nepremično prilepljen, leseni pod, lamelni parket z visokimi robovi, parket na tlakah s talnim ogrevanjem in vrste lesa, ki hitro spreminjajo vsebnost vlage (npr. bukev), se pri spremembah klime (temperatura, vlaga) v prostoru močno krčijo in raztezajo. Pri uporabi olj ne more priti do nastajanja rež zaradi odtrganja.

Medsebojni učinki: Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmečkanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Connected Systems: Izdelki s preizkusom Connected Systems so optimizirani tako, da pri strokovni uporabi ne pride do obarvanja zaradi kemičnih reakcij med površinsko obdelavo in lepilom.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

