

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

MarkantColor RÔZNE FARBY



Rovnomerný lesk a plnšia optika

Zafarbený prírodný olej s tvrdým voskom. Kvalitné filmotvorné oleje umocňujú prirodzenosť dreva a dosiahnu zároveň vysokú odolnosť voči nečistotám a vode.

- Filmotvorný, oteruvzdorný
- Rovnomerný, plný vzhľad povrchu
- Odpudzuje vodu a nečistoty
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Podčiarkuje prirodzenú krásu dreva
- Všetky varianty sa dajú medzi sebou miešať
- Vhodné na detské hračky podľa EN 71-3

Oblasť použitia:

Pre profesionálne farbenie parkiet a drevených podláh. Prednostne sú vhodné hrubopórovité listnaté dreviny (dub, jaseň). Vhodný takmer pre všetky európske a exotické druhy dreva. Zoznam druhov dreva LOBA je na stránke www.loba.de. V prípade pochybností je potrebná konzultácia v závode.




Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIN-Grundsätzen
Z-157.10-193



Údaje o výrobkoch

Výr. č.
10508



Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.

Pevné častice	58,4 ±2%
Zloženie	alifatické uhľovodíky, modifikované rastlinné oleje, pigmenty, bezkobaltové sušiny, rastlinné vosky, sušiny
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Výrobok nie je citlivý na mraz.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	Hraničná hodnota EU pre produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálne 476 g/l VOC.



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

MarkantColor RÔZNE FARBY



Údaje o výrobkoch

Základné farby							
	900005 Čierna	900126 Biela	900148 Sivá				
Farby dreva							
	800099 Mahagón	800127 Orech	800132 Parený dub	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wenge	800200 Dub antik
Trendové farby							
	700133 Papyrus	900127 Chalk	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Strieborná

Nepreberáme záruky za farbu.

15/04/2022



Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % – 65 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Materiál neliat' na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Dodržujte smernicu LOBA „Návod na brúsenie a farbenie parketových podláh“.
- Pred použitím farebných variantov odporúčame skúšobný náter pre určenie výsledného farebného odtieňa a pre optické zhodnotenie. Farebné odtiene sú medzi sebou miešateľné. Pre zosvetlenie, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je možné prímiešať transparentnú variantu. Pre rovnomerný farebný obraz je potrebné nasýtenie pigmentami, preto by zriedenie malo byť v maximálnom pomere tri diely transparentu na jeden farebný diel.
- Pokiaľ bude treba pre väčšiu plochu viac ako jednu dózu, je treba celkové množstvo zmiešať v pracovnej nádobe pred začatím práce.
- Pri namáčaných plochách nie je kvôli hlbokému vsiaknutiu pigmentov do dreva neskoršie vrátenie povrchu do pôvodného stavu možné.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
- Tento produkt je súčasťou „Connected System“ od LOBA a Wakol. Schválené kombinácie s lepidlami na parkety Wakol nájdete v časti „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

Riedidlo

Pre zosvetlenie farebného odtieňa, resp. pre redukovanie krycej schopnosti je možné zmiešať s Markantom matným. Maximálne tri diely transparentu na jeden farebný diel.

Nanášacia technika / spotreba materiálu

Nanášanie špachtľou: Špachtľa LOBATOOL / cca 20 ml/m² (50 m²/l)

Nanášanie valčekom a štetcom: Valček na olej LOBATOOL mikrovláknó 60-80 alebo kefa na olej LOBATOOL / cca 80 ml/m² (12 m²/l)

Doba schnutia

- Pretieranie možné najskôr po 12 hodinách.
- Avšak najneskôr do 24 hodín.
- Pochôdzne po 12 hodinách.
- Užívateľné po 24 hodinách.
- Zakrytie možné po 10 dňoch.
- Je možné skoršie zakrytie s LOBATOOL Cover 400, kvôli detailom pozrieť technické informácie k výrobku.

MarkantColor

RÔZNE FARBY



Pokyny ku spracovaniu

Aplikácia MarkantColor:

Pri farbení sa zvlášť odporúča dodržiavanie našich pokynov k brúseniu „Návod na brúsenie: Farbenie parketových podláh“

- MarkantColor naniesť starostlivo plochou špachtľou LOBATOOL po úsekoch. Pri starých podlahách so škárami alebo palubkách so skosenými hranami použiť mikrofázový valček na olej LOBATOOL 60-80 metódou stierania (nenanášať valčekom).
- Bezprostredne vyrovnať leštičkou s béžovým padom LOBASAND SpecialPad.
- Sušenie cez noc, maximálne 24 hodín.
- Markant transparentný naniesť mikrofázovým valčekom na olej LOBATOOL 60-80 v tenkej a rovnomernej vrstve. Pri svetlých farbách MarkantColor sa môže alternatívne k transparentnej verzii aplikovať MarkantNature.%%end%%

Dôležité pokyny

Pri schnutí medzi vrstvami dlhšom ako 24 hodín sa musí pred nanosením druhej vrstvy robiť medzibrus. Toto u MarkantColor nie je možné, tu musia byť striktné dodržané maximálne doby medzischnutia. V opačnom prípade vznikajú poruchy príľnavosti.

Nasiaknuté handry, pady a iné pracovné pomôcky uchovávať v uzatvorených nádobách. Olej s brúsnym prachom na látke a i.navlhčiť vodou alebo uchovať v uzatvorenom vedre, resp. odstrániť v súlade s protipožiarnymi predpismi - inak hrozí samovznietenie.

Nanášanie špachtľou je možné iba u drevených podláh s utesnenými škárami. Olej, ktorý sa dostal do škár schne veľmi dlho a nie úplne.



Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistite rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom kúrení a dreveniny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dojsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť príčinou optických väd. Závažnosť povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Bezpečnostné pokyny: Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohoto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvrárania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Connected Systems: Produkty skontrolované prostredníctvom Connected System sú optimalizované tak, aby pri odbornom spracovaní nedošlo k tmavému sfarbeniu, spôsobenému chemickým vzájomným pôsobením medzi lakom a lepidlom.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.

