


# 2K ImpactOil

## Áttetsző



HIGH SOLID OLAJ



### Természetes padlóolaj a legnagyobb igénybevételekhez




Növényi bázisú 2 K High Solid olaj fapadlókhoz. Kiváló ellenállás mellett kiemeli a fa természetes jellegét. Ennek köszönhetően a legnagyobb igények kielégítésére is képes, úgy a közületi, mind a magánszférában, még vizes környezetben is. Jó behatolóképesége révén konzerválja a fát, amely ugyanakkor nyitott pórusú marad, és aktívan lélegzik. A LOBA kétkomponensű technológiájának köszönhetően csökken az ápolási ráfordítás, ugyanakkor nő a vízzel és vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség.

- Alkalmasság fokozott nedvességnek kitett helyiségekhez
- Az egynapos rendszernek köszönhetően időtakarékos feldolgozás
- Kisebb anyagigény, nagy kiadósság
- 100% szilárd anyag - oldószermentes
- A DIN EN 16165:2021-12 szerint tanúsított csúszásgátlás a munkaterületeken
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Egy réteg hengerrel való felvitele elegendő
- Már 24 óra múlva használható
- A EN 71-3 szabvány szerint gyerekjátékokhoz is alkalmas

### Alkalmazási terület:

Fapadlók első impregnálására alkalmas. A nagy nedvességnek kitett helyeken, például fürdőkhöz, wellness-létesítményekben stb. is alkalmazható. A DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásgátló. Alkalmazható gyerekjátékokon is, a DIN EN 71-3 szabvány „Egyes elemek vándorlása” követelménye teljesül. Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fafajta kezelésére. A LOBA fafajtákat felsoroló listája letölthető a [www.loba.de](http://www.loba.de) webhelyen. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. A WAKOL Z 610 (porszegény), WAKOL Z 615 (porszegény) és WAKOL Z 625 cementes kiegyenlítő massa felületkezeléséhez is, a LOBA Akzent 100 viasz alkalmazásával együtt.

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

<b>Tartalom</b>	módosított növényi olajok, szárazanyag, kobaltmentes szárazanyag, Víz
<b>Tárolás és szállítás</b>	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.
<b>GISCODE</b>	Ö10/DD+

## Felhasználás

- Keverje fel a masszát, óvatosan keverje bele 10:1 arányban az edzőt (LOBATOOL színkeverő géppel is elvégezhető). Ha részmenyiségeket kever össze, mérje ki őket pontosan. A bekeverést követően az áttetsző olaj 1 óra, a színes olaj 2 óra múlva dolgozható fel.
- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Ez a termék a LOBA és a Wakol „Connected Systems” rendszerének az alkotórésze. A Wakol parkettaragasztó anyagokkal engedélyezett kombinációkat a „Connected Systems Matrix” tartalmazza: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA 60-80 Microfaser / 30-60 ml (g)/m<sup>2</sup> az alap szívóképességtől függően. Kiegyenlítés LOBA special koronggal, bézs.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- 12 óra után szabad rálépni.
- 24 óra elteltével használható.
- Fedés 5 nap után.
- A fedés korábbi kialakulása érhető el a LOBA Cover 400-zal, részletek a termékre vonatkozó műszaki információkban.

### FELVITEL HENGERREL:

- Az alap előkészítése.
- Vigye fel vékony rétegben az olajat LOBA 60-80 Microfaser olajhengerrel.
- Hatásidő kb. 1 óra.
- Egyenlítse ki egytárcsás súrológéppel és bézsszínű LOBA special koronggal.

### ALKALMAZÁS WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ÉS WAKOL Z 625 CEMENTES KIEGYENLÍTŐ MASSZÁN:

#### Előkészítés:

- A WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 vagy WAKOL Z 625 kiegyenlítő masszát közvetlen használat esetén a WAKOL gyártói előírásai szerint vigye fel, közben vegye figyelembe a műszaki információt.
- A spatulyázó masszát ne csiszolja meg, a beékelődött zárványokat egy éles pengével távolítsa el.

#### Olajos/viaszolt felület felépítése:

- LOBA 2K ImpactOil olajat LOBA Microfaser 60-80 olajhengerrel vékonyan vigyen fel kb. 80 g/m<sup>2</sup> mennyiségben
- Közvetlenül egytárcsás géppel és alá tett bézs színű LOBASAND SpecialPad koronggal végezzen kiegyenlítést.
- Száradás egy éjszakán át.
- A LOBA Akzent 100 viaszt a LOBA kenőlemezzel óvatosan és vékony rétegben szakaszosan vigye fel (kb. 20 g/m<sup>2</sup>).
- Közvetlenül egytárcsás géppel és alá tett bézs színű LOBASAND SpecialPad koronggal végezzen kiegyenlítést.

A további részletes információkért nézze meg a „Kiegyenlítő masszák burkolatként | olajozva/lakkozva” című felépítési javaslatot.

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Nem alkalmas permetezéssel való felvitelre.  
A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél.  
Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzóásával.

## Felhasználás

A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A

feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

Kenőlemezrel csak hézag-tömített fapadlóra szabad felvinni. A hézagba bevitt olaj hosszú ideig nem szárad meg tökéletesen.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Éltapadás:** A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődesű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyetlen hézagoktól tartani.

**Kölcsönhatás:** Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, toléskékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszer, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

**Connected Systems:** A Connected Systems által bevizsgált termékek úgy vannak optimalizálva, hogy szakszerű feldolgozás esetén semmilyen sötét elszíneződés ne történjen a lakk és a ragasztószer vegyi kölcsönhatása miatt.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.