

2K ImpactOil Color

Különböző színekben



HIGH SOLID OLAJ COLOR



Természetes padlóolaj a legnagyobb igénybevételekhez

Színes, kétkomponensű, növényi bázisú High Solid olaj fapadlókhoz. Kiváló ellenállás mellett kiemeli a fa természetes jellegét. Ennek köszönhetően a legnagyobb igények kielégítésére is képes, úgy a közületi, mind a magánszférában, még vizes környezetben is. Jó behatolóképesége révén konzerválja a fát, amely ugyanakkor nyitott pórusú marad, és aktívan lélegzik. A LOBA kétkomponensű technológiájának köszönhetően csökken az ápolási ráfordítás, ugyanakkor nő a vízzel és vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség.

- Alkalmasság fokozott nedvességnek kitett helyiségekhez
- Az egynapos rendszernek köszönhetően időtakarékos feldolgozás
- Kisebb anyagigény, nagy kiadósság
- 100% szilárd anyag - oldószermentes
- Mindegyik változat keverhető mindegyik másikkal.
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- A DIN EN 16165:2021-12 szerint tanúsított csúszásgátlás a munkaterületeken
- A EN 71-3 szabvány szerint gyerekjátékokhoz is alkalmas

Alkalmazási terület:

Parketták és fapadlók professzionális beszínezése. Előnyösen alkalmazható nagy pórusú lombos fák (tölgy, kőris). Fapadlók első impregnálására alkalmas. A nagy nedvességnek kitett helyeken, például fürdőszobákban, wellness-létesítményekben stb. is alkalmazható. A DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásgátló. Alkalmazható gyerekjátékokon is, a DIN EN 71-3 szabvány „Egyes elemek vándorlása” követelménye teljesül. Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fafajta kezelésére. A LOBA fafajtaokat felsoroló listája letölthető a www.loba.de webhelyen. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10610	750 g	4	400

Mindegyik festékből kapható 100 ml-es minta is.
10610-90 / MusterSet / 17 x 100 ml + 5 x 100 ml PreTone

Tartalom	módosított növényi olajok, pigmentek, szárazanyag, kobaltmentes szárazanyag, Víz
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	Ö10/DD+

Műszaki adatok

Alapszínek							
	900005 fekete	900126 fehér	900148 Szürke				
Fa színek							
	800099 mahagóni	800127 Diófa	800132 gőzölt tölgy	800145 kambala	800149 sucupira (brazil gesztenye)	800150 wenge	800200 antik tölgy
Divatszínek							
	700133 papirusz	900127 chalk (juhar)	900143 osztriga	900144 clay	900145 homok	900146 körte	900147 ezüst

Színgarancia nélkül

Felhasználás

- Keverje fel a masszát, óvatosan keverje bele 10:1 arányban az edzöt (LOBATOOL színkeverő géppel is elvégezhető). Ha részmennyiségeket kever össze, mérje ki őket pontosan. A bekeverést követően az áttetsző olaj 1 óra, a színes olaj 2 óra múlva dolgozható fel.
- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Más felhordási módok esetén bizonyos paraméterek, mint pl. a száradási idők és a felhasznált mennyiségek változhatnak.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és porozitása, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy önellenőrzésképpen, és adott esetben az építetttel való engedélyeztetés érdekében helyezzen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt eredeti fára.
- Vegye figyelembe a „Parketták színezésére vonatkozó csiszolási útmutató” című LOBA tájékoztatót.
- A színváltozatok felvitele előtt végezzen próbafestést, hogy meg tudja állapítani az elérhető színárnyalatot és az optikai összhatást. A különböző színárnyalatú festékek egymással

keverhetők. A világosítás vagy a fedőképesség csökkentése érdekében lehetőség van áttetsző változatok hozzákeverésére. Az egyenes színképhez pigmenttelítettségre van szükség, hígításkor ezért legfeljebb három rész színtelent szabad egy rész színeshez adni.

- Ha olyan nagy felületeket kezel, amelyekhez egy göngyölegnél többre van szükség, keverje össze az egészet a munka megkezdése előtt egy hordóban.
- Nedvesített felületek esetében a felület eredeti állapota később már nem állítható helyre, a pigmentek ugyanis mélyen hatolnak be a fába.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Ez a termék a LOBA és a Wakol „Connected Systems” rendszerének az alkotórésze. A Wakol parkettaragasztó anyagokkal engedélyezett kombinációkat a „Connected Systems Matrix” tartalmazza: www.loba.de/connected-systems

HÍGÍTÓ

Ha világosabbá szeretné tenni a színárnyalatot, vagy csökkenteni kívánja a fedőképességet, keverjen hozzá áttetsző változatot. Legfeljebb 3 rész áttetsző adható egy rész színeshez.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA kenőlapát / alkalmazásonként 30 gl/m² (33 m²/kg) az alap szívóképességétől függően. Kiegyenlítés LOBA special koronggal, bézs.

Felhasználás

SZÁRADÁSI IDŐ

- 12 óra után szabad rálépni.
- 48 óra elteltével használható.
- Teljes terhelhetőség és fedés 10 nap után.
- A fedés korábbi kialakulása érhető el a LOBA Cover 400-zal, részletek a termékre vonatkozó műszaki információkban.

VÁLASZTHATÓ ELŐKEZELÉS KÜLÖNLEGES HATÁSOK ELŐHÍVÁSÁRA

Pigmentpác:

- PreTone

FELVITEL KENŐLEMEZZEL:

- Vigye fel az olajat LOBA kenőlemezzel.
- Hagyja hatni.
- Kb. 20 perccel az olaj felvitele után egyenlítse ki a egytárcsás súrológéppel és bézsszínű LOBA special koronggal.
- Simítsa el kenőlemezzel a második réteg olajat.
- Hagyja hatni.
- Kb. 20 perccel az olaj felvitele után egyenlítse ki a egytárcsás súrológéppel és bézsszínű LOBA special koronggal.

ALKALMAZÁS HÉZAGGAL RENDELKEZŐ PADLÓKON ÉS RÖGZÍTETT DESZKAPADLÓKON – FELVITEL KORONGGAL:

Vigye fel a 2K ImpactOilColort közvetlenül egy bézsszínű LOBA special korongra. Dörzsölje be az olajat egytárcsás súrológéppel. A kiegyenlítést egy másik (száraz) bézsszínű LOBA special koronggal végezze. Száradás egy éjszakán át. Vigye fel a 2K ImpactOilColort közvetlenül egy bézsszínű LOBA special korongra. Dörzsölje be az olajat egytárcsás súrológéppel. A kiegyenlítést egy másik (száraz) bézsszínű LOBA special koronggal végezze. Erről a módszerről további információk a „Műszaki tippek és trükkök” rovatban talál a www.loba.de webhelyen.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Nem alkalmas permetezéssel való felvitelre. A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél. Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzódsával. A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését. Kenőlemezzel csak hézagotömített fapadlókra szabad felvinni. A hézagba bevitt olaj hosszú ideig nem szárad meg tökéletesen.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődesű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolszékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

Connected Systems: A Connected Systems által bevizsgált termékek úgy vannak optimalizálva, hogy szakszerű feldolgozás esetén semmilyen sötét elszíneződés ne történjen a lakk és a ragasztószer vegyi kölcsönhatása miatt.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Általános tájékoztató

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.