

2K ImpactOil

Transparent



ULEI HIGH SOLID



Ulei natural pentru podea pentru cele mai mari exigențe

Ulei 2 K High Solid pentru podele din lemn pe bază de plante. Accentuează natura lemnului în cadrul rezistenței excelente. Astfel este adecvat pentru domeniul public și privat cu cele mai mari cerințe și chiar în zonele umede. Prin capacitatea bună de penetrare, lemnul este conservat, dar rămâne cu porii deschiși și cu circulația activă a aerului. Prin intermediul tehnologiei LOBA 2K se reduc costurile de întreținere și în același timp se obține o rezistență mai bună la apă și substanțele chimice.

- Adecvat pentru încăperile care sunt expuse la o umiditate ridicată
- Prelucrare cu economie de timp în cadrul sistemului de 1 zi
- Consum redus, foarte economic
- 100% fără corpuri solide și solvenți
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN EN 16165:2021-12 pentru zonele de lucru
- Prelucrare sigură și simplă
- Este suficientă o aplicare cu rola
- Utilizabil deja după 24 de ore
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru primul tratament de impregnare al podelelor din lemn. Adecvat pentru încăperile care sunt expuse la o umiditate ridicată, cum ar fi baia, zonele de wellness etc. Împiedică alunecarea conform DIN EN 16165:2021-12, grupa de evaluare R10. Adecvat pentru jucăriile pentru copii, sunt îndeplinite cerințele DIN EN 71-3 – „Migrarea anumitor elemente”. Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică. Inclusiv pentru tratarea suprafețelor materialului de nivelare de cimentare WAKOL Z 610 (cu conținut redus de pulbere), WAKOL Z 615 (cu conținut redus de pulbere) și WAKOL Z 625, în combinație cu LOBA Akzent 100 Wax.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Ingrediente	uleiuri vegetale modificate, sicativi, sicative fără conținut de cobalt, Apă
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	Ö10/DD+

Indicații de prelucrare

- Amestecați masa, adăugați cu atenție agentul de întărire în raport de 10:1 (mixarea se poate realiza și mecanic cu un mixer pentru vopsea LOBATool). Dacă trebuie să se amestece cantități parțiale, acestea trebuie să fie cântărite. După amestecarea uleiului transparent se poate prelucra 2 ore, iar în cazul uleiului colorat 1 oră.
- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATool.
- Agitați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Acest produs face parte din „Connected Systems” de la LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: www.loba.de/connected-systems

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80 /30-60 ml (g)/m² în funcție de capacitatea de absorbție a bazei. Egalizare cu discul special LOBA bej.

DURATĂ DE USCARE

- Se poate călca după 12 ore.
- Utilizabil după 24 de ore.
- Acoperire după 5 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

APLICARE CU ROLA:

- pregătiți baza.
- Aplicați uleiul în strat subțire cu rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80.
- Durată de acționare aproximativ 1 oră.
- Egalizați cu o mașină cu disc rotativ și discul special LOBA bej așezat dedesubt.

UTILIZARE PE MATERIAL DE NIVELARE DE CIMENTARE WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 ȘI WAKOL Z 625:

Pregătire:

- Respectați informațiile tehnice pentru materialul de nivelare WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 sau WAKOL Z 625, la aplicarea directă corespunzător indicațiilor producătorului WAKOL.
- Nu șlefuiți materialul de spăcluit, înlăturați parțial eventualele incluziuni parțial cu ajutorul unei lame ascuțite.

Aplicare pe suprafețele tratate cu ulei/ceruite:

- Aplicați un strat subțire de LOBA 2K ImpactOil cu rola din microfibră pentru ulei LOBA 60-80, consum de aprox. 80 g/m²
- După un timp scurt de acționare, egalizați cu ajutorul unei mașini cu disc rotativ, cu discul bej LOBASAND SpecialPad așezat dedesubt.
- Uscare peste noapte.
- Aplicați cu atenție, în strat subțire și treptat LOBA Akzent 100 Wax cu șpaclul pentru suprafețe LOBA
- (aprox. 20 g/m²).
- Egalizați imediat cu o mașină cu disc rotativ și un disc bej LOBASAND SpecialPad așezat dedesubt.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să respectați „Recomandare de aplicare material de nivelare ca îmbrăcăminte de uzură | tratat cu ulei/ceară”.

Indicații de prelucrare

INDICAȚII IMPORTANTE

Nu este permis pentru aplicarea prin stropire.

Materialul în exces trebuie să fie eliminat complet la egalizare. La tipurile individuale de lemn exotic nu sunt posibile întârzieri ale uscării.

Păstrați cârpele, blocurile de șlefuire și alte materiale de lucru îmbibate cu soluții în recipiente închise, adăugați puțină apă la uleiul amestecat cu praful generat la șlefuire, umeziți cu apă lavetele și alte asemenea materiale, sau depozitați-le într-o găleată care se poate închide, respectiv eliminați-le ca deșeu în condiții de securitate la incendiu - în caz contrar există riscul de autoaprindere. În timpul prelucrării și uscării, aerisiți cu grijă zonele de lucru.

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanșe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet pe o perioadă lungă de timp.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Lipirea muchiilor: parchetul lipit fără baterie, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Connected Systems: Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanța de tratare a suprafeței și adeziv.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.