



# PreTone

## Различни цветове

ОЦВЕТЯВАНЕ



Пигментен байц на водна основа за паркет и дървени подове. Насищане на цветовия тон под цветни масла. Поради интензифицирането на дървесната структура и шарка се постигат оживени цветови ефекти.

- За видимо по-наситени цветове
- Редуцира специфично за масла пожълтяване
- Надеждна и лесна обработка
- Не съдържа разтворители
- Възможни са почти безгранични цветови комбинации
- Неутрална миризма

#### Област на приложение:

Върху сурова внимателно шлифована дървесина. Чрез комбинацията от мокрене и пигментиране се постигат интензивни цветови ефекти особено при светли тонове. В комбинация с LOBA 2K ImpactOil Color & LOBA 2-компонентен Intensive Color A.T. може да се постигне многообразие на цветовите ефекти. Почти неограничените възможности на оформлението позволяват да бъдат изпълнени индивидуални решения.


## Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10612	2,5l	6	144

Всички цветове се предлагат и в 100 ml дози образци.

<b>Твърдо тяло</b>	4,5 ±2%
<b>Съхранение и транспорт</b>	36 месеца стабилно съхранение. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване. Не е опасен материал съгласно ADR.

**GISCODE** W1



Бяло      Черно      Кафяв      Моча      Steel

Без гаранция за цвят

## Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – + 25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOl.
- Добре разклатете материала.
- Собственият цветен нюанс на използваното дърво, неговата структура и поръзност, както и фиността на шлифовъчната мрежа, се отразяват много силно на подлежащия на постигане цветен нюанс. Препоръчваме върху оригиналното дърво с подходяща за строителната площадка шлифовъчна техника да се нанесе образец на цветния нюанс за собствена проверка и при необходимост за разрешение от собственика.
- Чрез допълнителното импрегниране неравностите на основата/паркета и дървения под обикновено стават по-интензивни. За равномерен вид се изисква грижлива и хомогенна предварителна обработка.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Разпръскваща помпа и въжена бърсалка и въжена бърсалка LOBA или валик за лакиране LOBA микрофазер 100 – 120 като бърсалка/ок. 100-120ml/m<sup>2</sup> (8-10m<sup>2</sup>/l). Счупване на стърчащи се дървесни влакна след съхнене през нощта с едnodискова машина и специална подложка LOBA зелено.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Изсъхване през нощта. Масло трябва да се нанесе в рамките на 24 часа.

### ПОДХОДЯЩИ ПРОДУКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ИМПРЕГНИРАНЕ:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

### НАНАСЯНЕ С БЪРСАНЕ

- Нанесете равномерно PreTone с микрофибърен валик за нанасяне на покритие LOBA 100-120.
- След това изравнете с валик за нанасяне на покрития LOBA 100-120 по посока на влакната, ако първото нанасяне вече е напълно попило в дървото, нанесете допълнителен материал.
- Работете на отделни участъци.
- Изсъхване през нощта.
- Изравнете добре повърхността с едnodискова машина с подложена специална подложка LOBA зелено (пречупване на стърчащи дървени влакна) и след това отстранете праха от шлифване.
- В рамките на 24 часа импрегнирайте повърхността с желаните цвят LOBA 2K ImpactOilColor или LOBA 2K IntensiveColor, обработка съгласно техническата информация за продукта.

### НАНАСЯНЕ ЧРЕЗ НАПРЪСКВАНЕ:

- По-специално при по-големи площи нанасянето чрез напръскване с разпръскваща кана LOBA води до значителна икономия на време при едновременно ергономичен начин на работа. Нанасянето с разпръскващ уред трябва да се извършва от 2 души, тъй като материалът трябва да се изравни непосредствено след напръскването. В свързани съседни области с повече от 100 m<sup>2</sup> трябва да се използват 2 или повече уреда.
- Преди начало на работите непосредствено разположените зони, като например врати, цокли и др., трябва да се облепят с подходящо бояджийско тиксо.
  - Дръжте разпръскващата дюза под възможно най-постоянен ъгъл и разстояние спрямо повърхността и пръскайте PreTone лента след лента равномерно тънко ок. 100-120ml/m<sup>2</sup>. Когато бъде напръскана дадена повърхност, непосредствено след това трябва да се изравни с въжена бърсалка LOBA.
  - Изсъхване през нощта.
  - Изравнете добре повърхността с едnodискова машина с подложена специална подложка LOBA зелено (пречупване на стърчащи дървени влакна) и след това отстранете праха от шлифване.
  - В рамките на 24 часа импрегнирайте повърхността с желаните цвят LOBA 2K ImpactOilColor или LOBA 2K IntensiveColor, обработка съгласно техническата информация за продукта.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте веднага с вода работните устройства.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Залепване на кант:** Нездраво залепен паркет, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението (влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

**Взаимодействия:** Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хапични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.