



PreTone

Različne barve

BARVANJE



Pigmentno lužilo na vodni osnovi za parket in lesene pode. Okrepi barvo pod barvnimi olji. S krepitvijo videza zgradbe lesa in vlaken so doseženi živahni barvni učinki.

- Za bistveno močnejše barve
- Zmanjša rumenenje zaradi olja
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Brez topil
- Skoraj brezmejne možnosti barvnih kombinacij
- Nevtralen vonj


Področje uporabe:

Na surovi in skrbno zbrušeni les. S kombinacijo močenja in pigmentiranja dosežemo zlasti pri svetlejših barvnih odtenkih intenzivnejše barvne učinke. V kombinaciji s sredstvom LOBA 2K ImpactOil Color in LOBA 2K Intensive Color lahko dosežete številne barvne učinke. Skoraj neomejene možnosti oblikovanja omogočajo individualne rešitve.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10612	2,5l	6	144

Vse barve so na voljo tudi v vzorčnih pločevinkah po.



Bela Črna Rjava Mocha Steel

Ne jamčimo za barvne odtenke

Trdni delci	4,5 ±2%
Skladiščenje in prevažanje	36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo. Ni nevaren tovor po ADR.
GISCODE	W1

Navodila za obdelavo

- Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.
- Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni vlažnosti od 40 do 65 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno prezračevanje delovnih prostorov.
- Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju skozi vse leto.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Dobro stresite material.
- Lastni odtenek uporabljenega lesa, njegova zgradba in poroznost ter finost brušenja močno vplivajo na končni odtenek. Močno priporočamo, da na originalnem lesu z brusilno tehniko, ki je primerna za gradbišča, opravite lastni preizkus in po potrebi zahtevate odobritev investitorja.
- Z naknadno impregnacijo se na splošno okrepijo razlike v podlagi in parketu/lesenih talnih oblogah. Za enakomerno podobo je potrebna skrbna in homogena predhodna obdelava.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Pršilna črpalka LOBA in palica za brisanje ali valjček za lakiranje z mikrovlakni LOBA 100-120 kot palica za brisanje/približno do 100-120ml/m² (8-10m²/l). Po sušenju čez noč polomite dvignjena lesena vlakna z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBA.

ČAS SUŠENJA

- Sušenje čez noč. Olje morate nanesti v 24 urah.

IZDELKI ZA NAKNADNO IMPREGNACIJO:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

NANAŠANJE Z BRISANJEM:

- Sredstvo PreTone enakomerno razmažite z valjčkom za lak z mikrovlakni LOBA 100-120.
- Nato z valjčkom za lak LOBA 100-120 izravnajte v smeri vlaken. Če se je prvi premaz že do konca vpil v les, nanesite dodatni material.
- Delajte po odsekih.
- Sušenje čez noč.
- Površino očistite z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBA (s tem polomite stoječa lesena vlakna) ter nato odstranite prah zaradi brušenja.
- Površino v manj kot 24 urah impregnirajte s sredstvom LOBA 2K ImpactOilColor ali LOBA 2K IntensiveColor v zelenem odtenku, pri delu upoštevajte tehnične informacije za izdelek.

NANAŠANJE S PRŠENJEM:

- Zlasti pri večjih površinah lahko z nanašanjem s pršilno kanglico LOBA prihranite veliko časa, hkrati pa si zagotovite ergonomsko delo. Nanašanje s pršilno napravo morata opraviti 2 osebi, takoj po pršenju je treba opraviti izravnavo materiala. Pri površinah, ki v enem kosu obsegajo nad 100 m², je treba uporabiti 2 ali več naprav.
- Pred začetkom del je treba s primernim zaščitnim trakom prelepiti sosednje površine, na primer vrata, podnožja itd.
 - Pršilno šobo držite pod kar se da stalnim kotom in pri stalni oddaljenosti od površine ter enakomerno na tanko nanesite posamezne proge sredstva PreTone s porabo približno od 100-120ml/m². Ko je proga napršena, jo takoj izravnajte s palico za brisanje LOBA.
 - Sušenje čez noč.
 - Površino očistite z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBA (s tem polomite stoječa lesena vlakna) ter nato odstranite prah zaradi brušenja.
 - Površino v manj kot 24 urah impregnirajte s sredstvom LOBA 2K ImpactOilColor ali LOBA 2K IntensiveColor v zelenem odtenku, pri delu upoštevajte tehnične informacije za izdelek.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Lepljenje robov: Parket, ki ni nepremično prilepljen, leseni pod, lamelni parket z visokimi robovi, parket na tlakih s talnim ogrevanjem in vrste lesa, ki hitro spreminjajo vsebnost vlage (npr. bukev), se pri spremembah klime (temperatura, vlaga) v prostoru močno krčijo in raztezajo. Pri uporabi olj ne more priti do nastajanja rež zaradi odtrganja.

Medsebojni učinki: Materiali, ki vsebujejo mehčalna sredstva, na primer podlage za preproge, noge pohištva, kolesca stolov in elastična parketna ter montažna lepila, lahko povzročijo zmehčanje in razbarvanje. Usedline v režah lahko povzročijo nepravilnosti glede otipa in videza. Izpostavljenost sredstvom za barvanje las in pnevmatikam avtomobilov, motornih koles, koles ter podobnih naprav lahko trajno in nepovratno razbarva površino.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.