



PreTone

rôzne farby

FARBENIE



Pigmentové moridlo na vodnej báze na parkety a drevené podlahy. Zintenzívnenie farby následne nanášaných farebných olejov. Zintenzívnením štruktúry dreva a kresby sa dosiahnu živé farebné efekty.

- Pre výrazne silnejšie farby
- Redukuje pre olej špecifické zožltnutie
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Bez rozpúšťadiel
- Takmer neobmedzené možnosti farebných kombinácií
- Neutrálny zápach

Oblasť použitia:


Na surových riadne vybrúsených drevinách. Kombináciou namáčania a pigmentovania sa dosiahnu intenzívnejšie farebné efekty. V kombinácii s LOBA 2K ImpactOil alebo LOBA 2K Intensive Colorsa dajú dosiahnuť nespočetné farebné efekty. Takmer bezhraničné možnosti úprav nechávajú priestor pre množstvo individuálnych riešení.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10612	2,5l	6	144

Všetky farby sa dodávajú aj v 100 ml vzorkových dózach.

Pevné častice	4,5 ±2%
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR.
GISCODE	W1



Biela Čierna Hnedá Mocha Steel

Nepreberáme záruky za farbu.

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % - 65 %, teplota materiálu +18 °C - +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Materiál dobre pretrepať.
- Vlastný farebný odtieň použitého dreva, jeho štruktúra a pórovitosť, ako aj jemnosť výbrusu veľmi silno vplyvajú na farebný odtieň, ktorý chceme dosiahnuť. Dôrazne odporúčame urobiť vlastné odskúšanie farebného odtieňa, na originálnom dreve a za odbornej brúsnej techniky a následne nechať výsledok schváliť užívateľom.
- Dodatočným impregnovaním sa vo všeobecnosti zintenzívnia nerovnomernosti podkladu/parketovej a drevenej podlahy.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Striekacia konvica LOBA a nanášač alebo valček na lak LOBA mikrovláknno 100-120 pre zotretie / cca 100-120ml/m² (8-10m²/l). Dvihnuté drevené vlákna po vyschnutí cez noc zrazte jednodotúčovou brúskou a špeciálnym zeleným padom LOBA.

DOBA SCHNUTIA

- Schnutie cez noc. Olej sa musí naniesť v priebehu 24 hodín.

PRODUKTY VHODNÉ NA DOIMPREGNOVANIE:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

APLIKÁCIA STIERANÍM

- PreTone pretrieť rovnomerne mikrofázovým valčekom na lakovanie LOBA 100-120.
- Následne vyrovnáť valčekom na lakovanie LOBA 100-120 v smere vlákien. Ak je už prvý náter úplne vsiaknutý do dreva, treba naniesť prídavný materiál.
- Pracovať po úsekoch.
- Sušenie cez noc.
- Plochu vyhladiť leštičkou so zeleným padom LOBASAND SpecialPad (zalomiť postavené vlákna dreva) a následne odstrániť brúsny prach.
- V rámci 24 hodín impregnovať povrch želaným farebným odtieňom LOBA 2K ImpactOilColor alebo LOBA 2K IntensiveColor, spracovanie podľa Technickej informácie produktu.

APLIKÁCIA NÁSTREKOM

Hlavne u väčších plôch značí aplikácia nástrekom s LOBA postrekovacou konvicou značnú úsporu času a zároveň ergonomický pracovný postup. Aplikácia postrekovačom by sa mala robiť 2 osobami, pretože materiál treba ihneď po nastriekaní zjednotiť. Pri naväzujúcich plochách väčších ako 100 m² musia byť použité dva alebo viacero prístrojov.

- Pred začatím prác je treba susediace plochy ako napr. dvere, sokle, a pod. oblepiť vhodnou maliarskou lepiacou páskou.
- Striekaciu dýzu je podľa možnosti treba držať v konštantnom uhle a vzdialenosti od plochy a PreTone nanášať pás za pásom v tenkej vrstve a rovnomerne, cca. 100-120 ml/m². Po nastriekaní pásu ho treba zjednotiť s LOBA nanášačom.
- Nechať schnúť cez noc.
- Vyhladiť plochu s jednodotúčovou brúskou s podloženým LOBA špeciálnym zeleným padom (zrazenie zodvihnutých vlákien dreva) a následne odstrániť brúsny pad.
- V priebehu 24 hodín impregnovať povrch nanosením vybraného farebného odtieňa LOBA 2K ImpactOilColor, spracovanie podľa technickej informácie ku produktu.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Lepenie hrán: Parkety nenalepené na pevno, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovom kúrení a dreveniny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti (napr. buk) pri kolísaní klímy v priestore (vlhkosť vzduchu, teplota) značne pracujú. Pri použití olejov nemôže dojsť ku vytvoreniu obrysových škár.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutia a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť príčinou optických väd. Závaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod. môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.