

# DeckOil

## Áttetsző



OLAJIMPREGNÁLÁS



### Erőssége a karakter: Juttassa érvényre a terasz faburkolatának természetes szépségét

Kültéri fafelületek impregnálószere. Kiemeli a fa természetes jellegét. Védje meg fateraszát és kerti bútorait a széltől és az időjárástól! A LOBA DeckOil alapját növényi olajok képezik és hatékony mélyre ható védelmet kínál.

- Mélyre ható védelem fagy és nedvesség ellen
- Jó behatolóképeség
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Kerti bútorok impregnálására is alkalmas
- Sima és bordázott deszkákhoz alkalmazható
- A LOBA DeckPrepare előzetes alkalmazása erősíti a tartósságot
- A EN 71-3 szabvány szerint gyerekjátékokhoz is alkalmas

### Alkalmazási terület:

Fateraszok és más faburkolatok, kerti bútorok és kültéri fatárgyak ápolására alkalmas. Alkalmazható gyerekjátékokon is, a DIN EN 71-3 szabvány „Egyes elemek vándorlása” követelménye teljesül. A DIN 51097 szabvány B értékelési csoportja és a DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásálló.

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
	750 ml	6	480
10616	2,5 l	4	120
	12 l	-	42

<b>Szárazanyag tartalom</b>	45,4 ±2%
<b>Tartalom</b>	alifatikus szénhidrogének, módosított növényi olajok, szárazanyag, Víz, kobaltmentes szárazanyag
<b>Tárolás és szállítás</b>	36 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny. Az ADR szerint nem veszélyes áru.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Felhasználás

- Optimális a feldolgozás feltétele +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 40% és 75% közötti relatív páratartalom, illetve +15°C és +25°C közötti anyaghőmérséklet esetén.
- Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, mivel a felkent bevonat túl gyorsan rászáradna. Ne kenje fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.
- Kétségek esetén alakítson ki egy tesztfelületet, hogy meghatározza az összeférhetőséget, a tapadást és a látványt. Az eredmény fafajtától függően eltérő lehet, különösen olajos, intenzív színű és gyantás fafajták esetén.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Kerülje a felületen a cseppképződést, ill. közvetlenül ecsettel vagy kefével dörzsölje simára.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA olajkefe, ecset, nem bolyhosodó kendő / 80-120ml/m<sup>2</sup> felhordásonként.

A tényleges anyagfelhasználás a fafajtától, a fa nedvességtartalmától és attól függően is eltérő, hogy a felületet az időjárás mennyire veszi igénybe. Szükség esetén próbakenéssel kell meghatározni a tényleges felhasználást. Az optimális impregnálás és védőhatás csak akkor érhető el, ha a szálak telítettek (a fa olajfelvétele maximális). Ehhez több réteg felhordására lehet szükség.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- kb 12 óra.

### ELŐKÉSZÍTÉS:

- Szükség esetén távolítsa el a szennyeződések, mohát és a régi rétegeket.
- Az újonnan beépített és erősen zárt pórusú faburkolatok gyakran nem képesek megfelelő mennyiségű olaj felvételére, ezért a pórusokat előbb fel kell nyitni. Ennek módja a következő: Tegye ki az időjárás hatásának, vagy nedvesítse meg többször, az egyes nedvesítések között pedig várja meg, míg megszárad.
- A régi, erősen szennyezett és megviselt fateraszokat és más külső faburkolatokat tisztítsa meg LOBA DeckDegrayer tisztítószerrel, figyelembe véve a műszaki információ útmutatásait.

### FELDOLGOZÁS:

- Vigye fel ecsettel vagy nem foszló ronggyal a LOBA DeckOil-t szálirányban.
- 30 perc hatásidőt követően kenje el vagy szedje fel teljesen a fel nem szívódott olajat egy ecsettel vagy egy nem foszló ronggyal.
- Fabútorok, különösen pedig ülőbútorok esetében még törölje is szárazra a felületet egy szívóképes kendővel.
- Nagyobb felületeken alkalmazzon LOBA olajkefét.
- Az egy éjszakán át tartó száradás után szükség esetén vigyen fel még olajat.

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél. Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzóásával. A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

## Általános tájékoztató

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási folyamatban. A végső keletkezés elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.