



ProColor

Ngjyra të ndryshme

NGJYROSJE



Ngjyrim pa çrregullime

Ngjyrim për dysheme druri me bazë tretës. Thahet pavarësisht nga kushtet klimatike me siguri dhe pa çrregullime, kështu mund të aplikohet lehtë me të gjitha verniqet LOBA waterbone finishes.

- Mundësi dizajni të gjithanshëm
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Të gjitha variantet mund të përzihen me njëri tjetrin
- Kombinohet me mënyra të ndryshme

Gama e përdorimit:

Për ngjyrosje profesionale parketesh dhe dyshemesh druri. Sugjerohet sipas preferencës drurë me pore të mëdha si lisi etj.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsergänzendes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfordern
E-05130-132

Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
11012	750 ml	12	432

Të gjitha ngjyrat disponohen në mostra 100 ml.

Solide	5 ±2%
Magazinimi dhe transportimi	18 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Material i parrezikshëm sipas ADR. Nuk ndikohet nga ngrica.

GISCODE G1



Pa garanci për ngjyrën

Udhëzime përpunimi

- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 75%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Cilësitë e drurit të përdorur, struktura dhe poret, si dhe kualiteti i motivit lëmues ndikojnë intensivisht në nuancën e ngjyrës që arrihet. Rekomandojmë patjetër krijimin e mostrës së ngjyrës mbi drurin origjinal - pasi është lëmuar me teknikën e përshtatshme, për të kontrolluar ju vetë rezultatin dhe nëse nevojitet për ta miratuar klienti përt të cilin punoni.
- Duhet të merren parasysh "Udhëzime rrashinimi - Ngjyrosje të dyshemeve parketi" të LOBA-s.
- Para përdorimit të varianteve me ngjyra, rekomandojmë aplikime provë për të vlerësuar tonin e ngjyrës që mund të arrihet dhe efektin e përgjithshëm vizual. Ngjyrat mund të përzihen me njëra tjetrën. Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar kapacitetin e mbulimit mund të shtohet varianti transparent. Për pamje të njëtrajtshme të ngjyrës nevojitet mbushje me pigment ngjyruës, kështu që hollimi lejohet të bëhet maksimumi në raport tre pjesë transparent dhe një pjesë ngjyrë.
- Nëse për sipërfaqe të mëdha nevojitet më shumë se një kuti, duhet të përzihet e gjithë sasia e nevojshme para fillimit të punës në një enë të madhe.
- Në sipërfaqe të lagura me ujë, për arsye të depërtimit të thellë të pigmenteve ngjyruese të druri, kthimi në gjëndjen origjinale të sipërfaqes nuk është i mundur.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.

HOLLUES

Për të krijuar një nuancë më të hapur ose për të reduktuar aftësinë e mbulimit përzihet me variantin transparent. Max. 3 pjesë transparent dhe 1 pjesë ngjyrë.

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

LOBA Shpatull / përafër. 30-50ml/m² (20-33m²/l ose 15-20m²/ për kuti) ose

LOBA Rulon Microfaser 60-80 / përafër. 30-50ml/m² (20-33m²/l ose 15-20m²/kuti) në varësi të përthithjes së nënshtresës. Në sipërfaqe të lagura konsumi rritet në dyfish të sasisë.

Lëmimi me LOBASAND SpecialPad bezh.

Për të intensifikuar ngjyrën është e mundur lagia paraprakisht me ujë. Për këtë kini parasysh patjetër këshillat tona teknike: "Lagje me ujë e parketeve prej druri dhe ngjyrosje me ProColor".

KOHA E THARJES

- Shtresë të dytë verniku të paktën pas 12 orësh.

VERNIQE TË PËRSHTATSHME PËR LUSTRIM TË DYTË:

Dëmtim intesiv:

- EasyFinish.
- Viva.

Dëmtim tepër intesiv:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

STUKIMI I FUGAVE:

KUJDES!! Nuk janë të përshtatshëm të gjitha stukot për fuga. Për të shmangur probleme rekomandojmë përdorimin e LOBA EasyFill, VivaFill ose alternativisht stukon tretës LOBA Fugenkittlösung.

PËRDORIMI NË PARKETE DHE DYSHIME DRURI:

(të gjitha ngjyrat përveç të bardhës në dru lisi dhe drurë që përmbajnë tanin):

- Lëmoni me kujdes sipërfaqen, (Kini parasysh udhëzimet e broshurës LOBA "Udhëzime lëmimi: Ngjyrosje e dyshemeve parketi").
- Aplikoni ProColor në seksione.
- Përpunoni materialin e mbetur me Pad (LOBASAND SpecialPad bezh) derisa të arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. (Parashikoni një disk Pad për 10m²).
- Tharje për 12 orë.
- Aplikoni vernik uji LOBA në tre shtresa.

PROCOLOR I BARDHË NË DRU LISI DHE DRURË TË TJERË QË PËRMBAJNË TANIN:

- Lëmoni plotësisht nënshtresën, (shih broshurën LOBA "Udhëzime lëmimi: Ngjyrosje e parketeve").
- Aplikoni në sektorë ProColor.
- Përpunoni atë me Pad (LOBASAND SpecialPad bezh) derisa të arrihet një sipërfaqe e njëtrajtshme. (Parashikohet një disk Pad për 10m²).
- Tharje për 12 orë.
- Aplikoni me rulon LOBA PrimaSeal Plus.
- Tharje përafërsisht për 2 orë.
- Aplikoni me rulon dy shtresa vernik uji LOBA .

INFORMACION I RËNDËSISHËM

Në dysheme të vjetra me fuga, përdorni alternativisht LOBA Rulon Microfaser 60-80 si shtupë (mos e përdorni si rul).

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Udhëzime sigurie: Gjatë procesit të tharjes së produkteve me përmbajtje të lartë tretësi krijohen avuj të ndezshëm. Për këtë arsye ndalohet zjarri, drita e zhveshur, saldimi, pirja e duhanit, etj në distance të afërt me këto produkte. Ajrosni mirë ambientin ku punoni dhe magazinoni këto produkte. Pajisjet elektrike dhe ato ndihmëse që ndodhen në ambientet ku punohet duhet të jenë fikur me kohë për të siguruar që ato janë ftohur gjatë fillimit të punës. Çdo lloj shkëndije, duke përfshirë dhe pajisjet elektrike duhet të shmanget. Mbani të mbyllura shumë mirë kutitë e këtyre produkteve. Largoni elementë, bimë apo kafshë me ndjeshmëri ndaj avujve të tretësve, që ndodhen në zonën e emetimit të këtyre avujve.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.