ProColor

各种颜色





无滚涂擦痕着色

溶剂型拼花地板着色剂。 能不受气候条件影响,没有滚涂擦痕可靠干燥,因此可毫无问题地使用LOBA水性涂料复涂。

- 多种多样的设计方案
- 安全简便
- 所有系列可以相互混合
- 可多样化组合

使用范围:

适用于拼花地板和实木地板的专业着色。最适用于粗气孔硬木(橡木、白蜡木)。



产品数据

产品编号	Ö		
11012	750 ml	12	432

也可以100 ml的样品罐形式获取所有颜色。

固体 5 ±2%

存储和运输 18个月的存储稳定性。

没有ADR规定的危险品。

对霜冻不敏感。

GISCODE G1



800147 贾托巴

















没有颜色保证

2/3

加工处理提示

- 表面必须正确打磨。地板必须干燥,无旧涂层、油、油脂、蜡、 硅酮、打磨灰尘和其他污染物。
- 理想的加工条件是:室温 +15℃至 +25℃·地板温度 +15℃至至 +22℃·相对空气湿度 40%至 75%·材料温度 +18℃至 +25℃·最大木材湿度 12%·并且工作室通风充足。
- 为了预防镶木地板损坏,在加工使用时应追求预计的年度平均室内气候条件。
- 不要把材料直接倒在地板上,请使用LOBATOOL涂料桶。
- 摇匀材料。
- 所用木材的自有色调、结构和孔隙度以及打磨精度对所要达到的 色调有着很大的影响。我们强烈推荐,用现场打磨技术针对原始 木材的色样进行自我检测,必要时由业主给予批准。
- 必须遵守LOBA"拼花地板着色打磨指南"的要求。
- 使用各种颜料前,我们建议进行试涂布,以评估其可达到的色调和整体外观效果。颜色可互相混合。为了增亮或降低遮盖力,可混合不同的透明系列产品。为了达到均匀的色彩,需要使用饱和颜料,因此,最多允许用三种无色部分对一种有色部分进行稀释。
- 如果大表面需要使用一桶以上的颜料,则要在开始工作前在工作 容器中混合全部颜料。
- 在润湿表面中,由于颜料渗透进木材中,以后表面无法恢复到初始状态。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作 说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

为了减轻色调或减少不透明度,可用透明系列产品进行混合。最多用3份透明部分对一份有色部分进行混合。

涂布工具/涂布量

LOBA 批刀 / 约30—50ml/m²(20—33 m²/升或15—20m²/桶)或 LOBA牌Microfaser 60—80超细纤维地板油滚筒作为擦拭工具(非滚涂)。 超细纤维地板油滚筒/约 30—50 ml/m²(20—33m²/升或 15—20 m²/桶).分别根据基材的吸收能力而定。在表面润湿的表面.消耗量的提升最高可翻倍。

使用LOBA浅褐色专用毡垫来进行找平。

为了增强色彩可事先润湿。为此,务必注意我们在技术上的小贴士和窍门:注意"木地板润湿和使用 ProColor着色剂上色"。

干燥时间

• 最早可在12小时后复涂。

复涂适用面漆:

直至严重磨损程度

- EasyFinish宜飞水性底漆。
- Viva维发水剂底漆。

直至特别严重的磨损程度:

- 2K Supra A.T.苏普拉高新技术双组分产品。
- 2K Duo度欧水剂产品

接缝填充腻子:

小心!!不是所有接缝腻子都适用。为了避免产生问题,我们建议使用LOBA EasyFill水性腻子、WS VivaFill或可选择LOBA溶剂型腻子。

在拼花地板和木地板上涂布:

(除白色外,所有颜色可用于橡木和其他含单宁的木材):

- 仔细打磨基层(遵守LOBA 说明书《打磨指南:分区涂覆着色剂》 的要求)
- 分区涂覆 ProColor着色剂。
- 去除多余材料(LOBATOOL浅褐色专用毡垫)直至形成均质表面。(规定每10 m²—片毡垫)。
- 干燥12小时。
- 滚涂三层LOBA水性涂料。

橡木和其他含单宁的木材上使用白色PROCOLOR着色剂:

- 仔细打磨基层(遵守LOBA 说明书《打磨指南:分区涂覆着色剂》的要求)
- 分区涂覆ProColor着色剂。
- 去除多余材料(LOBATOOL浅褐色专用毡垫)直至形成均质表面。(规定每10 m²—片毡垫)。
- 干燥12小时。
- 滚涂LOBA PrimaSeal Plus水性底漆。
- 干燥大约2小时。
- 滚涂两层LOBA水性涂料。

重要提示

对有接缝的旧地板也可选择使用LOBATOOL牌Microfaser 60—80 超细纤维地板油滚筒作为擦拭工具(非滚涂)。

一般提示

工具清洗:用溶剂,例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间:所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%·且工作区域无对流性通风。温度较低·相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前·不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板·也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

安全提示:在处理和干燥强溶剂型产品时、会形成易燃的溶剂蒸气。因此、禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电,以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部件、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议,是我们多年的经验积累,并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件,购买者应自己测试产品的适用性,或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定,不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版,旧的信息将自动失去其有效性。