



# ProColor

## Különböző színekben

SZÍNEZÉS



### Élektől mentes színezés

Oldószerbázisú színező parkettapadlókhoz. Az éghajlati körülményektől függetlenül biztonságosan és élképződés nélkül szárad, ennek köszönhetően probléma nélkül átlakkozható LOBA vízbázisú lakkal.

- Változatos kialakítási lehetőségek
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Mindegyik változat keverhető mindegyik másikkal.
- Sokféleképpen kombinálható

### Alkalmazási terület:

Parketták és fapadlók professzionális beszínezése. Előnyösen alkalmazható nagy pórusú lombos fákon (tölgy, kőris).



Loba GmbH & Co. KG  
Emissionsergänztes Bauprodukt  
nach TRGS-Grunderfordern  
E-05/10-112

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11012	750 ml	12	432

Mindegyik festékből kapható 100 ml-es minta is.

<b>Szárazanyag tartalom</b>	5 ±2%
<b>Tárolás és szállítás</b>	18 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.
<b>GISCODE</b>	G1



áttetsző      800147 jatoba/brazil cseresznye      800145 kambala      800099 mahagóni      700133 papirusz      800132 gőzölt tölgy      900005 fekete      800149 sucupira (brazil gesztenye)



800150 wenge      900126 fehér

Szingarancia nélkül

## Felhasználás

- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödrot.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és porozitása, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy önellenőrzésképpen, és adott esetben az építetttel való engedélyeztetés érdekében helyezzen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt eredeti fára.
- Vegye figyelembe a „Parketták színezésére vonatkozó csiszolási útmutató” című LOBA tájékoztatót.
- A színváltozatok felvitele előtt végezzen próbafestést, hogy meg tudja állapítani az elérhető színárnyalatot és az optikai összehatást. A különböző színárnyalatú festékek egymással keverhetők. A világosítás vagy a fedőképesség csökkentése érdekében lehetőség van áttetsző változatok hozzákeverésére. Az egyenletes színekhez pigmenttelítettségre van szükség, hígításkor ezért legfeljebb három rész színtelent szabad egy rész színeshez adni.
- Ha olyan nagy felületeket kezel, amelyekhez egy göngyölegnél többre van szükség, keverje össze az egészet a munka megkezdése előtt egy hordóban.
- Nedvesített felületek esetében a felület eredeti állapota később már nem állítható helyre, a pigmentek ugyanis mélyen hatolnak be a fába.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztató a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.

### HÍGÍTÓ

Ha világosabbá szeretné tenni a színárnyalatot, vagy csökkenteni kívánja a fedőképességet, keverjen hozzá áttetsző változatot. Legfeljebb 3 rész áttetsző adható egy rész színeshez.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA simítólapát / ca. 30-50 ml/m<sup>2</sup> (20-33 m<sup>2</sup>/l illetve 15-20 m<sup>2</sup>/kenőlapát) vagy  
LOBA 60-80 olajhengert is bedörzsöléssel (nem hengerléssel) / kb. 30-50 ml/m<sup>2</sup> (20-33 m<sup>2</sup>/l, illetve 15-20 m<sup>2</sup>/göngyöleg) az alap szívóképességétől függően. Vizes felület esetében a fogyasztás a duplájára nő.  
Kiegyenlítés LOBA special koronggal, bézs.

A színhatást intenzívebbé lehet tenni előzetes vizezéssel. Ezzel kapcsolatban feltétlenül vegye figyelembe „Fapadlók nedvesítése és színezése ProColoral” című műszaki tippeket és trükköket tartalmazó anyagunkat.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 12 óra után lakkozható át.

### MEGFELELŐ LAKKOK FELÜLLAKKOZÁSÁRA:

#### Nagy igénybevételekhez:

- EasyFinish.
- Viva.

#### Különlegesen nagy igénybevételekig:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

### HÉZAGTÖMÍTÉS:

VIGYÁZAT! Nem minden hézagtömítő szer alkalmas. A problémák megelőzése érdekében azt ajánljuk, hogy használjon LOBA EasyFill, VivaFill vagy alternatívaként LOBA hézagtömítő oldatot.

### FELVITEL PARKETTÁRA ÉS FAPADLÓRA:

(minden színárnyalat, kivéve a fehéret tölgyön és más csersavtartalmú fafajtán).

- Csiszolja meg alaposan az alapot (LOBA , (Lásd a „Csiszolási útmutató: parkettapadlók színezése” című LOMA útmutatót).
- Vigye fel a ProColorot szakaszosan.
- A felesleget dolgozza el (bézsszínű LABATOOL special koronggal), úgy, hogy egyenletes felület jöjjön létre. (Minden 10 m<sup>2</sup> egy korongot számoljon).
- A száradási idő 12 óra.
- Vigye fel hengerrel három rétegben a LOBA vízbázisú lakkot.

### FEHÉR PROCOLOR TÖLGYFÁN VAGY MÁS CSERSAVTARTALMÚ FAFAJTÁN:

- Csiszolja meg gondosan az alapot (LOBA útmutató: „Csiszolási útmutató: parkettapadlók színezése”).
- Vigye fel a ProColorot szakaszosan.
- A felesleget dolgozza el (bézsszínű LABATOOL special koronggal), úgy, hogy egyenletes felület jöjjön létre. (Minden 10 m<sup>2</sup> egy korongot számoljon).
- A száradási idő 12 óra.
- Vigye fel hengerléssel a LOBA PrimaSeal Plust.
- A száradási idő 2 óra.
- Vigye fel hengerrel két rétegben a LOBA vízbázisú lakkot.

## Felhasználás

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A fugázott régi padlókon a kenőlemez helyett alkalmazhat LOBA

60–80 Microfaser olajhengert is bedörzsöléssel (nem hengerléssel).

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Biztonsági útmutató:** Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzök képződnek. Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegeszteni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzök hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.