



ProColor

Diferite culori

COLORARE



Colorare fără protuberanțe

Colorare pentru podele cu parchet pe bază de solvent. Se usucă în siguranță și fără proeminențe independent de condițiile climatice și de aceea se poate vopsi fără probleme pe deasupra cu vopselele pe bază de apă LOBA.

- Posibilități multiple de configurare
- Prelucrare sigură și simplă
- Toate variantele se pot amesteca între ele
- Se poate combina în numeroase moduri

Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea profesională a parchetului și podelelor din lemn. De preferat sunt adecvate tipurile de lemn dur cu pori mari (stejar, frasin).



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Grunderfordern
E-05F30-122

Date despre produs

NR. ARTICOL			
11012	750 ml	12	432

Toate culorile sunt disponibile și ca doze mostră de 100 ml.

Corp solid	5 ±2%
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 18 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la îngheț.
GISCODE	G1



Nicio garanție pentru culoare

Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Agitați bine materialul.
- Nuanța proprie a lemnului utilizat, structura și porii acestuia, precum și finețea aspectului șlefuit au o influență foarte mare asupra nuanței obținute. Recomandăm insistent să aplicați pe lemnul original modelul de nuanțe prin tehnica de șlefuire compatibilă cu construcția pentru verificarea proprie și, dacă este cazul, pentru aprobarea de către șeful de șantier.
- Trebuie să se respecte „Instrucțiunile de șlefuire pentru colorarea podelelor cu parchet” LOBA.
- Înaintea utilizării variantelor de culoare, recomandăm aplicarea de probă pentru evaluarea nuanței care se obține și a aspectului general. Nuanțele se pot amesteca între ele. Pentru deschiderea culorii, resp. pentru reducerea capacității de acoperire se poate adăuga în amestec varianta transparentă. Pentru un aspect uniform al culorii este necesară o saturație a pigmentilor, de aceea diluarea trebuie să se efectueze cu maximum trei părți transparente și o parte colorată.
- Dacă este necesar mai mult de un pachet pentru suprafețele mari, întreaga cantitate trebuie să se amestece într-un recipient de lucru înaintea începerii lucrului.
- În cazul suprafețelor acoperite cu apă, ca urmare a pătrunderii adânci a pigmentilor în lemn, nu este posibilă o readucere ulterioară a suprafeței la starea originală.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Pentru deschiderea nuanței, resp. pentru reducerea puterii de acoperire amestecați cu varianta transparentă. Max. 3 părți transparente la o parte colorată.

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Spatula de finisare LOBA/ccca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l, resp. 15-20 m²/pachet) sau rola din microfibre pentru ulei LOBA 60-80 ca instrument de ștergere (nu aplicați cu rola) /cca 30-50 ml/m² (20-33 m²/l, resp. 15-20 m²/pachet) în funcție de capacitatea de absorbție a bazei. În cazul suprafețelor acoperite de apă, consumul crește până la dublul cantității.
Egalizare cu discul special LOBA bej.

Pentru intensificarea culorii este posibilă o udare prealabilă cu apă. Pentru aceasta, respectați obligatoriu sfaturile noastre tehnice: „Udarea cu apă a podelelor din lemn și colorarea cu ProColor”.

DURATĂ DE USCARE

- Se poate vopsi pe deasupra cel mai devreme după 12 ore.

VOPSELE ADECVATE PENTRU VOPSIREA PE DEASUPRA:

Până la solicitări mari:

- EasyFinish.
- Viva.

Până la solicitări deosebit de mari:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

CHITUIREA ROSTURILOR:

ATENȚIE!! Nu toate chiturile pentru rosturi sunt adecvate. Pentru a evita problemele recomandăm utilizarea LOBA EasyFill, VivaFill sau alternativ soluția de chit pentru rosturi LOBA.

UTILIZARE PENTRU PARCHET ȘI PODELE DIN LEMN:

(toate nuanțele în afară de alb și stejar și alte tipuri de lemn cu conținut de tanin):

- Șlefuiți cu atenție baza, (respectați fișa de observații LOBA „Instrucțiuni de șlefuire: respectați colorarea podelelor cu parchet”).
- Aplicați ProColor în secțiuni.
- Tamponați surplusul (disc special LOBA bej) până când se obține o suprafață uniformă. (Pentru fiecare 10 m² este prevăzut un disc).
- Uscare 12 ore.
- Aplicați cu rola vopsea pe bază de apă LOBA în trei straturi.

PROCOLOR ALB PE STEJAR ȘI ALTE TIPURI DE LEMN CU CONȚINUT DE TANIN:

- șlefuiți cu atenție baza, (respectați fișa de observații LOBA „Instrucțiuni de șlefuire: respectați colorarea podelelor cu parchet”).
- Aplicați ProColor în secțiuni.
- Tamponați surplusul (disc special LOBA bej) până când se obține o suprafață uniformă. (Pentru fiecare 10 m² este prevăzut un disc).
- Uscare 12 ore.
- Aplicare cu rola LOBA PrimaSeal Plus.
- Uscare cca 2 ore.
- Aplicați cu rola vopsea pe bază de apă LOBA în două straturi.

Indicații de prelucrare

INDICAȚII IMPORTANTE

La podelele vechi cu rosturi, alternativ pentru spatulă utilizați rola

din microfibre pentru ulei LOBA 60-80 ca instrument de ștergere (nu aplicați cu rola).

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Indicații de siguranță: la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.