

PrimaSeal Plus



ГРУНДИРАНЕ



Грунд за паркет на спиртна основа.

- Надеждна и лесна обработка
- Добър бариерен ефект срещу компоненти на дървесината и на замърсени места
- Насища цвета на дървесината
- Добро съотношение цена/производителност

Област на приложение:

Подходящ за почти всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете предвид списъка с дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. В случай на съмнение е необходимо запитване до завода. Редуцира се залепващото по ръбовете действие на водните лакове. При професионално положен и фиксиран срещу изместване, съответно твърдо еластично залепен паркет и дървени подове, не възникват залепвания на блокове.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11033	5l	4	128

Съхранение и транспорт	18 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	G1

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до +25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% - 75%, температура на материала +18°C - +25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- За да намалите риска от прекомерен натиск при подуване, препоръчваме да се нанасят максимум 2 ръце с валик на ден.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за

запечатване LOBATool.

- Добре разбъркайте материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Валяк за лакиране LOBA Universal 100/100 - 120 ml/m² (8 - 10 m²/l).

МЕЖДИННО ШЛИФОВАНЕ

Не шлифвайте междинно грунда.

Указания за обработка

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Най-ранно повторно лакиране след около 60 мин.
- При забавяне на съхненето изчакайте пълно изсъхване.

ЗА ПОВТОРНО ЛАКИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЛАКОВЕ:

Нормално натоварване:

- Life.

До силно натоварване:

- EasyFinish.
- Viva.

До особено силно натоварване:

- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПАРКЕТИ И ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ:

- Подгответе правилно основата.
- Нанесете с ролка богат слой грунд.
- Изсъхване.
- Нанесете воден лак LOBA с шпакла.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.