

PrimaSeal Plus



ALAPOZÁS



Alkoholbázisú alapozó parkettákhoz.

- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Jó szigetelőhatás fatartalmú anyagokkal és régi szennyeződésekkel szemben
- Intenzívebbé teszi a fa színét
- Jó ár/teljesítmény arány

Alkalmazási terület:

Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fajta kezelésére. A LOBA fajtákat felsoroló listája letölthető a www.loba.de webhelyen. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. Csökkenti a vizes lakkok éltapadó hatását. A szakszerűen lerakott és nyírásálló, illetve szilárd állapotban rugalmasan ragasztott parkettákon és fapadlókon nem lép fel blokktapadás.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11033	5l	4	128

Tárolás és szállítás	18 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	G1

Felhasználás

- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- A túlzott duzzadási nyomás kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy naponta legfeljebb 2 réteget hengerezzen fel.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővédőt.
- Keverje fel alaposan az anyagot.

- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA Universal 100 lakkhenger / 100-120 ml/m² = 8-10 m²/l.

KÖZTES CSISZOLÁS

Az alapozáson nem végezhető köztes csiszolás.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban kb. 60 perc után lakkozható át.
- Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.

Felhasználás

MEGFELELŐ LAKKOK ÁTLAKKOZÁSÁHOZ:

Átlagos igénybevételhez:

- Life.

Nagy igénybevételéig:

- EasyFinish.
- Viva.

Különlegesen nagy igénybevételéig:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

FELVITEL PARKETTÁRA ÉS FAPADLÓRA:

- Készítse elő szakszerűen az alapot.
- Hengerléssel vigye fel egy telített rétegben az alapozót.
- Száradás.
- LOBA vízbázisú lakk felvitele hengerrel.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerral, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Biztonsági útmutató: Erősen oldószeres termékek feldolgozásakor és szárításakor gyúlékony oldószergőzők képződnek. Ezért a veszélyes körzetben tilos nyílt lángot használni, hegesztetni, dohányozni stb. A munka- és tárolási területet jól át kell szellőztetni. A munkavégzés területén és a mellékhelyiségekben jó előre ki kell kapcsolni az elektromos berendezéseket, hogy azok a munka megkezdésekor már lehűlt állapotban legyenek. Ki kell zárni a szikraképződés lehetőségét, az elektromos berendezésekben is. Az anyagok tárolótartályait jól záró állapotban kell tartani. Az oldószergőzők hatásterületéről el kell távolítani az oldószerre érzékeny szerkezeti elemeket, növényeket és állatokat (akvárium).

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.