

PrimaSeal Plus



GRUND



Grund pentru parchet pe bază de alcool.

- Prelucrare sigură și simplă
- Efect bun de blocare împotriva componentelor lemnului și solicitărilor vechi
- Intensifică nuanța lemnului
- Raport bun preț-performanță

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la www.loba.de. Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică. Efectul de lipire a muchiilor de la vopselele pe bază de apă este redus. În cazul parchetului montat și bătut corespunzător, resp. lipit elastic după uscare, și al podelelor din lemn nu apar lipiri ale blocurilor.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
11033	5l	4	128

Depozitare și transport Stabil la depozitare 18 luni.
Nu este sensibil la îngheț.

GISCODE G1

Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăpere specifice utilizării medii pe parcursul anului.
- Pentru a evita presiunea excesivă prin umflare, recomandăm aplicarea cu rola a max. 2 straturi pe zi.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Amestecați bine materialul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind

protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rola de vopsea LOBA Universal 100/100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

ȘLEFUIRE INTERMEDIARĂ

Nu șlefuiți intermediar grundul.

Indicații de prelucrare

DURATĂ DE USCARE

- Se poate vopsi pe deasupra după cel puțin ca. 60 min.
- În cazul întârzierilor de uscare, așteptați uscarea completă.

VOPSELE ADECVATE PENTRU VOPSIREA PE DEASUPRA:

Solicitări normale:

- Life.

Până la solicitări mari:

- EasyFinish.
- Viva.

Până la solicitări deosebit de mari:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

UTILIZARE PENTRU PARCHET ȘI PODELE DIN LEMN:

- Pregătiți corespunzător baza.
- Aplicați cu rola grundul într-un singur strat abundent.
- Uscare.
- Aplicare cu rola vopsea pe bază de apă LOBA.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Indicații de siguranță: la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.