

# PrimaSeal Plus



TEMELJNI PREMÄZ



Temeljni premaz za parkete na osnovi alkohola.

- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Dober učinek pregrade za sestavine lesa in stare sestavine
- Okrepi barvo lesa
- Izredno razmerje cena/kakovost

#### Podroĉje uporabe:

Primerno za skoraj vse vrste evropskega in eksotičnega lesa. Upoštevajte seznam LOBA za vrste lesa, najdete ga na spletnem mestu [www.loba.de](http://www.loba.de). Če o čem niste gotovi, se obrnite na proizvajalca. Zmanjšan učinek lepljenja robov. Pri strokovno položenem in fiksno ali fiksno-elastično prilepljenem parketu in lesenih podih ne prihaja do lepljenja blokov.

## Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
11033	5l	4	128

**Skladiščenje in prevažanje**  
**GISCODE**

18-mesečna stabilnost pri skladiščenju.  
 Ni občutljivo na zmrzal.  
 G1

## Navodila za obdelavo

- Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, silikona, brusnega prahu ter drugih neĉistoĉ.
- Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni vlažnosti od 40 do 75 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa najveĉ 12 %; poskrbite za zadostno prezraĉevanje delovnih prostorov.
- Zaradi prepreĉevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseĉi klimo prostora, ki jo je pričakovati v povpreĉju skozi vse leto.
- Zaradi zmanjšanja nevarnosti ĉezmernega pritiska zaradi nabrekanja priporoĉamo, da opravite najveĉ dva nanosa z valjĉkom na dan.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Dobro zmešajte material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu.

Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

#### RAZREDĀILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redĉiti!

#### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Univerzalni valjĉek za lakiranje LOBATOOL/od 100 do 120 ml/m<sup>2</sup> (od 8 do 10 m<sup>2</sup>/l).

#### VMESNO BRUŠENJE

Temeljnega premaza vmes ne brusite.

#### ĀAS SUŠENJA

- Primerno za prelakiranje po najmanj 60 minutah.
- Pri počasnejšem sušenju poĉakajte, da se sušenje konĉa.

## Navodila za obdelavo

### LAKI ZA PRELAKIRANJE:

#### Običajna obremenitev:

- Life.

#### Do močne obremenitve:

- EasyFinish.
- Viva.

### Do posebno močnih obremenitev:

- 2K Supra A.T..
- 2K Duo.
- 2K Fusion

### UPORABA NA PARKETU IN LESENIH PODIH:

- Strokovno pripravite podlago.
- Temeljni premaz obilno nanesite z valjčkom.
- Sušenje.
- Z valjčkom nanesite vodni lak LOBA.

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja očistite s topilo, na primer čistilom za čopiče.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepaha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

**Varnostna navodila:** Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.