

2K UltraElastic extra-mat



SIGILARE



Lac poliuretanic bicomponent pe bază de apă, pentru pardoseli elastice Pentru solicitări deosebit de mari. Prin filmul său de protecție extrem de rezistent, 2K UltraElastic închide rosturile deschise și permite o curățare sigură și eficientă. Elastic, rezistență excelentă la substanțe chimice și frecare.

- Prelucrare fără efort
- Dezvoltat special pentru PVC, linoleum, pardoseli cu model special, etc.
- Reduce necesarul de curățare prin prevenirea incrustațiilor
- Protecția optimizată a rosturilor contribuie la protejarea suportului
- Caracteristică anti-alunecare certificată conform DIN EN 16165:2021-12 pentru zonele de lucru

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru pardoseli din linoleum, PVC, CV și pardoseli cu model special cu suprafață netedă sau ușor structurată, resp. în relief. Este adecvată, de asemenea, pentru granulat din cauciuc (EPDM). Împiedică alunecarea conform DIN EN 16165:2021-12, grupa de evaluare R10.

Date despre produs

Solicitare



NR. ARTICOL



11043

5 kg

2

96

Grad de strălucire cca*	11
Corp solid	37 ±2%
Vâscozitate DIN 4	32 ±2s
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 12 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare la +5 până la +25°C. Nu există pericol de îngheț pe durata transportului.
GISCODE	W3/DD+
2004/42/CE	Valoare limită UE pentru produs (cat. A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conține maximum 100 g/l VOC(amestec cu agent de întărire).

*Gradul de strălucire este măsurat la 60° pe sticlă. Acesta depinde de grosimea stratului și de condițiile climatice (temperatură, umiditatea relativă a aerului) din timpul uscării. Valorile sunt doar orientative.

Indicații de prelucrare

- Agitați masa, adăugați agent de întărire în raportul 10:1 și mixați prin agitare. Dacă trebuie să se amestece cantități parțiale, se utilizează paharele de măsurare LOBATOOL, resp. se cântărește. Se poate prelucra 2 ore după amestecare.
- Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, și alte impurități. Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la +25°C, temperatura podelei +15°C- +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 75%, temperatura materialului +18°C - +25°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Agitați bine materialul.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Rolă pentru vopsea din microfibră LOBA 100-120 / aprox. $60-80 \text{ ml(g)/m}^2 = 12-16 \text{ m}^2/\text{l(kg)}$ pentru fiecare aplicare.

ȘLEFUIRE INTERMEDIARĂ

În interval de 24 de ore se poate vopsi pe deasupra fără o șlefuire intermediară, după aceea numai cu o șlefuire intermediară. Rezultatul optic final poate fi îmbunătățit printr-o șlefuire intermediară înainte de aplicarea ultimului strat.

Utilizați discul perforat LOBASAND P180 sau unul mai fin, alternativ grilajul de șlefuire LOBASAND P180 sau unul mai fin. Înaintea vopsirii pe deasupra îndepărtați praful cu atenție.

DURATĂ DE USCARE

- Poate fi deschis traficului cu precauție după cel puțin 2 ore.
- Șlefuire intermediară cel mai devreme după 4 ore.
- Solicitare ușoară după 24 de ore.
- Utilizare completă și acoperire după 5 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBA Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.
- Duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%.

PREGĂTIRE:

Pardoseli din linoleum, PVC, CV și pardoseli cu model special cu suprafață netedă sau ușor structurată, resp. în relief:

Pardoseli noi,

- stabiliți adecvarea pentru supralăcuire cu departamentul LOBA pentru tehnologia aplicațiilor sau cu producătorul pardoselii

Efectuați curățarea pardoselilor ușor murdărite,

- curățare de bază cu mașină cu disc rotativ, disc special LOBASAND SpecialPad verde așezat dedesubt și LOBA CareRemover 1:4.
- Captați murdăria desprinsă cu aspiratorul cu apă și neutralizați cu apă limpede, resp. utilizați mașina de abraziune și aspirare.
- Înainte de vopsire, permiteți uscarea suficientă a suprafeței.

Efectuați curățarea pardoselilor puternic murdărite,

- finisarea cu rol de curățare cu mașina cu disc rotativ, cu disc cu perie LOBA așezat dedesubt și LOBA CareRemover 1:4.
- Captați murdăria cu mașina de abraziune și aspirare.
- Înainte de lăcuire lăsați suprafața să se usuce suficient.

Granule de cauciuc

- Aspirare uscată.

LĂCUIRE:

- În cadrul pregătirii trebuie asigurat ca straturile existente de produse de curățare să fie îndepărtate cu eliminarea completă a reziduurilor.
- Aplicați cu rola un strat de lac pentru zone solicitate normal
- Pentru zone extrem de solicitate aplicați încă un strat.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Efecte reciproce: materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.