

INFORMACIÓN TÉCNICA

Hybrid SATIN

ADVANCED
TECHNOLOGY



Acabado de poliuretano con un componente a base de agua y modificado con aceite para suelos de madera. Para desgaste intenso. Además del proceso de formación de películas, común en los acabados a base de agua, una reacción de curado oxidante produce excepcionales propiedades de acabado, ante todo, de resistencia a los rasguños.




- Durabilidad y resistencia química extraordinarias.
- Color asombroso.
- Nivelación superior y fácil de usar.
- Aplicación sin primer.
- No produce panelización.
- No deja marcas de líneas blancas.
- Óptimo para maderas exóticas.
- 75% curado después de 24 horas.

Uso recomendado:

Para las áreas comerciales de poco tráfico y domésticas de alto tráfico. Apto para pisos de madera.



Datos del producto

N° de artículo	Ít-#:			
11049	LO-FI-067	1 gal.	4	200
Grado de brillo aprox.*	20			
Cuerpo sólido	36 ±2%			
Viscosidad DIN 4	25 ±2s			
Almacenamiento y transporte	Tiempo de conservación: 12 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar entre 40°F y 80°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.			
VOC regulatorio de EE. UU.	< 198 g/l			

* El grado de brillo se mide a 60° sobre cristal. Este varía en función del grosor de la capa de barniz que se aplique y de las condiciones climáticas (temp. y humedad rel. del aire) durante el secado. Estos valores sirven únicamente como orientación.

13/12/2019



INFORMACIÓN TÉCNICA

Hybrid SATIN

ADVANCED
TECHNOLOGY



Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS

Herramienta de aplicación

Rodillo LOBATool 'Micro 120', Aplicador de Barra en T., Almohadilla para acabado, Lana de cordero, Cepillo, Rodillo

Cobertura

500-600 pies cuadrados por galón por capa.

Pantalla y Recubrimiento

Limpie el suelo, realice lijado con almohadilla perforada LOBA de grano 180 o con una almohadilla granate. Sacuda todo el polvo. Aplique el acabado. Prepare siempre áreas de prueba para determinar la compatibilidad, el aspecto y los resultados deseados. NO realice acabados en pisos con acabados de fábrica.

Tiempo de secado

- De 4-6 horas.
- El curado completo se alcanza después de 5 días.
- En caso de condiciones desfavorables, espere hasta que la superficie esté completamente seca.

Combinaciones apropiadas de productos

Bases (Primers):

- WS EasyPrime
- HS 2K Intensive ^{A.T.}

Tintes:

- Tinte HS 2K IntensiveColor ^{A.T.}
- LOBA Stain.

Siga las instrucciones técnicas del producto.

13/12/2019



INFORMACIÓN TÉCNICA

Hybrid SATIN

ADVANCED
TECHNOLOGY



Indicaciones de procesamiento

Procedimiento recomendado para pisos de madera:

Aplicación de 3 capas para uso comercial:

- Aplique Hybrid A.T. (alternativamente, WS EasyPrime).
- Deje secar durante 4-6 horas. (WS EasyPrime: 60-90 min.; en roble blanco: 16 horas).
- Aplique Hybrid A.T.
- Deje secar durante 4-6 horas.
- Lijado intermedio con almohadilla color granate o con lija de grano 180 para eliminar el levantamiento de la superficie.
- Aspire y limpie con una toalla húmeda para eliminar el polvo.
- Aplique Hybrid A.T.

Aplicación de 2 capas para uso residencial:

- Aplique Hybrid A.T.
- Deje secar durante 4-6 horas.
- Lijado intermedio con almohadilla color granate o con lija de grano 180 para eliminar el levantamiento de la superficie.
- Aspire y limpie con una toalla húmeda para eliminar el polvo.
- Aplique Hybrid A.T.

Compatibilidad

Cuando este producto es usado en combinación con otros productos LOBA, debe observarse también la información técnica de dichos productos. Prepare siempre áreas de prueba para determinar la compatibilidad de otros productos que no sean de LOBA.

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Cuidado del piso: limpie el piso con un paño húmedo o un trapeador únicamente cuando se haya obtenido el curado final. No limpie con agua ni detergente la primera semana. Después de una semana recomendamos el uso del limpiador Hardwood Floor Cleaner. Coloque tapetes en todas las puertas de entrada para reducir el polvo y demás suciedad. Barra o aspire a diario y pase un paño humedecido con el limpiador Hardwood Floor Cleaner. Utilice almohadillas de fieltro debajo de las patas de los muebles y electrodomésticos. Coloque los muebles y los electrodomésticos pesados con cuidado.

Materiales con contenido en plastificantes: los materiales que contienen plastificantes, por ejemplo, las bases antideslizantes para alfombras y muebles,, las ruedas de silla, los pegamentos elásticos, etc. podrían provocar el ablandamiento y la decoloración del acabado.

Visite www.loba-wakol.com para obtener más información e instrucciones de cuidado y mantenimiento del piso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 65% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. Las condiciones recomendadas son 50 °F-80°F/40-75% HR). La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

13/12/2019



INFORMACIÓN TÉCNICA

Hybrid SATIN

ADVANCED
TECHNOLOGY



Indicaciones generales

Lijado intermedio: cuando se aplican varias capas de recubrimiento, si una capa no se recubre en un plazo de 24 horas, la única manera de garantizar una adherencia adecuada entre las capas es realizando un lijado intermedio. Un lijado intermedio antes de la aplicación definitiva dará como resultado una superficie lisa. Limpie cuidadosamente el polvo tras el lijado intermedio.

Uso con o sin imprimación: Algunos acabados pueden utilizarse sin imprimación. El uso de una imprimación aumenta la fiabilidad de la aplicación y reduce el riesgo de marcas de aplicación en la mayoría de los tipos de madera. Puede encontrar más información en la lista de tipos de madera de LOBA en el actual catálogo de productos.

Panelización: Los sistemas de recubrimiento a base de agua suelen tender a la panelización. Pueden tomarse varias medidas para minimizar la formación de juntas irregulares y el efecto de encajado correspondiente: El uso de adhesivos resistentes a cizallamiento o permanentemente elásticos para colar suelos de madera requiere el llenado cuidadoso de las juntas y el uso de imprimaciones adecuadas como LOBADUR WS EasyPrime. Tomar medidas para garantizar que el clima de la estancia, en especial la humedad relativa, permanezca constante. (Se recomienda instruir al cliente). El riesgo de panelización es mayor con suelos antiguos con adhesivos dañados, débiles o muy flexibles y en los suelos de madera instalados sobre un sistema de calefacción radiante, así como maderas que alteran su nivel de humedad con rapidez, tales como la haya y el arce.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol. La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.

Connected Systems: Por medio de Connected Systems, productos controlados se optiman de tal forma que durante el



INFORMACIÓN TÉCNICA

Hybrid SATIN

ADVANCED
TECHNOLOGY



procesamiento profesional no se crea suciedad alguna (decoloración oscura) causada por una interacción química entre barniz y cola.

13/12/2019

