



2K Intensive

Прозрачно

ГРУНДИРАНЕ



2K грунд с висок процент сухо вещество на маслена основа за паркет. Чрез отчетливо подчертаване на дървесината се постига задълбочаване на цвета на намазания с масло под. Лесно и надеждно за обработка, функционира в комбинация с всички лакове LOBA във всички степени на гланц.

- Значително насищане на цвета на дървото
- Не съдържа кобалт и бутаноноксим
- Комбинира оптиката на намазване с масло с предимствата на запечатванията
- Надеждна и лесна обработка
- Няма обезцветяване на дървото
- Няма залепващо ръбовете действие.

Област на приложение:

Подходящ за почти всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете предвид списъка с дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. В случай на съмнение е необходимо запитване до завода. Редуцира се залепващото по ръбовете действие на водните лакове. При професионално положен и фиксиран срещу изместване, съотв. твърдо еластично залепен паркет и дървени подове, не възникват залепвания на блокове.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11053	600 g	4	320
	2,5 kg	4	120

Твърдо тяло	93 ±2%
Вискозитет DIN 4	19 ±2s
Съхранение и транспорт	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö40/DD+

Указания за обработка

- Разбъркайте масата, добавете втвърдителя в съотношение 5:1 и смесете машинно с цветен миксер LOBATOOL. Ако трябва да се смесят малки количества, те трябва да бъдат претеглени. Може да се обработва 2 часа след смесването.
- При условия на обекта с относителна влажност на въздуха 50% или повече е важно да се осигури движение на въздуха с помощта на вентилатори.
- Повърхността трябва да е професионално шлифована. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до + 25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – + 25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Добре разбъркайте материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

маслен валеж LOBA микрофазер 60 – 80/ок. 20 – 40g/m² (25 – 50 m²/kg) в зависимост от поглъщателната способност на основата.

Изравняване със специална подложка LOBASAND бежово.

МЕЖДИННО ШЛИФОВАНЕ

Не шлифовайте междинно грунда.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Най-ранно повторно лакиране след 12 часа.
- При забавяне на съхненето изчакайте пълно изсъхване.

ЗА ПОВТОРНО ЛАКИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ЛАКОВЕ:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

ПРЕПОРЪКА ЗА НАНАСЯНЕ, НАНАСЯНЕ С ВАЛЯК:

- Нанесете тънък слой с валеж за масло LOBA микрофазер 60/80.
- След време на въздействие ок. 30 – 60 минути изравнете внимателно с еднократна машина и LOBA специална подложка бежово, внимателно отстранете излишъка.
- Съхнене най-малко 12 часа
- Нанесете с валеж воден лак LOBA (в съответствие с техническата информация).
- Междинно шлифование с шлифовъчно кече LOBA и подложени абразивни ленти P240.
- Нанесете с валеж LOBA воден лак (в съответствие с техническата информация).

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

При недостигане на насищане на фазера поради твърде малко нанесено количество, например при еднократно нанасяне с шпакла, се получава посивяване на дървото.

Излишният материал трябва да се отстрани изцяло при изравняване. На отделни екзотични дървесини е възможно забавяне на изсъхването.

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Залепване на кант: Нездраво залепен паркет, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението (влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.