

2K Intensive

Áttetsző



ALAPOZÁS



High Solid 2K olajbázisú alapozó parkettához. Hatására intenzívebbé és mélyebbé válnak az olajjal kezelt padló színei. Könnyen és biztonságosan dolgozható fel, jól alkalmazható mindegyik LOBA lakkal minden fényességi fokozatban.

- A fa színének intenzívebbé tétele.
- Nem tartalmaz kobaltot és butanon-oximot.
- Az olajjal kezelt felületek optikai hatását egyesíti a szigetelés előnyeivel
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Nincs felbolyhozódás
- Nincs éltapadási hatás

Alkalmazási terület:

Alkalmas szinte minden európai és egzotikus fajfajta kezelésére. A LOBA fajfajtaát felsoroló listája letölthető a www.loba.de webhelyen. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. Csökkenti a vizes lakkok éltapadó hatását. A szakszerűen lerakott és nyírásálló, illetve szilárd állapotban rugalmasan ragasztott parkettákon és fapadlókon nem lép fel blokktapadás.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11053	600 g	4	320
	2,5 kg	4	120

Szárazanyag tartalom	93 ±2%
DIN4 szerinti viszkozitás	19 ±2s
Tárolás és szállítás	12 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	Ö40/DD+

Felhasználás

- Keverje fel a masszát, adja hozzá 5:1 arányban az edzőt és LOBA színkeverő géppel keverje bele. Ha részmennyiségeket kever összes, használjon LOBA mérőpoharat a kiméréshez. A bekeverés után 2 órával feldolgozható.
- 50% vagy afeletti relatív páratartalmú építési helyszíni körülmények esetén fontos a levegőmozgás ventilátorokkal történő biztosítása.
- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Keverje fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA 60-80 Microfaser olajhenger/ 20-40g/m² (25-50 m²/kg) az alap szívóképességétől függően.

Kiegyenlítés LOBASAND normális párnával, bézs.

KÖZTES CSISZOLÁS

Az alapozáson nem végezhető köztes csiszolás.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 12 óra után lakkozható át.
- Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.

MEGFELELŐ LAKKOK ÁTLAKKOZÁSÁHOZ:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

HENGERES ALKALMAZÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:

- Hengerrel, LOBA Microfaser 60-80 egy vékony egyenletes réteget vigyen fel az alapozóból.
- Mintegy 30-60 perc beívódási idő után egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del gondosan törölje át a felületet, hogy a felesleget maradéktalanul eltüntesse.
- Száradási idő min. 12 óra.
- Hengerrel vigyen fel LOBA vízbázisú lakkot (a műszaki tájékoztató szerint).
- Köztes csiszolás LOBA csiszolóflizzel és alá helyezett P240 csiszolószalaggal.
- Hengerrel vigyen fel LOBA vízbázisú lakkot (a műszaki tájékoztató szerint).

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Ha kis mennyiséget vitt fel, vagy kenőlemezzel egyszer vitte fel az anyagot, a szálak nem telítődnek, és fa megszürkül.

A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél.

Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzódnásával.

A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődesű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.