



2K Intensive Color

Különböző színekben

SZÍNEZÉS



Színes, olajbázisú kétkomponensű High Solid alapozás fapadlókhoz. Célja a lakkok alatt színes olajozású hatás keltése. Könnyen és biztonságosan lehet vele dolgozni.

- Mindegyik változat keverhető mindegyik másikkal.
- Nem tartalmaz kobaltot és butanon-oximot.
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Változatos kialakítási lehetőségek
- Nincs felbolyhozódás
- Nincs éltapadási hatás

Alkalmazási terület:

Parketták és fapadlók professzionális beszínezése. Előnyösen alkalmazható nagy pórusú lombos fákon (tölgy, kóris). Alkalmos szinte minden európai és egzotikus fajtára kezelésére. A LOBA fajtákat felsoroló listája letölthető a www.loba.de webhelyen. Ha bizonytalan a dologban, kérjen tanácsot a gyártótól. Csökkenti a vizes lakkok éltapadó hatását. A szakszerűen lerakott és nyírásálló, illetve szilárd állapotban rugalmasan ragasztott parkettákon és fapadlókön nem lép fel blokktapadás.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach EN15381-Gründichten
E-9510-192



Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11053	2,5 kg	4	120

Mindegyik festékből kapható 100 ml-es minta is.

Szárazanyag tartalom	93 ±2%
DIN4 szerinti viszkozitás	19 ±2s
Tárolás és szállítás	12 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	Ö40/DD+



Szín garancia nélkül

Felhasználás

- Keverje fel a masszát, adja hozzá 5:1 arányban az edzöt és LOBA színkeverő géppel keverje bele. Ha részmenyiségeket kever összes, használjon LOBA mérőpoharat a kiméréshez. A bekeverés után 2 órával feldolgozható.
- 50% vagy afeletti relatív páratartalmú építési helyszíni körülmények esetén fontos a levegőmozgás ventilátorokkal történő biztosítása.
- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 65% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödört.
- Keverje fel alaposan az anyagot.
- Az alkalmazott fa saját színárnyalata, szerkezete és porozitása, valamint a csiszolás finomsága nagymértékben befolyásolja, hogy milyen színárnyalatot lehet elérni. Javasoljuk, hogy önellenőrzésképpen, és adott esetben az építetttel való engedélyeztetés érdekében helyezzen színmintát a munkafeltételeknek megfelelő csiszolással kezelt eredeti fára.
- Vegye figyelembe a „Parketták színezésére vonatkozó csiszolási útmutató” című LOBA tájékoztatót.
- A színváltozatok felvitele előtt végezzen próbafestést, hogy meg tudja állapítani az elérhető színárnyalatot és az optikai összhatást. A különböző színárnyalatú festékek egymással keverhetők. A világosítás vagy a fedőképesség csökkentése érdekében lehetőség van áttetsző változatok hozzákeverésére. Az egyenletes színekhez pigmenttelítettségre van szükség, hígításkor ezért legfeljebb három rész színtelent szabad egy rész színeshez adni.
- Ha olyan nagy felületeket kezel, amelyekhez egy göngyölegnél többre van szükség, keverje össze az egészet a munka megkezdése előtt egy hordóban.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA 60-80 Microfaser olajhenger/ 20-40g/m² (25-50 m²/kg) az alap szívóképességétől függően.
Kiegyenlítés LOBASAND normális párnával, bézs.

KÖZTES CSISZOLÁS

Az alapozáson nem végezhető köztes csiszolás.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 12 óra után lakkozható át.
- Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.

MEGFELELŐ LAKKOK ÁTLAKKOZÁSÁHOZ:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

VÁLASZTHATÓ ELŐKEZELÉS SPECIÁLIS HATÁSOK ELÉRÉSÉHEZ

- PreTone

HENGERES ALKALMAZÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:

- Hengerrel, LOBA Microfaser 60-80 egy vékony egyenletes réteget vigyen fel az alapozóból.
- Mintegy 30-60 perc beivódási idő után egytárcsás géppel és LOBA bézs pad-del gondosan törölje át a felületet, hogy a felesleget maradéktalanul eltüntesse.
- Száradási idő min. 12 óra.
- Hengerrel vigyen fel LOBA vízbázisú lakkot (a műszaki tájékoztató szerint).
- Köztes csiszolás LOBA csiszolóflízzel és alá helyezett P240 csiszolószalaggal.
- Hengerrel vigyen fel LOBA vízbázisú lakkot (a műszaki tájékoztató szerint).

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Ha a rostok a kevés felvitt mennyiség miatt nem telítődnek, akkor színelterések alakulhatnak ki. A felesleges anyagot teljesen le kell szedni a kiegyenlítésnél. Egzóta fák esetében számolni kell a száradás elhúzódásával. A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Éltapadás: A nem nyírásállóan ragasztott parketta, deszkapadló, faburkolat, ipari parketta és padlófűtésre helyezhető faparketta, valamint a rövid nedvességkiegyenlítődesű idejű fafajták (pl. bükk) intenzíven dolgoznak a helyiség klímájának (hőmérséklet, nedvességtartalom) változtatásakor. Olaj alkalmazása esetén nem kell egyetlen hézagoktól tartani.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.