



# 2K Intensive Trasparente

FONDO



Fondo High Solid 2K a base di olio per parquet. La profonda impregnazione del legno consente di intensificare il colore del pavimento trattato con olio. Facile e sicuro da lavorare, funziona in combinazione con tutte le vernici LOBA di qualsiasi grado di brillantezza.

- Notevole intensificazione del colore del legno
- Senza cobalto e butanonossima
- Unisce l'estetica del trattamento a olio ai vantaggi delle finiture
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Nessuna azione adesiva dei bordi

#### Impiego:

Adatto praticamente per tutti i tipi di legno europei ed esotici. Consultare l'elenco dei tipi di legno LOBA, disponibile all'indirizzo [www.loba.de](http://www.loba.de). In caso di dubbio consultare il fabbricante. L'azione adesiva dei bordi tipica delle vernici all'acqua è ridotta. In caso di pavimenti in parquet e legno posati a regola d'arte e flottanti o incollati in modo solidamente elastico, non si verifica l'adesione dei blocchi.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
11053	600 g	4	320
	2,5 kg	4	120

<b>Corpo solido</b>	93 ±2%
<b>Viscosità DIN 4</b>	19 ±2s
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 12 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Non sensibile al gelo.
<b>GISCODE</b>	Ö40/DD+

## Avvertenze per la lavorazione

- Agitare il composto, aggiungere l'indurente in rapporto 5:1 e miscelare meccanicamente con un miscelatore di colori LOBA. Per miscelare quantità specifiche, utilizzare il recipiente graduato LOBA o pesare. Dopo la miscelazione il composto va applicato entro 2 ore.
- In caso di applicazione in cantieri che presentano un'umidità relativa uguale o superiore al 50%, è necessario aerare l'ambiente con dei ventilatori.
- Levigare la superficie a regola d'arte. Il pavimento deve essere asciutto e privo di residui di verniciature precedenti, olio, grasso, cera, silicone, polvere di levigatura e altre impurità.
- Le condizioni ottimali di lavorazione sono: temperatura ambiente da +15°C fino a + 25°C, temperatura del pavimento da +15°C a +22°C, umidità relativa 40% - 65%, temperatura del materiale +18°C - + 25°C, umidità massima del legno 12%, ambienti di lavoro sufficientemente ventilati.
- Per evitare il danneggiamento del parquet, durante la lavorazione si deve tenere conto del clima ambientale prevedibile della temperatura media annuale per l'utilizzo del parquet.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Mescolare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA rullo per olio in microfibra 60-80 / ca. 20-40g/m<sup>2</sup> (25-50 m<sup>2</sup>/kg) in base alla capacità assorbente del fondo.  
Livellare con LOBASAND pad beige speciale.

### LEVIGATURA INTERMEDIA

Non effettuare la levigatura intermedia della mano di fondo.

### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Verniciatura successiva dopo almeno 12 ore.
- In caso di ritardo dell'asciugatura attendere l'asciugatura completa.

### VERNICI IDONEE A ULTERIORE VERNICIATURA:

- 2K InvisibleProtect
- 2K Supra A.T.
- 2K Duo.
- 2K Fusion.
- EasyFinish.

### CONSIGLIO PER APPLICAZIONE A RULLO:

- Applicare il fondo con il rullo per olio in microfibra 60/80 LOBA, creando uno strato sottile.
- Lasciare agire per ca. 30-60 minuti, quindi livellare accuratamente con una levigatrice monodisco munita di LOBA pad beige speciale; infine rimuovere completamente il prodotto in eccesso.
- Lasciare asciugare per almeno 12 ore.
- Applicare a rullo la vernice ad acqua LOBA (in base alla scheda tecnica).
- Levigatura intermedia con un tampone abrasivo LOBA e strisce abrasive P240.
- Applicare a rullo la vernice ad acqua LOBA (in base alla scheda tecnica).

### AVVERTENZE IMPORTANTI

La mancata saturazione delle fibre dovuta a un'applicazione di prodotto in quantità insufficiente, ad esempio in un'unica applicazione a spatola, causa l'ingrigimento del legno.

Il materiale in eccesso deve essere rimosso completamente durante la livellazione. I tempi di asciugatura su alcuni legni esotici possono essere più lunghi.

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Adesività dei bordi:** il parquet non flottante, i pavimenti di tavole, le pavimentazioni a blocchetti di legno, il parquet con lamelle a bordo alto e il parquet posato su un sistema di riscaldamento a pavimento, nonché i pavimenti realizzati con un legno che presenta un breve tempo di scambio dell'umidità con l'ambiente (ad es. faggio) sono messi a dura prova dalle oscillazioni delle condizioni ambiente (umidità dell'aria, temperatura). L'utilizzo di oli può causare la formazione di fughe da distacco.

**Interazioni:** materiali che contengono plastificanti, come ad es. sottotappeti, piedi di appoggio dei mobili, rotelle delle sedie, collanti elastici per parquet e montaggio, possono causare rammollimenti e scolorimenti. La formazione di depositi nelle fughe può creare problemi a livello tattile ed estetico. L'azione di tinte per capelli, pneumatici di auto, ruote di motociclo, ruote di bicicletta e simili può causare scolorimenti permanenti e irreversibili della superficie.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.