

# INFORMACIÓN TÉCNICA

# HS 2K IntensiveColor

## VARIOS COLORES

ADVANCED  
TECHNOLOGY



Primer amberina bi-componente a base de aceites naturales y alto nivel de sólidos para suelos de madera. Logra una óptica aceitosa coloreada debajo de los barnices. Aplicación sencilla y segura.

- Todos los colores se pueden mezclar entre sí.
- Aplicación rápida y segura con rodillo.
- Variedad de combinaciones posibles.
- Libre de agua y con bajo COV.

### Uso recomendado:

Para los pisos de madera. Compruebe la lista de compatibilidad para los diferentes tipos de madera.

## Datos del producto

### Nº de artículo

11053



2.5 kg



4



120

Cuerpo sólido

93 ±2%

Viscosidad DIN 4

19 ±2s

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 12 meses en recipiente original sin abrir. No es sensible a la congelación.

VOC regulatorio de EE. UU.

< 69 g/l



LO-FI-244  
Mesquite Red




LO-FI-245  
Special  
Walnut



LO-FI-246  
Sedona Red




LO-FI-247  
Golden Oak




LO-FI-248  
Weathered  
Oak



LO-FI-249  
Gunstock



LO-FI-250  
Ebony



LO-FI-251  
Jacobean



LO-FI-252  
Provincial



LO-FI-253  
Classic grey



LO-FI-254  
Country White



LO-FI-265  
Chalk

Colores (No garantizados)

13/12/2019



## Datos del producto

### Lista de compatibilidad de tipos de madera:

#### Especies Europeas/Norte Americanas

Arce/Maple (Canadiense)	+
Arce/Maple (Europeo)	+
Acacia amarilla	+
Acacia amarilla al vapor	+
Abedul	+
Peral	◇
Haya al vapor	◇
Haya natural	+
Roble blanco	+
Aliso	+
Fresno	+
Abeto	+
Castaña	+
Pino	+
Cerezo oscuro	+
Cerzo europeo	+
Alerce	+
Nogal	+
Olivo	+
Roble ahumado	+
Red Oak	+
Ulmo	+

#### Otros tipos

Afromosia	+
Arrurra rojo	+
Bambú	-
Angelim	+
Bilinga	+
Cabreuva	+
Coigue al vapor	+
Cumaru / Almendrilla	+
Curupau	+
Curupay	+
Doussie / Afzelia	+
Ebano	-
Eucalyptus	+
Eucalyptus maculata	+
Guatambu	+
Pino rígido nuevo	+
Hevea	+
Inciense Colorado	+
Ipe / Lapacho	◇
Iroko / Kambala	-
Iron Wood	+
Jatoba / Brasilian jerez	+
Kempas	-
Coco	+
Kotibe / caoba	+

Caoba	+
Caoba Acajou	+
Massaranduba	+
Mecrusse	+
Merbau	+
Muhuhu	+
Mutenye	+
Padouk	+
Jacarandá	-
Panga Panga	+
Pigua Marfin	+
Pino rígido	+
Purpleheart	+
Sucupira	+
Roble de Tasmania	+
Tuari	+
Teak	+
Tigerwood	+
Wenge	+
Yvyraro	+
Ciprés	+

#### Otras superficies

Multiplex	◇
Placas de OSB	◇
Placas de astilla V100	◇

+ Sin limitación aplicable.

◇ Su aplicación puede causar problemas. Consulte con LOBA antes de usar.

- No se recomienda su uso.



# INFORMACIÓN TÉCNICA

# HS 2K IntensiveColor

## VARIOS COLORES

ADVANCED  
TECHNOLOGY



## Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS

## Herramienta de aplicación

Rodillo de aceite de 'Micro 60-80' LOBATool, Pulidora de un disco, Almohadilla especial beige LOBASAND

## Cobertura

Aprox. 540 pies cuadrados por unidad de 2,5 kg; aprox. 5 g por pie cuadrado.

## Tiempo de secado

- Se puede aplicar el primer recubrimiento después de 12 horas.
- En caso de condiciones desfavorables, espere hasta que la superficie esté completamente seca.
- Los altos niveles de humedad pueden prolongar el secado considerablemente hasta el punto en el que el recubrimiento con acabados se vuelva difícil. Se recomienda el uso de ventilación forzada con ventiladores.

**Acabados adecuados: Todos los acabados LOBADUR® WS excepto Viva; consulte el Instructivo Técnico del producto.**

## Procedimiento recomendado para pisos de madera:

Aplicación de acabado de una capa, para dar una apariencia tratada con aceite especialmente en combinación con 2K InvisibleProtect <sup>A.T.</sup>

- Prepare la superficie y aplique una capa fina de HS 2K Intensive <sup>A.T.</sup>, HS 2K IntensiveColor <sup>A.T.</sup> usando un rodillo.
- Permita que el material penetre durante 30-60 minutos y empareje cuidadosamente la superficie con una pulidora y una almohadilla especial beige LOBASAND.
- Deje secar con ventilación durante al menos 12 horas.
- Aplique con un rodillo el acabado LOBADUR® WS sobre la superficie, de acuerdo con la información técnica de este.

Aplicación de acabado de 2 capas, para mayor resistencia al desgaste.

- El lijado intermedio previo a la segunda capa de acabado se debe realizar muy cuidadosamente para evitar que éste atraviese la fina capa.
- Los abrasivos normales como las lijas ni y almohadillas perforadas no son apropiados por esta razón..
- Recomendamos usar la almohadilla aislante LOBASAND con hojas abrasivas subyacentes P240.

Es posible que haya cambios de color si las fibras de la madera no están saturadas como resultado de aplicar material insuficiente.

## Compatibilidad

Cuando este producto es usado en combinación con otros productos LOBA, debe observarse también la información técnica de dichos productos. Prepare siempre áreas de prueba para determinar la compatibilidad de otros productos que no sean de LOBA.



# INFORMACIÓN TÉCNICA

# HS 2K IntensiveColor

## VARIOS COLORES

ADVANCED  
TECHNOLOGY



## Indicaciones de procesamiento

### Indicaciones importantes

**¡ADVERTENCIA! INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA:**

**Almacene la tela, las almohadillas y otras herramientas contaminadas con aceite en un contenedor metálico cerrado o sumerja en agua inmediatamente después de su uso. ¡No deje trapos usados en el sitio de trabajo! ¡No deseche con aserrín!**

### Indicaciones generales

**Limpieza de herramientas:** limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después de su uso.

**Tiempo de curado:** los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. Las condiciones recomendadas son 50 °F-80°F/40-65% HR). La ventilación insuficiente, una humedad elevada y unas temperaturas más bajas pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No utilice recubrimientos de seguridad, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie los suelos limpios con un paño húmedo antes de que se alcance el curado definitivo. La presencia de material en exceso hará que se atrase el curado. Algunas maderas exóticas pueden requerir un mayor tiempo de curado.

**Uso con o sin imprimación:** Algunos acabados pueden utilizarse sin imprimación. El uso de una imprimación aumenta la fiabilidad de la aplicación y reduce el riesgo de marcas de aplicación en la mayoría de los tipos de madera. Puede encontrar más información en la lista de tipos de madera de LOBA en el actual catálogo de productos.

**Panelización:** Los sistemas de recubrimiento a base de agua suelen tender a la panelización. Pueden tomarse varias medidas para minimizar la formación de juntas irregulares y el efecto de encajado correspondiente: El uso de adhesivos resistentes a cizallamiento o permanentemente elásticos para colar suelos de madera requiere el llenado cuidadoso de las juntas y el uso de imprimaciones adecuadas como LOBADUR WS EasyPrime. Tomar medidas para garantizar que el clima de la estancia, en especial la humedad relativa, permanezca constante. (Se recomienda instruir al cliente). El riesgo de panelización es mayor con suelos antiguos con adhesivos dañados, débiles o muy flexibles y en los suelos de madera instalados sobre un sistema de calefacción radiante, así como maderas que alteran su nivel de humedad con rapidez, tales como la haya y el arce.

**Medidas de seguridad:** Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

**Primeros auxilios:** en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

**Información especial** La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

13/12/2019



# INFORMACIÓN TÉCNICA

# HS 2K IntensiveColor

## VARIOS COLORES

ADVANCED  
TECHNOLOGY



## Indicaciones generales

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.

13/12/2019

