

# 2K SupraCork

## Матово



ЗАПЕЧАТВАНЕ

2K polyurethane water-based cork finish. За особено силно натоварване. Еластично, превъзходна устойчивост на химикали и изтриване.

- Надеждна и лесна обработка
- Отлична износоустойчивост
- Добро съотношение цена/производителност

#### Област на приложение:

Suitable for cork floors.

## Указания за обработка

- Разклатете масата, добавете втвърдителя в съотношение 10:1 и смесете чрез разклащане. Ако трябва да се смесят малки количества, използвайте мензура LOBATOOL, съответно претеглете. Може да се обработва 2 часа след смесването.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- За да намалите риска от прекомерен натиск при подуване, препоръчваме да се нанасят максимум 2 ръце с валик на ден.

#### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

#### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA валик за боядисване Deluxe 120 и LOBA валик за боядисване микрофазер 100-120/100-120 ml(g)/m<sup>2</sup> = 8-10m<sup>2</sup>/l(kg)

#### МЕЖДИННО ШЛИФОВАНЕ

В рамките на 24 часа може да се извърши повторно лакиране без междинно шлифване, след това само с шлифване. Визуалният краен резултат може да се подобри с междинно шлайфане преди последния слой боя.

Използвайте перфорирана подложка LOBASAND P120 или по-фина, алтернативно шлифовъчна решетка LOBASAND P120 или по-фина.

Преди повторно лакиране обезпрашете внимателно.

#### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може внимателно да се стъпва, да се шлайфа междинно и да се полага втори слой лак най-рано след 4 часа.
- Лекото натоварване след 24 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 5 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.
- Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха.

#### ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ КОРК:

Запечатайте едва след достатъчно втвърдяване на лепилото.

## Указания за обработка

### Нетретиран естествен корк:

- Нанесете с ролка три слоя лак.
- След първото нанасяне следва изсъхване през нощта (намалява опасността от набъбвания на гранулата).
- Междинно шлифоване преди последното нанасяне.

### Factory pre-coated cork:

Please follow the instructions of the cork supplier. If suitable for re-varnishing, first perform intermediate sanding, then roll on one to two layers of finish

### Restoration / re-varnishing of old layers:

Thoroughly clean using LOBA CareRemove. A single-disc machine with a green LOBASAND special pad must be used. Residues from care products must be completely removed, as even small traces of residue can prevent the finish from adhering properly. Wipe (neutralise) with clear water. After the finish has dried, perform a thorough intermediate sanding. Roll on the finish in one or two coats.

### Staining cork|Colouring advice

To achieve a brightening / whitening effect on light substrates, we recommend adding LOBA Whitener to the product according to the TI. For untreated cork, to minimise colour reactions with tannins, the first layer of finish must be applied in the delivery ratio without using any colour additives. This must then be allowed to dry overnight.

To intensify the colour of natural cork and brownish and reddish coloured cork floors, we recommend adding LOBA Amberizer to the product according to the TI.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте веднага с вода работните устройства.

### Пожарна защита:

Образуващи слой системи:

За спазване на разрешението от Германския институт по строителна техника и постигане на пожарна защита клас Cfl-s1 по DIN EN 14342, таблица 1, се изисква сух слой с дебелина макс. 100 µm при бои и макс. 50 µm при масла с твърд восък.

Системи, необразуващи филм:

За постигане на пожарна защита клас Cfl-s1 по DIN EN 14342, таблица 1, трябва да се спазва количество на нанасяне 20 до 60 g/m<sup>2</sup>.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Междинно шлифоване:** Ако трябва да се нанесат няколко слоя лак, за постигане на достатъчно сцепление на междинния слой в рамките на 24 часа може да се извърши лакиране отгоре без междинно лакиране, а после само с междинно шлифоване. С междинно шлифоване преди последното нанасяне се постига равномерна повърхност. След всяко междинно шлифоване отстранявайте внимателно праха.

**Взаимодействия:** Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптически и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.