

2K InvisibleProtect



ЗАПЕЧАТВАНЕ



Защита на повърхности от най-ново поколение на водна основа за паркет и дървени подове. За особено силно натоварване. Запазва се естествената оптика и хаптика на необработено дърво. Почти невидимият слой едновременно е изключително устойчив на надрасквания поради използването на висококачествени суровини. Еластично, превъзходна устойчивост на химикали и изтриване.

- Естествена структура и хаптика като при необработени дървени подове.
- 2-слоино пълно изграждане без грунд
- Много беден на емисии, сертифициран с EC1 Plus
- Сертифицирано предотвратяване на плъзгане съгласно DIN EN 16165:2021-12 за работни зони
- Няма полиране
- Отлична устойчивост на химикали
- Сравнимо лесно за почистване както при лакирани повърхности
- Няма акцентиране, запазва се оригиналният цвят на дървото, както в сурово състояние
- Отговаря на всички изисквания на Австрийския държавен стандарт C2354:2009 за най-висок клас на натоварване


Област на приложение:

Подходящ за паркет, дървени и коркови подове. Противоплъзгащ съгласно DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10.



Продуктови данни

Натоварване



АРТИКУЛ №			
11474	1 kg	6	360
	5 kg	2	96

Степен на гланц ок.*	9
Твърдо тяло	32 ±2%
Вискозитет DIN 4	28 ±2s
Съхранение и транспорт	15 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	W2/DD+
Директива 2004/42/ЕО	ЕС гранична стойност за продукта (кат. А/ј): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 49 g/l ЛОС(смесване с втвърдител).

*Степента на гланц се измерва при 60° върху стъкло. Тя зависи от дебелината на слоя и климатичните условия (темп. отн. влажност на въздуха) по време на изсъхването. Стойностите са само ориентировъчни.

Указания за обработка

- Разклатете масата, добавете втвърдителя в съотношение 10:1 и смесете чрез разклащане. Ако трябва да се смесят малки количества, използвайте мензура LOBATOOL, съответно претеглете. Може да се обработва 2 часа след смесването.
- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до +25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – +25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- За да намалите риска от прекомерен натиск при подуване, препоръчваме да се нанасят максимум 2 ръце с валик на ден.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Този продукт е съставна част на „Connected Systems“ на LOBA и Wakol. Разрешените комбинации с паркетни лепила Wakol ще намерите в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Валяк за лакиране LOBA Deluxe 120/110-130 ml(g)/m² = 8-9 m²/l(kg)

МЕЖДИННО ШЛИФОВАНЕ

В рамките на 24 часа може да се извърши повторно лакиране без междинно шлифване, след това само с шлифване. Визуалният краен резултат може да се подобри с междинно шлайфане преди последния слой боя.

Използвайте перфорирана подложка LOBASAND P180 или по-фина, алтернативно шлифовъчна решетка LOBASAND P180 или по-фина.

Преди повторно лакиране обезпрашете внимателно.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може внимателно да се стъпва, да се шлайфа междинно и да се полага втори слой лак най-рано след 4 часа.
- Леко натоварване след 24 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 5 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.
- Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха.

Указания за обработка

Добавки

Областта на приложение, свойствата и външният вид могат да бъдат разширени чрез комбинирането им с добавки LOBA. За възможни комбинации вижте техническата информация за добавките.

ПРЕПОРЪКА ЗА НАНАСЯНЕ, ПЪЛНО НАНАСЯНЕ, ОСОБЕНО СИЛНО УВРЕДЕНИ ЗОНИ:

Възможно при устойчиво на търкане, съотв. твърдо еластично, залепване. 2K InvisibleProtect за светли видове дървен материал, като дъб, ясен, клен и светъл бук. За да се намали рискът от образуване на натрупвания, особено при критични и интензивни на цвят видове дървен материал, може преди първото нанасяне на 2K InvisibleProtect да се грундира с EasyPrime.

- Подгответе правилно основата.
- Нанесете с валик 2K InvisibleProtect
- Съхнете
- Междинно шлифоване
- Нанесете с валик 2K InvisibleProtect

АЛТЕРНАТИВНА ПРЕПОРЪКА ЗА НАНАСЯНЕ ПРИ МАСЛЕН ГРУНД, НОРМАЛНО НАТОВАРЕНИ ЗОНИ:

Структурата комбинира оптичните и физичните характеристики на намазана с масло повърхност с почистващите свойства на лакирани повърхности.

- Подгответе правилно основата, шлифовайте.
- Грундиране с LOBA 2K Intensive
- Изсъхване съгл. техническата информация.
- Ролки 2K InvisibleProtect

За силно натоварени зони е необходимо допълнителното нанасяне на 2K InvisibleProtect. Необходимо е извършване на междинно шлифоване преди нанасянето на последния слой с абразивно кече LOBASAND и подложени абразивни ленти P240.

ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ КОРК:

Запечатайте едва след достатъчно втвърдяване на лепилото.

Необработен естествен корк:

- Направете с валик две нанасяния с 2-компонентен InvisibleProtect A.T.
- След първото нанасяне следва изсъхване през нощта (намалява опасността от набъбвания на гранулата).
- Междинно шлифоване преди последното нанасяне.

Корк с предварително фабрично нанесено покритие

Спазвайте указанията на доставчика на корка. При пригодност за нанасяне на последващо покритие след междинно шлифоване нанесете 2K InvisibleProtect на един слой с помощта на валик.

Ремонт на/последващо покритие върху стари покрития

Основно почистване с LOBA CareRemover. Изисква се използването на едnodискова машина и зелена специална подложка LOBATool. Остатъците от поддържащи средства трябва да се отстранят напълно, дори и най-малките остатъци възпрепятстват адхезията на покритието. Измийте с чиста вода (за неутрализация). След изсъхване извършете основно междинно шлифоване. С помощта на валик нанесете 2K InvisibleProtect на един слой.

Съвет за оцветяване

За постигане на изсветляващ/избелващ ефект върху светли основи препоръчваме да добавите LOBA Whitener към продукта в съответствие с TI. За да се сведат до минимум цветовете реакции с танини, трябва първият слой от лака, както е доставен, да се нанесе без цветна добавка върху необработената коркова тапа. Необходимо е последващо съхнене през нощта.

За постигане на интензификация на цвета на естествения корк, както и на кафеникавите и червеникави цветни коркови подове, препоръчваме да добавите LOBA Amberizer към продукта в съответствие с TI.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

При евентуално възможни по-големи грапавини по дървесината като опция след междинно шлифоване е възможно нанасяне на следващ слой 2K InvisibleProtect. Продукти за поддържане за нанасяне на слой биха променили уникалната повърхност в матово лакиране. По тази причина препоръчваме да се откажете от тях. Вместо това повърхността в зависимост от натоварването се шлифова и се запечатва допълнително с 2K InvisibleProtect.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Междинно шлифоване: Ако трябва да се нанесат няколко слоя лак, за постигане на достатъчно сцепление на междинния слой в рамките на 24 часа може да се извърши лакиране отгоре без междинно лакиране, а после само с междинно шлифоване. С междинно шлифоване преди последното нанасяне се постига равномерна повърхност. След всяко междинно шлифоване отстранявайте внимателно праха.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Connected Systems: Проверените чрез Connected Systems продукти са оптимизирани така, че при професионална обработка да не се стига до потъмняване, причинено от химическото взаимодействие между повърхностната обработка и лепилото.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.