

2K Contact



SPECIÁLIS TERMÉK



A kész parketta biztonságos átlakkozása




Kétkomponensű, vízbázisú tapadássegítő. Közbenso csiszolás nélküli kész parketták utólakkozásához. Strukturált vagy az alaphoz nem ragasztva lefektetett felületek megújításának jó eszköze. A csiszolásra épülő szokásos megújításban nincs mód a felületi szerkezet (pl. rögzített vagy kefével kezelt padlódeszkák) megőrzésére. Megmarad viszont a hasznos réteg.

- A vezető parkettagyártók ajánlásával
- Kisebb anyagigény, nagy kiadósság
- Lehetővé teszi a pormentes megújítást
- A fa eredeti optikai hatása felújítás után is megmarad
- Idő- és költségtakarékos

Alkalmazási terület:

Lakkozott ipari padlók kezelésére alkalmas. Lehetővé teszi a pormentes utólakkozást és új felületi tulajdonságok elérését, mint pl. élvédelem, fényességi fok módosítása, a DIN 18032 szabványban sportpadlókra meghatározott csúszósúrlódás, a DIN EN 16165:2021-12 szabvány szerinti csúszásállóság vagy mindenfajta világos színű fa sárgulás elleni védelme UV-Protect alkalmazásával.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11520	750 g	4	384

Tárolás és szállítás

12 hónapig eláll.
Az ADR szerint nem veszélyes áru.
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

GISCODE

W3/DD+

2004/42/CE

A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/j): 140 g/l (2010).
A termék legfeljebb 120 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz(keverék keményítővel).

Felhasználás

- Rázza fel a masszát, adja a keményítőhöz 2:1 arányban, és rázással keverje össze az anyagot. Ha részmenyiségeket kever össze, mérje ki őket pontosan. A bekeverés után 2 órával feldolgozható.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA TrimPad Applicator vagy LOBA kenőlemez / kb. 10 g/m² (100 m²/kg, illetve kb. 70 m²/göngyöleg).

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 2 óra után lakkozható át.
- Mindenképpen 24 órán belül.

FELÉPÍTÉSI JAVASLAT GYÁRI UV-LAKKOZÁSÚ PARKETTA FELÜLETEKHEZ:

Felújítás,

- Alaptisztítás egytárcsás géppel, alátett zöld színű LOBASAND SpecialPad koronggal és LOBA CareRemover 1:4 ápolószerrel.
- A szennyvizet nedves porszívóval távolítsa el, majd semlegesítse tiszta vízzel, ill. használjon súroló-szívógépet.
- Hagyja teljesen megszáradni.

Új burkolatok,

- Az átlakkozhatóságra való alkalmasságot a LOBA felhasználás-technikával egyeztetni kell. Adott esetben rakjon le próbafelületet és végezzen tartóssági tesztet.

A 2K CONTACT FELVITELE:

- A 2K Contactot egy rétegben kell gondosan felvinni.
- Tapadásmentes száradás (kb. 2 óra) után lakkozza 2K Supra A.T. vagy 2K Duo (nem fényes) lakkal.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Köztes csiszolás: Amennyiben több rétegben kell felvinni a lakkot, az egyes rétegek megfelelő tapadása érdekében 24 órán belüli felvitel esetén nem kell köztes csiszolást alkalmazni, azon túl viszont igen. Az utolsó bevonat előtt alkalmazott köztes csiszolás egyenletes felületet eredményez. Minden egyes köztes csiszolás után alaposan el kell távolítani a képződött port.

Alapozó vagy csak lakkréteg(ek) alkalmazása: Az alapozó alkalmazása növeli a feldolgozás biztonságát, és lehetővé teszi illesztés- és csíkmentes felületek létrehozását, a fa fajtájától szinte teljesen függetlenül. További információk a LOBA legújabb termékkatalógusának fafajtákat ismertető listájában található.

Éltapadás: A vízbázisú lakkrendszerek hajlamosak éltapadásra. A hézagok rendszertelen elrendeződése és a velejáró blokk-képződés több intézkedéssel is megelőzhető: Parketták nyírásálló, illetve szilárdan rugalmas ragasztása, a hézagok gondos glettelése, megfelelő alapozó, például LOBA EasyPrime alkalmazása, a lerakás előtt a kemény fapadlók hornyainak előkezelése lakkálló viasszal. Olyan intézkedések érvényesítése, amelyek a környezeti paramétereket, elsősorban a relatív páratartalmat, állandó értéken tartják. (Célszerű az ügyfelek alapos tájékoztatása). A jelenségre különösen hajlamosak a sérült régi padlók sérült, leváló ragasztóval, a rugalmasan ragasztott vagy szögezett parkettapadlók, a deszkapadlók, faburkolatok, ipari parketták, valamint a párhuzamosan lehelyezett parkettapadlók, padlófűtésre helyezett parketták, gyors nedvességkiegyenlítődesű faanyagok, mint pl. a bükk és a juhar.

Kölcsönhatás: Lágysítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, toléskékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

Általános tájékoztató

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlá-

sait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.