

# 2K FactoryStyle

## Екстра матово



ЗАПЕЧАТВАНЕ




2K полиуретаново покритие на водна основа за циментови изравняващи замазки. За високо натоварване.

- С изключително ниски нива на емисии с код за емисии EC1 Plus
- Равномерна матова повърхност
- Голяма област на приложение, включително в обществени зони благодарение на защитата срещу хлъзгане R9
- Ефективност по отношение на времето благодарение на използването в двуслойна система (1x грунд, 1x запечатване)


### Област на приложение:

Подходящ за довършване с циментови смеси за изравняване на пода, одобрени от LOBA. Можете да намерите съответен списък на: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Противоплъзгач съгласно DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R9. За силно натоварване в жилищни зони и за употреба в обществени помещения.



## Продуктови данни

### Натоварване



АРТИКУЛ №			
11743	5 kg	2	96

Степен на гланц ок.*	20
Твърдо тяло	38 ±2%
Вискозитет DIN 4	31 ±2s
Съхранение и транспорт	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	W2/DD+
Директива 2004/42/EO	ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/j): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 40 g/l ЛОС(смесване с втвърдител).

\*Степента на гланц се измерва при 60° върху стъкло. Тя зависи от дебелината на слоя и климатичните условия (темп. отн. влажност на въздуха) по време на изсъхването. Стойностите са само ориентировъчни.

## Указания за обработка

- Изравняващата замазка трябва да се подготви за директна употреба в съответствие с данните на производителя.
- Разклатете продукта, добавете втвърдителя в съотношение 10:1 и смесете чрез разклащане. Ако трябва да се смесят малки количества, използвайте мензура LOBATOOL, съотв. претеглете. Може да се обработва един час след смесването.
- Подът трябва да е сух и почистен от евентуални стари покрития, масла, смазка, восък, силикон и други замърсявания. Оптималните условия за обработка са стайна температура +15°C – +25°C, температура на пода +15°C – +22°C, отн. влажност на въздуха 40% – 75%, температура на материала +18°C – +25°C, добре вентилирайте работните помещения.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Продуктът е част от LOBA и Wakol Connected System за довършване с циментови смеси за изравняване на пода. Можете да намерите одобрените комбинации на [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)
- Добре разклатете материала.

### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Микрофибърен валеж за нанасяне на покрития LOBA 100-120/ около 100 ml(g)/m<sup>2</sup> = 10 m<sup>2</sup>/l(kg)

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може внимателно да се стъпва най-рано след 4 часа.
- Леко натоварване след 24 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 5 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.
- Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

#### Подготовка:

- Нанесете подходящи циментови смеси за изравняване на пода съгласно инструкциите на производителя. По принцип не шлифовайте шпакловъчните смеси, евентуално отстранете включванията частично с остро острие.
- Можете да намерите възможни шпакловъчни смеси в списъка на одобрените циментови смеси за изравняване на пода на: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Обърнете внимание на съответната техническа информация от производителя на шпакловъчната смес.

#### Приложение:

- Подгответе правилно основата и я грундирайте с FactoryBase съгласно техническата информация.
- Оставете грунда да изсъхне в продължение на най-малко 3 часа, изчакайте пълното изсъхване.
- Нанесете с валеж 1x покритие.

За допълнителни детайли следвайте „Препоръка за схема на нанасяне циментови смеси за изравняване на пода | с покритие“.

#### Грижа за запазване на качеството:

Подробни препоръки за почистване и поддържане ще намерите в указанията за поддръжка на LOBA „Боядисани циментови изравняващи замазки“. Ще намерите тези общи препоръки, както и специфични такива, и на адрес [www.loba.de](http://www.loba.de)

### ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

#### Механична устойчивост:

- устойчива на леки абразивни или ротационни натоварвания.

#### Течности:

- при многослойните системи с покритие става дума за отворена за дифузия система.
- Течностите трябва да се събират незабавно, тъй като при продължително въздействие могат да предизвикат изменения в цвета.
- В случай че възникнат нарушения на филма (драскотини, отвори, срезове и т.н.), е възможно невъзпрепятстваното попадане на течности в шпакловката.
- Замърсяванията могат да се открояват по-силно в зависимост от цвета на изравняващата замазка, съотв. на повърхностното покритие, напр. тъмни петна от кафе върху светла изравняваща замазка.

Стъпвайте върху непокритата шпакловъчна смес само с калцунци. Мръсотията и влагата, които действат върху шпакловъчната смес, могат да станат видими след повърхностната обработка.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте веднага с вода работните устройства.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Взаимодействия:** Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на шпакловката за промишлен под и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи търговски условия и не се разширява нито от тази информация, нито на базата на нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Допълнителни указания на тема „декоративни минерални подови замазки“ ще откриете в спецификацията на BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (Федерална асоциация на акредитираните експерти по интериорни ремонти и дизайн).