

# 2K FactoryStyle

## extra matt



SZIGETELÉS




2 komponensű, vízalapú poliuretán bevonat cementes kiegyenlítő masszákhoz. Erős igénybevételhez.

- Különösen csekély emissziójú, EMICODE EC1 Plus
- Egyenletes matt felület
- Széles alkalmazhatósági terület, közterületeken is, R9-es csúszásmentesség
- 2 rétegű rendszerben történő felhasználással időkímélő (1-szeres alapozás, 1-szeres tömítés)

### Alkalmazási terület:

A cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák finomítására a LOBA jóváhagyta. A megfelelő listát itt találja: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). A DIN EN 16165:2021-12 szabvány R9 értékelési csoportja szerint csúszás-gátló. Erős igénybevételhez lakóterekben, valamint üzleti felhasználásra.



## Műszaki adatok

### Igénybevétel



### CIKKSZÁM

11743



5 kg



2



96

Fényességi fok*	20
Szárazanyag tartalom	38 ±2%
DIN4 szerinti viszkozitás	31 ±2s

**Tárolás és szállítás** 12 hónapig eláll.  
Az ADR szerint nem veszélyes áru.  
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

**GISCODE** W2/DD+  
**2004/42/CE** A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/j): 140 g/l (2010).  
A termék legfeljebb 40 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz(keverék keményítővel).

\*A fényességi fok mérése 60°-os beesési szögnél, üvegen történik. Értéke a rétegvastagságtól és a száradáskor fennálló környezeti tényezőktől (hőmérséklet és relatív páratartalom) függ. Az így kapott értékek csak tájékoztató jellegűek.

## Felhasználás

- A kiegyenlítő masszát a gyártó előírásai szerint kell előkészíteni a használatra.
- Rázza fel a masszát, adja hozzá 10:1 arányban a keményítőt, és keverje bele. Ha részmenyiségeket kever összes, használjon LOBA mérőpoharat a kiméréshez. A bekeverés után egy óráig feldolgozható.
- A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlóhőmérséklet +15 °C és +22 °C között, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a helyiség megfelelő szellőzése.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödrot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Ez a termék a LOBA és a Wakol Connected Systems része, a cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák finomítására. Ajóvagyottkombinációkatalábbicímennemegtalálja: [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)
- Rázza fel alaposan az anyagot.

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA Microfaser 100-120 lakkhenger / kb. 100 ml(g)/m<sup>2</sup> = 10m<sup>2</sup>/l(kg)

### SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 4 óra elteltével szabad óvatosan rálépni.
- 24 óra után kismértékben terhelhető.
- Teljes terhelhetőség és fedés 5 nap után.
- A fedés korábbi kialakulása érhető el a LOBA Cover 400-zal, részletek a termékre vonatkozó műszaki információkban.
- A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett.

### ALKALMAZÁS:

#### Előkészítés:

- A gyártó előírásai szerint alkalmazza a megfelelő cementes, használati padlót kialakító kenhető masszákat. A kenhető masszát ne csiszolja meg, az esetleges beékelődött zárványokat egy éles pengével nyissa fel.
- A használható kenhető masszákat a jóváhagyott cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák listájában itt találja: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Tartsa be a kenhető massa gyártójának a mindenkor műszaki információit.

#### Felhordás:

- Készítse elő szakszerűen az alapot és alapozza le FactoryBase szerrel, a műszaki információknak megfelelően.
- Az alapozást min. 3 órán keresztül hagyja száradni, és várja meg a teljes száradást.
- Hordja fel 1-szer hengerrel.

A további részletes információkért nézze meg a „Cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák” című felépítési javaslatot.

#### Értéktörző ápolás:

A tisztításra és ápolásra vonatkozó részletes ajánlások a LOBA „Lakkozott cementes kiegyenlítő masszák” című ápolási útmutatójában található. Ezek az általános és termékspecifikus ajánlások megtalálhatók a [www.loba.de](http://www.loba.de) webhelyen is.

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

#### Mechanikus ellenállóság:

- Enyhe csiszoló hatású vagy gördülő terhelésekkel szemben ellenálló.

#### Folyadékok:

- Lakkozott rendszerfelépítés esetén nyílt diffúziójú a rendszer.
- A folyadékokat azonnal fel kell törölni, mivel hosszabb behatás esetén elszíneződés következhet be.
- Ha a filmréteget érintő sérülések (karcolások, lyukak, vágások stb.) következnek be, a folyadékok akadálytalanul beszívódnak a kenhető masszába.
- A kiegyenlítő massa saját színétől, ill. a felületbevonattól függően erősebben kirajzolódnak a szennyeződések, pl. a sötét kávéfolt a világos kiegyenlítő masszán.

A bevonat nélküli kenhető masszára csak cipővédővel szabad rálépni. A kenhető masszára ható szennyeződések és a nedveség a felület kezelése után meglátszódhat.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Kölcsönhatás:** Lágycsőtartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, székgergők lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hajfestőszerek, autók gumibroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy kérjen műszaki tanácsokat az alkalmazástechnikai osztálytól. Vegye figyelembe a kenhető massa gyártójának ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

A „dekoratív ásványi alapú önterülő padlók” témára vonatkozó további utasításokat a BSR (Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V., azaz Belsőépítészeti Esküdt Szakértők Szövetsége Nonprofit Szervezet) dokumentumában talál.