

# FactoryBase



ASTARI



Dorë e parë me rul me bazë uji për masa niveluese prej çimentoje.

- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Efikas në kohë nëpërmjet përdorimit në sistemin me 2-shtresa (1x astar, 1x izolim)
- Optimizon ngjitjen ndërmjet masës së stukos dhe llakut
- I përdorshëm në sistemin me LOBA 2K FactoryStyle dhe masa të shumta stukosh

#### Gama e përdorimit:

I përshtatshëm për finiturën e masave të shpatullash në sipërfaqe përdorimi me bazë çimentoje e autorizuar nga LOBA. Një listë përkatëse e gjeni në: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie).



## Të dhëna teknike të produkteve

| NR. ARTIKULLI |    |   |     |
|---------------|----|---|-----|
| 11751         | 5l | 4 | 128 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Solide</b>                      | 24 ±2%   |
| <b>Viskoziteti</b>                 | 22 ±2s   |
| <b>Magazinimi dhe transportimi</b> | 12 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit.<br>Material i parrezikshëm sipas ADR.<br>Depozitim dhe transportim në temperatura +5°C deri +25°C. Mbrojeni nga ngrica. |
| <b>GISCODE</b>                     | W2+  |
| <b>2004/42/CE</b>                  | Vlera e lejueshme i BE-së për produktin (Kat. A/i): 140g/l (2010).<br>Ky produkt përmban maksimumi 51g/l VOC.  |

## Udhëzime përpunimi

- Masa niveluese duhet të jetë e përgatitur në përputhje me informacionet e prodhuesit për përdorim të drejtpërdrejtë.
- Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyllë, silikon dhe papastërti të tjera. Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C - 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C - 22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 75%, temperaturë të materialit +18°C - 25°C, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Përzieni mirë materialin.
- Për të reduktuar rrezikun e presionit të tepërt të ënjtjes, rekomandojmë aplikimin e maksimumit 2 aplikime me rul në ditë.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Ky produkt është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol për heqjen e skories së masave të shpatullës në sipërfaqe përdorimi me bazë çimentoje. Kombinimet e autorizuara i gjeni në [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)

### HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

### MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

Dora e parë me rulin e llakut me mikrofibra 100-120 LOBA / 100-120 ml/m<sup>2</sup> (8-10 m<sup>2</sup>/l).

### RRASHINIM I NDËRMJETËM

Astari nuk ka nevojë për rrashinim të ndërmjetëm.

### KOHA E THARJES

- Mund të llakohet mbi të jo më herët se pas 3 orësh deri maks. 24 orësh.
- Në rast vonese në tharje, prisni deri sa të thahet plotësisht.

### PËRDORIMI:

#### Përgatitja:

- Aplikoni masa të shpatullës në sipërfaqe përdorimi me bazë çimentoje në përputhje me të dhënat e prodhuesit. Si rregull, mos e fërkoni masën e shpatullës, nëse ka përfshirje, shtypini me një teh të mprehtë.
- Masa të mundshme shpatullash gjeni në listën e masave të shpatullave për dyshemetë me bazë çimentoje nën: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Vini re informacionin teknik përkatës të prodhuesit të masave të balancimit.

#### Aplikimi:

- Iyeni me rul 1x FactoryBase.
- Tharja min. 3 orë, maksimumi 24 orë.
- Më pas aplikoni me rul një shtresë 2K FactoryStyle në përputhje me informacionet teknike.

Për detaje të tjera, kushtoni vëmendje ju lutemi "Rekomandimi i vendosjes së masës së shpatullës në bazë çimentoje si shtresë përdorimi | llakuar".

#### Kujdesi për ruajtjen e vlerave:

Rekomandime të detajuara për pastrimin dhe kujdesin gjeni te udhëzimet e kujdesit të LOBA "Masat niveluese të çimentuara të llakuara". Këto rekomandime të përgjithshme, si dhe rekomandimet specifike për produktin gjenden gjithashtu në [www.loba.de](http://www.loba.de)

### INFORMACION I RËNDËSISHËM

#### Rezistenca mekanike:

- Rezistente kundrejt ngarkesave të lehta fërkuese ose rrotulluese.

#### Lëngjet:

- Në rastin e një strukture të llakuar sistemi kemi të bëjmë me një sistem të hapur difuzioni.
- Lëngjet duhet të absorbohen menjëherë pasi në rast se veprojnë për një kohë të gjatë mund të kemi ndryshime të ngjyrës.
- Nëse do të shfaqen dëmtime sipërfaqësore (gërvishtje, vrima, prerje etj.), lëngjet mund të futen pa pengesa në masën e stukos.
- Në varësi të ngjyrës vetjake të masës niveluese ose të shtresës sipërfaqësore, papastërtitë dalin më shumë në pah, p.sh. njolla e errët e kafes mbi masën niveluese me ngjyrë të hapur.

Mbi masën e shpatullës të paveshur shkelni vetëm me këpucë me këllëf. Papastërtitë dhe lagështia, që veprojnë në masën e shpatullës, pas përpunimit të sipërfaqes mund të bëhen të dukshme.

## Udhëzime të përgjithshme

**Pastrimi i mjeteve të punës:** Pastroni mjetet e punës me ujë menjëherë pas përdorimit.

**Koha e tharjes:** Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

**Ndërveprime:** Materialet me përmbajtje plastifikuesi si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët e mobilieve, rrotat e karrigeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve normale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik. Rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin e masës niveluese dhe normat aktuale duhen respektuar. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjë ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.

Këshilla të tjera mbi temën "dyshemetë dekorative me material nivelues mineral" gjeni në fletëpalosjen e BSR Shoqata Federale e Ekspertëve të Betuar për Ambientet dhe Arredimin e.V. (shoqatë e regjistruar).