

Sealer FR



SPECIÁLIS TERMÉK



Hogy nyugodtan tudjon aludni

Kétkomponensű, speciális lakk parkettára. A tűzvédelem javításához. A Sealer FR közel 90%-kal csökkenti a fapadlók füstképződését. A lánggátló tulajdonságoknak köszönhetően a tűzfészek kiterjedése több mint 50%-kal csökkenthető.

- A tűzvédelem aktív javítása
- Olyan létesítményekhez, amelyekre tűzvédelmi előírások vonatkoznak
- Egyszerű feldolgozás a LOBA rendszerében
- Nem befolyásolja negatívan a megjelenést
- Információ a LOBA-tól

Alkalmazási terület:

A nyers állapotban 0,47 g/cm³-nél nagyobb sűrűségű fafajtákon (pl. bükk, tölgy, merbau, wenge) alkalmazható. Cél az EN 13501-1 szabvány Cfl-s1 osztálya szerinti nehezen gyulladó felület elérése olyan keményfa parkettán, amelynél nem biztosítható az EN 14342 szabvány szerinti minimális vastagság, továbbá a nem szabványos keményfa padlókon. A neméghető ásványi alagra ragasztani kell. További adatokat talál a DIN EN 13501-1 szerinti éghetőségről szóló vizsgálati tanúsítvány osztályba sorolási jelentésében.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11833	5 kg	2	96

Szárazanyag tartalom 34 ±2%

DIN4 szerinti viszkozitás 23 ±2s

Tárolás és szállítás 12 hónapig eláll.
Az ADR szerint nem veszélyes áru.
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

GISCODE W3+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 140 g/l (2010).
A termék legfeljebb 72 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

Felhasználás

- Rázza fel az A összetevőt, majd a B komponenst 10:1 **arányban lassan adja hozzá géppel, pl. LOBA festékkeverővel történő keveréssel.** A bekeverés után 2 órával feldolgozható.
- A felületet csiszolják meg szakszerűen. A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, csiszolóportól és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie.
- A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15°C és +22°C között, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a fa nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12%, a helyiség megfelelő szellőzése.
- A parketta károsodásának megelőzése érdekében a kezelés során az év közepén elvárt helyiség-hőmérsékletre kell törekedni.
- A túlzott duzzadási nyomás kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy naponta legfeljebb 2 réteget hengerezzen fel.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödrot.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA Deluxe lakkhenger 120 és LOBA Microfaser lakkhenger 100-120 / $100-120 \text{ ml(g)}/\text{m}^2 = 8-10\text{m}^2/\text{l(kg)}$

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 12 óra után lakkozható át.
- Mindenképpen 24 órán belül.

FELÉPÍTÉS A FA TERMÉSZETES SZÍNÉNEK BIZTOSÍTÁSÁVAL:

- Készítse elő gondosan az alapot, és vonja be a LOBA EasyPrime alapozóval.
- Az alap száradásával kapcsolatban kövesse a műszaki információk útmutatását.
- A Sealer FR felvitele hengerrel.
- Száradás egy éjszakán át, maximálisan 24 óra.
- A Sealer felvitele hengerrel. Száradás egy éjszakán át.
- Köztes csiszolás LOBASAND Lochpad P120 vagy finomabb csiszolóval.
- LOBA TopGel kenőlemez.
- Vigye fel hengerrel a LOBA 2K Duot (a csillogó beállítás kivételével mindegyik változat lehetséges).

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek, A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Köztes csiszolás: Amennyiben több rétegben kell felvinni a lakkot, az egyes rétegek megfelelő tapadása érdekében 24 órán belüli felvitel esetén nem kell köztes csiszolást alkalmazni, azon túl viszont igen. Az utolsó bevonat előtt alkalmazott köztes csiszolás egyenletes felületet eredményez. Minden egyes köztes csiszolás után alaposan el kell távolítani a képződött port.

Alapozó vagy csak lakkréteg(ek) alkalmazása: Az alapozó alkalmazása növeli a feldolgozás biztonságát, és lehetővé teszi illesztés- és csíkmentes felületek létrehozását, a fa fajtájától szinte teljesen függetlenül. További információk a LOBA legújabb termékkatalógusának fafajtákat ismertető listájában található.

Éltapadás: A vízbázisú lakkrendszerek hajlamosak éltapadásra. A hézagok rendszertelen elrendeződése és a velejáró blokk-képződés több intézkedéssel is megelőzhető: Parketták nyírásálló, illetve szilárdan rugalmas ragasztása, a hézagok gondos glettelése, megfelelő alapozó, például LOBA EasyPrime alkalmazása, a lerakás előtt a kemény fapadlók hornyainak előkezelése lakkálló viasszal. Olyan intézkedések érvényesítése, amelyek a környezeti paramétereket, elsősorban a relatív páratartalmat, állandó értéken tartják. (Célszerű az ügyfelek alapos tájékoztatása). A jelesre különösen hajlamosak a sérült régi padlók sérült, leváló ragasztóval, a rugalmasan ragasztott vagy szögezett parketta-padlók, a deszkapadlók, faburkolatok, ipari parketták, valamint a párhuzamosan lehelyezett parkettapadlók, padlófűtésre helyezett parketták, gyors nedvességkiegyenlítődesű faanyagok, mint pl. a bükk és a juhar.

Kölcsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

Általános tájékoztató

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlá-

sait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.