DeckFinish Color
各种颜色

密封蒙护剂

到达下一个级别：为您的露台持久提供防紫外线和气候影响的保护作用！

适用于外部区域木材表面的水性单组分涂层。 这位户外专家让您的露台吸引众人关注：不论是时尚的灰色还是优雅的红棕色 - DeckFinish Color非常耐用，可抵御任何天气，具有防滑和抗氟的功能。凭借其快速、简单的处理，坚固耐用的表面防护还缩短了工作时间。

- 深度抗紫外线辐射、防冻防潮
- 抗氟
- 安全简便
- 没有木材石墨化
- 干燥时间短
- 适用于所有的木种
- 适用于光滑的和带有纹路的木板
- 可被用于包含LOBA DeckPrepare的系统

使用范围:

适用于木制露台和户外区域的天花板。 防滑性符合 DIN 51097 评审组 A 和 DIN EN 16165:2021-12 评审组 R10 的要求。

产品数据

产品编号			
11842	5l	4	128

存储和运输

12个月的存储稳定性。
没有ADR规定的危险品。
存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。

800145 浅棕 | 800150 深棕 | 800099 红棕 | 900148 灰色

没有颜色保证

13/01/2024

加工处理提示

- 最佳的使用条件是：+15°C至+25°C的温度，40%至75%的相对空气湿度，+15°C至+25°C的材料温度。
- 不要涂布在暴露于高温或强烈日光下的表面上，因为涂布的涂层可能快速变干。如果预计在涂布之后3小时内会下雨，则不要涂布。
- 如不确定，请使用一个测试面来确定兼容性、附着力和外观。效果可能因木种(尤其是油性、色彩强烈和树脂性木种)而所有不同。
- 摇匀材料。
- 不要把材料直接倒在地板上，请使用LOBATOOL涂料桶。
- 避免表面上形成液滴，或直接用毛刷或刷子抹平。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBATOOL油刷、毛刷/100-120 ml/m²。实际的材料消耗可能因木种、木材湿度和表面的风化状态而有所不同。表面风化严重时，材料消耗会明显增多。

干燥时间

- 在2-3小时后重新修整，在24小时之内。
- 过夜干燥后可承受轻微负荷。
- 48小时后达到全面的承载性能。

预处理

- 为了优化附着特性以及防止木材石墨化，建议使用LOBA DeckPrepare进行预处理。

准备：

首次处理

- 根据产品LOBA DeckDegrayer技术信息中适用于“用旧的天花板”或“新安装的天花板”的规定准备底面。
- 根据技术信息涂布LOBA DeckPrepare。
- 干燥1小时。等待完全干燥。
- 涂布LOBA DeckFinish Color
- 干燥2小时
- 涂布第二层LOBA DeckFinish Color

后续处理

- 根据产品的技术信息用LOBA DeckDegrayer进行基础清洁
- 涂布LOBA DeckPrepare
- 干燥1小时
- 涂布LOBA DeckFinish Color

为了持久保持美丽外观，我们建议每年对露台天花板进行一次基础清洁和重新涂装。

一般提示

干燥时间：规定的干燥时间适用于+20°C的温度和50%的相对空气湿度。更低的温度、更高的相对空气湿度会导致干燥延时。在达到最终硬度前不要进行湿清洁。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

全面结构中LOBA DeckFinish Color的使用：原则上，可以在不使LOBA DeckPrepare的情况下使用LOBA DeckFinish Color。LOBA DeckPrepare的使用可以明显改善底面涂料的附着特性并提高加工安全性。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

13/01/2024