



# DeckFinish

## Áttetsző

SZIGETELÉS



### Tartós védelem terasza faanyagának

1K vizes alapú bevonat kültéri fapelületekhez. Ez a kültéri szakértő tökéletessé varázsolja teraszát, csúszásmentes és klórálló. Gyors és egyszerű feldolgozásával lerövidíti az erős felületvédelmet és a munkavégzési időt.

- Kiemeli a fa természetes színét
- Klórálló
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Nem érdesedik fel a fa
- Rövid száradási idő
- Tartósabb, mint az olajozott felületek
- Sima és bordázott deszkákra való
- Minden színváltozattal keverhető és színezhető

### Alkalmazási terület:

Kültéri fateraszokhoz és burkolatokhoz megfelelő. A DIN 51097 szabvány A értékelési csoportja és a DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásgátló.



## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11842	5l	4	128

Szárazanyag tartalom 38 ±2%

DIN4 szerinti viszkozitás 25 ±2s

Tárolás és szállítás 12 hónapig eláll.  
Az ADR szerint nem veszélyes áru.  
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

GISCODE W3+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 140 g/l (2010).  
A termék legfeljebb 66 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

## Felhasználás

- Optimális a feldolgozás feltétele +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 40% és 75% közötti relatív páratartalom, illetve +15°C és +25°C közötti anyaghőmérséklet esetén.
- Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, mivel a felkent bevonat túl gyorsan rászáradna. Ne kenje fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.
- Kétségek esetén alakítson ki egy tesztfelületet, hogy meghatározza az összeférhetőséget, a tapadást és a látványt. Az eredmény fafajtától függően eltérő lehet, különösen olajos, intenzív színű és gyantás fafajták esetén.
- A nedvességnek való kitettség miatti vizuális faelszíneződések (pl. penészfoltok, befutás és kékgombásodás) jobban elfedhetők pigmentált változatok használatával.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödrot.
- Kerülje a felületen a cseppképződést, ill. közvetlenül ecsettel vagy kefével dörzsölje simára.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.

### HÍGÍTÓ

DeckFinish Color keverhető az átlátszó változatba a fedőképesség csökkentése érdekében.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA olajkefe, ecset / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. A tényleges anyagfelhasználás a fafajtától, a fa nedvességtartalmától és attól függően is eltérő lehet, hogy a felületet az időjárás mennyire veszi igénybe. Időjárás által erősen igénybe vett felületek esetén jelentősen nagyobb anyagfelhasználással kell számolni.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- Átdolgozás 2-3 óra elteltével, 24 órán belül.
- Az éjszakai száradást követően enyhe igénybevétel.
- Teljes terhelhetőség 48 óra után.

### ELŐKEZELÉS

- A tapadás optimalizálása, valamint a fa elszürkülése elleni hatás érdekében javasolt a LOBA DeckPrepare termékkel történő előkezelés.

### ELŐKÉSZÍTÉS:

#### Első kezelés

- Készítse elő az aljzatot a „régiben használt burkolatokhoz”, ill. „új telepítésű burkolatokhoz” a LOBA DeckDegrayer
- termék műszaki információiban megtalálható előírások szerint.
- Kenjen fel LOBA DeckPrepare terméket a műszaki információknak megfelelően.
- A száradási idő 1 óra. Várja meg a teljes száradást.
- Kenjen fel LOBA DeckFinish terméket
- A száradás min. 2 óra
- Kenje fel a második réteg LOBA DeckFinish terméket

#### Utókezelés

- Alaptisztítás LOBA DeckDegrayer termékkel a termék műszaki információja szerint
- Kenjen fel LOBA DeckPrepare terméket
- A száradás 1 óra
- Kenjen fel LOBA DeckFinish terméket

A tartósabb optikai eredmény érdekében javasoljuk az évenkénti alaptisztítást és a teraszfelület ismételt bevonatolását.

## Általános tájékoztató

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**A LOBA DeckFinish Color alkalmazása teljes szerkezetben:** A LOBA DeckFinish Color alapvetően a LOBA DeckPrepare nélkül alkalmazható. A LOBA DeckPrepare használata jelentősen javítja a lakk alaphoz való tapadásának tulajdonságait és növeli a feldolgozás biztonságát.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.