

HardwaxOil Nature



硬蜡油




油性原木外观 · 耐久性高

涂层硬蜡油。HardwaxOil Nature 保持了未经处理的原木的天然美感和天鹅绒般的触感。它能形成一层耐用的防滑层，可靠地防潮防尘。

- 不含脲和钴
- 具有未处理地面的自然外观
- 表面外观均匀，饱满
- 天然、柔软的触感
- 适用于局部修复
- 耐脏、易于清洁的表面
- 通过了符合 DIN EN 16165:2021-12 标准的工作区域防滑认证 (R10)
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

使用范围:

适用于拼花地板和实木地板。适用于所有浅色的木种以及带有浅色Markant Color着色油蜡色调的着色木材表面。防滑性符合 DIN EN 16165:2021-12 评审组 R10。



产品数据

产品编号			
10509	2.5升	4	120
	750ml	6	480

固体	52 ±2%
有效成分	脂肪族碳氢化合物, 干物质, 颜料, 改良植物油
存储和运输	24个月的存储稳定性 · 注意容器压力。 没有ADR规定的危险品。 对霜冻不敏感。
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	欧盟对产品的限制值(类别 A/i) : 500 克/升 (2010年)。 本产品所含VOC(有机化合物挥发性)最大为444 克/升。

加工处理提示

- 从容积为10升的桶起，开始工作前须例如使用LOBATOOL颜料搅拌机进行机械搅拌
- 表面必须正确打磨。地板必须干燥，无旧涂层、油、油脂、蜡、硅酮、打磨灰尘和其他污染物。
- 理想的加工条件是：室温 +15°C 至 +25°C，地板温度 +15°C 至 +22°C，相对湿度 40% 至 65%，材料温度 +18°C 至 +25°C，最大木材湿度 12%，并且工作室通风充足。
- 为了预防镶木地板损坏，在加工使用时应追求预计的年度平均室内气候条件。
- 不要把材料直接倒在地板上，请使用LOBATOOL涂料桶。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 该产品是LOBA和Wakol“互联系统”的组成部分。经批准的、与Wakol地板粘剂的组合请参见“互联系统矩阵”：www.loba.de/connected-systems
- 摇匀材料。

稀释剂

该产品已调制成为即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

批刀涂布：LOBA 批刀/约 20 ml/m²(50m²/l)

滚筒涂布和涂刷施工：LOBA 超细纤维油滚筒 60-80 或 LOBA 地板油涂布刷/约 40-60ml/m²(20m²/l)

干燥时间

- 8 个小时之后可小心行走和复涂，但要在 24 个小时之内完成复涂。
- 24小时后可用。
- 10天后可全面承载和全覆盖。
- 可使用LOBATOOL Cover 400提前覆盖，详细说明参见产品技术信息。
- 所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对湿度50%。

批刀涂布和滚筒涂布

适用于木地板。

- 使用一把 LOBA 批刀逐段认真涂布 HardwaxOil。
- 使用圆盘砂光机和下面垫着的 LOBASAND 浅褐色专用毡垫进行直接找平。
- 干燥至少 8 个小时，最长 24 个小时。
- 使用 LOBA 超细纤维油滚筒 60-80 均匀薄涂一层 HardwaxOil。
- 在基底吸收性强时，为了达到均匀的填充效果，需要在使用 LOBASAND 打磨毛毡和下面垫着的 LOBASAND 魔术贴条完成一次层间打磨之后进行一次额外的滚涂。

重要提示

批刀批涂只能在接缝密封的木地板中使用。接缝中附着的油在较长时间内不会完全干燥。

将浸湿的抹布、垫子和其他作业工具存放在封闭的容器中，用水浸湿与磨料粉、抹布等结合的油，或存放在可上锁的桶中或以防火方式处置——否则有自然危险。在处理和干燥期间小心地为工作区域通风。

一般提示

工具清洗：用溶剂，例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

地板侧边粘连效应：非抗剪切地板胶铺装的拼花地板、木板、木材铺砌表面、工业拼花地板和地暖上的地板以及对水分敏感的本种(例如榉木)，会随着室内环境(湿度、温度)变化而导致尺寸变化。上油后，侧边粘连及地板连接处裂缝不会出现。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂、汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

安全提示：在处理干燥强溶剂型产品时，会形成易燃的溶剂蒸气。因此，禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电，以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部件、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

互联系统：经由互联系统检测的产品通过优化，确保在专业化处理时不会因表面处理产品与粘胶剂相互之间的化学作用而发生颜色变深现象。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。