



Markant

半哑光

硬蜡油



光泽度均匀、外观饱满

天然硬质蜡油。高品质成膜的油突出了木材的天然性，同时实现了良好的耐污性和耐水性。

- 形成保护膜、耐磨
- 表面外观均匀、饱满
- 防水、耐污
- 安全简便
- 突出木材的天然美
- 通过了按 DIN EN 16165:2021-12 的工作区防滑认证
- 适用于符合 EN 71-3 要求的儿童玩具

使用范围:

适用于拼花地板、实木地板和软木地板。防滑性符合 DIN EN 16165:2021-12 评审组 R10。适用于几乎所有欧洲和异国木种。请查阅网页 www.loba.de 上的 LOBA 适用木种列表。如有疑问，请联系工厂。



产品数据

产品编号			
	750 ml	6	480
10508	2.5 升	4	120
	10 升	-	42

固体	47,4 ± 2%
有效成分	脂肪族碳氢化合物, 不含钴的干物质, 植物蜡, 干物质
存储和运输	36个月的存储稳定性。 没有ADR规定的危险品。 对霜冻不敏感。
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	欧盟对产品的限制值(类别 A/i) : 500 克/升 (2010年)。 本产品所含VOC(有机化合物挥发性)最大为461 克/升。

加工处理提示

- 表面必须正确打磨。地板必须干燥，无旧涂层、油、油脂、蜡、硅酮、打磨灰尘和其他污染物。
- 理想的加工条件是：室温 +15°C 至 +25°C，地板温度 +15°C 至 +22°C，相对湿度 40% 至 65%，材料温度 +18°C 至 +25°C，最大木材湿度 12%，并且工作室通风充足。
- 为了预防镶木地板损坏，在加工使用时应追求预计的年度平均室内气候条件。
- 不要把材料直接倒在地板上，请使用LOBATOOL涂料桶。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 该产品是LOBA和Wakol“互联系统”的组成部分。经批准的、与Wakol地板粘合剂的组合请参见“互联系统矩阵”：www.loba.de/connected-systems

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

批刀涂布：LOBATOOL批刀 / 约20 ml/m²(50 m²/升)滚筒涂布和涂刷施工：LOBATOOL牌Microfaser 60—80超细纤维地板油滚筒或LOBATOOL地板油涂布刷/约60-100ml/m²(12 m²/升)

干燥时间

- 最早可在12小时后复涂。
- 但在24小时内完成。
- 12小时后可行走。
- 24小时后可用。
- 10天后可全面承载和全覆盖。
- 可使用LOBATOOL Cover 400提前覆盖，详细说明参见产品技术信息。

批刀涂布与滚筒涂布：

- 使用LOBATOOL批刀分区仔细涂布一层Markant自然油腊。
- 直接使用圆盘砂光机和下面垫入的LOBATOOL浅褐色专用毡垫进行找平。
- 干燥过夜，最长24小时。
- 使用LOBATOOL牌Microfaser 60—80超细纤维油滚筒很薄、均匀地滚涂一层Markant自然油腊。

滚筒涂布：

- 使用LOBATOOL牌Microfaser 60—80/LOBATOOL地板油涂布刷很薄地、均质涂布Markant自然油腊。
- 干燥过夜，最长24小时。
- 根据需要(外观不均匀或全哑光亮光位置)进行层间打磨并除尘。
- 使用LOBATOOL牌Microfaser 60—80/LOBATOOL地板油涂布刷很薄、均质地涂布Markant自然油腊。

软木地板的处理

粘合剂必须完全粘合(注意粘合剂制造商的提示)，表面必须干燥、无污染、无粘合剂残余。

在必要时精细打磨均质软木地面，小心清除软木灰尘(吸尘方式)

处理均质/实心软木地板：

很薄地涂布一层Markant自然油腊。干燥过夜。很薄地涂布一层Markant自然油腊。干燥至无粘性状态，根据室内气候条件最长可能需要3天

处理单板软木地板

很薄地涂布一层Markant自然油腊。至少干燥48小时。使用LOBA NatureWax水性维护蜡或LOBA ParkettWax维护蜡进行清洗护理。

重要提示

找平期间必须完全去除多余的材料。在各种异国木材上可能会发生干燥延迟的情况。

批刀批涂只能在接缝密封的木地板中使用。接缝中附着的油在较长时间内不会完全干燥。

将浸湿的抹布、垫子和其他作业工具存放在封闭的容器中，用水浸湿与磨料粉、抹布等结合的油，或存放在可上锁的桶中或以防火方式处置——否则有自然危险。在处理和干燥期间小心地为工作区域通风。

一般提示

工具清洗：用溶剂，例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

地板侧边粘连效应：非抗剪切地板胶铺装的拼花地板、木板、木材铺砌表面、工业拼花地板和地暖上的地板以及对水分敏感的木种(例如榉木)，会随着室内环境(湿度、温度)变化而导致尺寸变化。上油后，侧边粘连及地板连接处裂缝不会出现。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

安全提示：在处理干燥强溶剂型产品时，会形成易燃的溶剂蒸气。因此，禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电，以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部分、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

互联系统：经由互联系统检测的产品通过优化，确保在专业化处理时不会因表面处理产品与粘胶剂相互之间的化学作用而发生颜色变深现象。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们的产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。