

# TEKNISK INFORMATION

# MarkantColor

## DIVERSE FARVER



### Ensartet glansgrad og fyldigt udseende

Indfarvet natur-hårdvoksolie. Lagdannende olier af høj kvalitet fremhæver træets naturlighed og opnår samtidig en høj grad af resistens over for snavs og vand.

- Danner film, slidstærk
- Jævnt, fyldigt overfladeudseende
- Vand- og smudsafvisende
- Sikker og enkel forarbejdning
- Fremhæver træets naturlige skønhed
- Alle varianter kan blandes indbyrdes
- Eget til børns legetøj iht. EN 71-3

### Anvendelsesområde:


Til indfarvning af parket- og trægulve. Eget til næsten alle europæiske og eksotiske træsorter. Følg LOBAs træsortsliste, som du finder på [www.loba.de](http://www.loba.de). I tvivlstilfælde skal man henvende sig til fabrikken.



## Tekniske data

### Varenr.

10508



Alle farver fås også i 100 ml prøvedåser.

Fast element	58,4 ±2%
Indholdsdeklaration	alifatiske kulbrinter, Modificerede planteolier, Pigmenter, Koboltfrie tørstoffer, vegetabiliske vokser, sikkativer
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 36 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Ikke frostfølsom
GIS-KODE	Ö60
2004/42/EF	EU grænseværdi for produktet kat. A/i: 500 g/l (2010) Produkt indeholder maks. 476 g/l VOC.



# TEKNISK INFORMATION

# MarkantColor DIVERSE FARVER



## Tekniske data

Basisfarver							
	900005 Sort	900126 Hvid	900148 Grå				
Træfarver							
	800099 Mahogni	800127 Nøddetræ	800132 Røget eg	800145 Kambala	800149 Sucupira	800150 Wengé	800200 Antique Oak
Trendfarver							
	700133 Papyrus	900127 Kridt	900143 Oyster	900144 Clay	900145 Sand	900146 Pearl	900147 Silver

Ingen farvegaranti

15/04/2022



## Henvisninger til brug

- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- Påfør ikke materialet på gulvet, anvend LOBATOOL forseglingsspand.
- Ryst materialet godt.
- Det anvendte træs egen farvenuance, dets struktur og porer påvirker, lige som slibebilledets finhed meget kraftigt den farvenuance, der kan opnås. Vi anbefaler indtrængende, at man på det originale træ, med slibeteknik der er egnet til byggepladsen, laver farvenuanceprøver til egen kontrol, og i givet fald til godkendelse af byggherren.
- LOBA's "Slibeanvisning farvning af parketgulve" skal følges.
- Før man begynder at bruge Color-varianterne anbefaler vi prøvepåføringer, så man kan vurdere den farvenuance der kan opnås og den samlede optiske virkning. Farvenuancerne kan blandes indbyrdes. Til lysning eller reduktion af dækkeevnen kan der iblandes af den transparente variant. For at opnå et ensartet farvebillede er det nødvendigt med en pigmentmætning, en fortynding må derfor højest ske med tre dele farveløs til en del farvet.
- Skal der bruges mere end en beholder til store flader, skal hele mængden blandes i en arbejdsspand før arbejdet påbegyndes.
- Når det drejer sig om vandede flader, er det på grund af pigmenternes dybe indtrængen i træet ikke senere muligt at bringe overfladen tilbage til den originale tilstand.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dette produkt er en del af "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. Ved godkendte kombinationer med Wakol Parketklæbemidler bedes du se "Connected Systems Matrix": [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

## Fortynder

Til lysning af farvenuancen eller til reduktion af dækkeevnen blandes med Markant halvmat. Maks. 3 dele transparent til en del farvet.

## Påførings værktøjer / Materialeforbrug

Spartelpåføring: LOBATOOL fladespartel / ca. 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)

rulle- og strygepåføring: LOBATOOL olierulle mikrofiber 60-80 eller LOBATOOL olieborste / ca. 60-100 ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l)

## Anvendelse af MarkantColor:

Især til farvning anbefales det, at man følger vores slibeanbefalinger „Slibeanvisning: Farvning af parketgulve“

- MarkantColor påføres omhyggeligt sektionvis med en LOBATOOL fladespartel. På gamle gulve med fuger eller affasede planker skal du anvende LOBATOOL olierulle mikrofiber 60-80 som skraber (ikke rulle).
- Egaliser straks med en enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad beige.
- Tørring natten over, maks. 24 timer.
- Påfør Markant transparent i et tyndt og ensartet lag med LOBATOOL Olierulle mikrofiber 60-80. Ved lyse MarkantColor-farver kan der alternativt til den transparente version påføres MarkantNature.



# TEKNISK INFORMATION

# MarkantColor

## DIVERSE FARVER



## Henvisninger til brug

---

### Vigtige anvisninger

Ved mellemføringstider på mere end 24 timer skal der ske en mellemslibning før det andet lag påføres, det er ikke muligt ved MarkantColor, derfor skal de maksimale mellemføringstider bindende overholdes. Ellers opstår der vedhæfningsfejl. Vædede klude, pads og andre arbejdshjælpemidler skal opbevares i lukkede beholdere; olie i forbindelse med slibestøv, stofklude o.l. skal fugtes med vand eller opbevares i en spand der kan lukkes eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der risiko for selvantændelse.

Påføring med spartel er kun mulig ved fugetætte trægulve. Olie der er kommet ned i fugerne tørrer over en lang periode ikke helt.

15/04/2022





## Generelle henvisninger

**Rengøring af arbejdsredskaberne:** Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

**Tørretid:** De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBATool Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

**Kantlimning:** Ikke forskydningsstærkt limet parket, plankegulve, træbelægninger, højkantslamelparket og parket på gulvvarme samt træsorter med en kort fugtskiftetid (f.eks. bøg) arbejder meget ved udsving i rumklimaet (luftfugtighed, temperatur). Ved anvendelse af olier kan der dannes overrivningsfuger.

**Vekselvirkninger:** Materialer der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejring i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

**Sikkerhedsanvisninger:** Ved forarbejdning og tørring af stærkt opløsningsmiddelholdige produkter dannes der brændbare opløsningsmiddeldampe. Derfor er flammer, åben ild, svejsning, rygning osv. i fareområdet forbudt. Arbejds- og lagerrum skal udluftes omhyggeligt. Elektriske apparater i arbejds- og nabolokaler skal slukkes rettidigt, så de er afkølet, når arbejdet påbegyndes. Undgå enhver form for gnistdannelse, også på elektriske anlæg. Hold materialebeholdere tæt lukkede. Opløsningsmiddelfølsomme byggematerialer, planter eller dyr (akvarier) skal fjernes fra opløsningsmiddeldampenes påvirkningsområde.

**Connected Systems:** Produkter, der er godkendt if. Connected Systems, er optimeret på en sådan måde, at der ved korrekt behandling ikke sker mørkfarvning på grund af kemisk vekselvirkning mellem lak og klæbemiddel.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med ® står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.

