

Akzent 100 Wax



HIGH SOLID-VOKS



High Solid olie/voks til trægulve på vegetabilsk basis. Fremhæver træets naturlige udseende

- Jævnt, fyldigt overfladeudseende
- 100 % faststof - opløsningsmiddelfri
- Lavt forbrug, meget drøj
- Øger overfladens bestandighed over for vand
- Egnede til børns legetøj iht. EN 71-3

Anvendelsesområde:

Egnet til slutbehandling af trægulve, der er imprægneret med Akzent 100-olie. Egnede til næsten alle europæiske og eksotiske træsorter. Følg LOBAs træsortsliste, som du finder på www.loba.de. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til fabrikken.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach TRGS-Graufkriterien
Z-5270-14



Tekniske data

VARENR.			
10602	750 ml	6	480

Indholdsdeklaration	Modificerede planteolier, vegetabiliske vokser, Voks, sikkativer, Koboltfrie tørstoffer, alifatiske kulbrinter, Vand
Opbevaring og transport	Lagerstabil i 36 måneder Ikke farligt gods iht. ADR. Ikke frostfølsom
GIS-KODE	Ö10+

Henvisninger til brug

- Overfladen skal være slebet korrekt. Gulvet skal være tørt og fri for eventuelle gamle belægninger, olie, fedt, voks, silikone, slibestøv og andet smuds.
- De optimale behandlingsbetingelser ligger ved en rumtemperatur på +15°C til + 25°C, gulvtemperatur +15°C til +22°C, rel. luftfugtighed 40% - 65%, materialetemperatur +18°C - + 25°C, maks. træfugtighed 12%, rigelig udluftning af arbejdsrum.
- For at forebygge parketskader skal man under behandlingen sigte efter det klima i rummet, der må forventes at være gennemsnitligt for året.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på www.wingis-online.de.
- Dette produkt er en del af "Connected Systems" fra LOBA og Wakol. Ved godkendte kombinationer med Wakol Parketklæbemidler bedes du se "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

FORTYNDER

Lakken er færdig til at forarbejde og må ikke fortyndes!

PÅFØRINGS VÆRKTØJER / MATERIALEFORBRUG

LOBA fladespartel / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l) afhængig af underlagets sugsevne. Egalisering med LOBASAND SpecialPad beige eller hvid.

TØRRINGSTID

- Kan gås på efter 12 timer.
- Kan tages i brug efter 24 timer.
- Fuldt belastbar og afdækning efter 10 dage.
- En tidligere afdækning er mulig med LOBA Cover 400, se detaljer i Teknisk information om produktet.

FORBEREDELSE:

- Påfør LOBA Akzent 100 Oil sektionvis med en LOBA fladespartel.
- Egaliser straks med en enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad beige.
- Tørring natten over.

FØRARBEJDNING:

- Akzent 100 Wax påføres sektionvis med en OBATOOL metal-fladespartel.
- Egaliser straks med en enkeltskivemaskine og LOBASAND SpecialPad beige eller pad hvid.

VIGTIGE ANVISNINGER

Overskydende materiale skal fjernes fuldstændigt ved egaliseringen. På enkelte eksotiske træsorter er det muligt at forsinke tørringen.

Opbevar våde klude, pads og andre arbejdsmidler i lukkede beholdere. Olie sammen med slibestøv, stofklude el. lign. gøres fugtige med vand eller opbevares i en spand, der kan lukkes til eller bortskaffes brandsikkert - ellers er der fare for selvtænding. Ventilér arbejdsområderne omhyggeligt under forarbejdningen og tørringen.

Påføring med spartel er kun mulig ved fugetætte trægulve. Olie der er kommet ned i fugerne tørrer over en lang periode ikke helt.

Generelle henvisninger

Rengøring af arbejdsredskaberne: Arbejdsredskaber rengøres med opløsningsmidler, som f.eks. penselrens.

Tørretid: De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

Kantlimning: Ikke forskydningsstærkt limet parket, plankegulve, træbelægninger, højkantslamelparket og parket på gulvvarme samt træsorter med en kort fugtskiftetid (f.eks. bøg) arbejder meget ved udsving i rumklimaet (luftfugtighed, temperatur). Ved anvendelse af olier kan der dannes overrivningsfuger.

Vekselvirkninger: Materialer der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejringer i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Generelle henvisninger

Connected Systems: Produkter, der er godkendt if. Connected Systems, er optimeret på en sådan måde, at der ved korrekt behandling ikke sker mørkfarvning på grund af kemisk vekselvirkning mellem lak og klæbemiddel.

Informationerne i dette dokument og alle øvrige henvisninger og anbefalinger, som vi giver i forbindelse med rådgivning af forarbejderen, er resultatet af hidtidige erfaringer og er baseret på standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsbetingelser, fritager vi ikke brugeren for at foretage egne forsøg eller indhente teknisk rådgivning ved en henvendelse til LOBA-anvendelsesteknik. Anbefalinger fra belægningsproducenten og aktuelle standarder skal følges. Vores hæftelse og ansvar retter sig udelukkende efter vores almindelige forretningsbetingelser, og udvides hverken af denne information eller af vores rådgivning. Ved fremkomsten af en ny, teknisk information mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med © står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.