

2K ImpactOil

Ofärgad



HIGH SOLID ÖL



Naturlig golvolja för högsta krav

2 K High Solid-olja för trägolv på växtbas. Framhäver trädets naturliga struktur med utmärkt skydd. Lämpligt för offentliga och privata utrymmen med mycket hög belastning, och kan även användas i fuktiga utrymmen. Tack vare den goda inträngningsförmågan skyddas träet, porerna förblir öppna och träet kan andas. Tack vare LOBA 2K-tekniken minskar behovet av underhåll och samtidigt uppnås en bättre beständighet mot vatten och kemikalier.

- Även lämpligt för utrymmen som är exponerade för en ökad fuktighet
- Tidssparande 1-dagssystem
- Liten åtgång, mycket dryg
- 100 % torrhalt – utan lösningsmedel
- Certifierad halksäkerhet enligt DIN EN 16165:2021-12 för arbetsområden
- Säker och enkel applicering
- Rollerapplicering räcker
- Redo för användning redan efter 24 timmar
- Lämpligt för leksaker enligt EN 71-3

Användningsområde:

Lämpligt för impregnerande grundoljning av parkett- och trägolv. Även lämpligt för utrymmen med hög fuktighet, till exempel badrum och spaområden. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R10. Lämplig för leksaker, uppfyller kraven enligt DIN EN 71-3 – "Migrering av vissa grundämnen". Lämpligt för praktiskt taget alla europeiska och exotiska träslag. Beakta LOBAS lista över träslag som finns på www.loba.de. Kontakta LOBA om tveksamhet råder. Även för ytbehandling av cementbaserad avjämningsmassa WAKOL Z 610 (damm-reducerad), WAKOL Z 615 (damm-reducerad) och WAKOL Z 625 i kombination med LOBA Akzent 100 Wax.

Tekniska data

ART.NR			
10610	750 g	4	400
	2,5 kg	4	120

Innehållsdeklaration modifierade växtoljor, sickativ, koboltfria torrsustanser, Vatten

Förvaring och transport 36 månaders hållbarhet. Inget farligt gods enligt ADR. Ej frostkänslig.

GISCODE Ö10/DD+

Användningsanvisningar

- Rör om massan, tillsätt härdaren i förhållande 10:1 och blanda noga (kan även ske maskinellt med en LOBA färgblandare). Om delmängder ska blandas måste de vägas. Efter blandning kan transparent olja bearbetas under 2 timmar och färgad olja under 1 timme.
- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till +25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 % och materialtemperatur +18°C - +25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA oljeroller mikrofiber 60-80 / 30-60 ml (g)/m² beroende på underlagets sugförmåga. Fördelningspolera med LOBASAND SpecialPad beige.

TORKTID

- Kan beträdas efter 12 timmar.
- Kan användas efter 24 timmar.
- Skydd efter 5 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.

ROLLERAPPLICERING:

- Förbered golvet.
- Rolla på olja tunt med LOBA oljeroller mikrofiber 60-80.
- Låt torka cirka 1 timme.
- Fördelningspolera med singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad beige.

ANVÄNDNING PÅ CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 OCH WAKOL Z 625:

Förberedelse:

- WAKOL Z 610, WAKOL Z 615 eller WAKOL Z 625 avjämningssmassa för direkt bruk, applicera WAKOL i enlighet med tillverkarens specifikationer. Beakta den tekniska informationen.
- Skrapa inte spackelmassan, skär delvis in i ev. luftbubblor med en vass klinga.

Applicering oljade/vaxade ytor:

- Rolla ett tunt lager LOBA 2K ImpactOil med en LOBA oljeroller mikrofiber 60-80, förbrukning ca. 80 g/m².
- Utjämna ytan direkt med en singelskurmaskin och underlagd LOBASAND SpecialPad beige.
- Låt torka över natten.
- Applicera noga LOBA Akzent 100 Wax sektionvis och tunt med en LOBA appliceringsspackel (ca. 20 g/m²).
- Utjämna direkt med en singelskurmaskin och en underlagd LOBASAND SpecialPad.

För mer information, se "Appliceringsrekommendation avjämningssmassa som slityta | oljad/vaxad".

VIKTIG INFORMATION

Produkten är inte tillåten för sprutmålning. Överflödiga olja måste fördelas och avlägsnas helt. Hos vissa exotiska träslag kan torkningen fördröjas. Förvara blötlagda trasor, pads och annat arbetsmaterial i slutna behållare, fukta olja i kombination med slipdamm, tygtrasor o.dyl. med vatten eller förvara i en låsbar hink eller sluthanteras på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Lufta arbetsområdena noggrant under bearbetningen och torkningen. Spackelapplicering är endast möjligt för golv utan springor. Olja som kommit ner i springorna torkar inte fullständigt på lång tid.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen med lösningsmedel, t.ex. penselrengöring.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Sidlimning Parkett som inte är skjuvhållfast limmad, brädgolv, kubbgolv, industriparkett, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet (t.ex. bok) påverkas kraftigt av variationer i rumsklimatet (luftfuktighet, temperatur). Vid användning av oljor kan fogsprickor uppstå.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golv tillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.